

## СВОД ПРАВИЛ

### КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

#### Masonry and reinforced masonry structures

ОКС 91.080.30

Дата введения 2021-07-01

#### Предисловие

##### Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - АО "НИЦ "Строительство" - Центральный научно-исследовательский институт строительных конструкций им.В.А.Кучеренко (ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. N 902/пр и введен в действие с 1 июля 2021 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр 15.13330.2012 "[СНиП II-22-81](#)\* Каменные и армокаменные конструкции"

*В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет*

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 21 декабря 2023 г. N 961/пр с 22.01.2024

#### Введение

Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения соблюдения требований федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Кроме того, применение настоящего свода правил обеспечивает соблюдение федерального закона от 22 июня\* 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Пересмотр выполнен авторским коллективом АО "НИЦ "Строительство" (руководители работы - канд. техн. наук *А.В.Грановский*, канд. техн. наук *М.К.Ищук*, канд. техн. наук *О.К.Гогуа*, канд. техн. наук *М.О.Павлова*, *А.М.Горбунов*, *В.А.Захаров*, *Е.М.Ищук*, *О.С.Чигрина*, *В.А.Черемных*, *Х.А.Айзятуллин*); МОСГРАЖДАНПРОЕКТ (*А.Л.Алтухов*); МГСУ (канд. техн. наук *А.И.Бедов*) при участии КГАСУ (канд. техн. наук *А.Б.Антаков* - приложение Е), РААСН (д-р техн. наук *Б.С.Соколов* - приложение Е).

Общая редакция - канд. техн. наук *О.И.Пономарев* (АО "НИЦ "Строительство" - ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко).

Изменение N 1 выполнено авторским коллективом АО "НИЦ "Строительство" (канд. техн. наук *О.И.Пономарев*, д-р техн. наук *М.К.Ищук*, канд. техн. наук *М.О.Павлова*, *М.А.Мухин*, *В.А.Захаров*, *С.В.Кушнир*, *Е.М.Ищук*, *О.С.Чигрина*, *В.А.Черемных*, *Х.А.Айзятуллин*, *А.Л.Алтухов*) при участии КГАСУ (канд. техн. наук *А.Б.Антаков* - приложение Е), РААСН (д-р техн. наук *Б.С.Соколов* - приложение Е).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

## **1 Область применения**

Настоящий свод правил распространяется на проектирование каменных и армокаменных конструкций вновь возводимых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируемых в климатических условиях России.

Свод правил устанавливает требования к расчету и проектированию конструкций, возводимых с применением кладки из керамического и силикатного кирпича, керамических, силикатных, бетонных, в том числе ячеистобетонных, природных камней и блоков.

Требования настоящего свода правил не распространяются на проектирование мостов, труб и тоннелей, гидротехнических сооружений, тепловых агрегатов.

При проектировании зданий и сооружений, подверженных динамическим нагрузкам, возводимых на подрабатываемых территориях, вечномерзлых грунтах, в сейсмоопасных районах, следует соблюдать требования, предусмотренные соответствующими нормативными документами.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

## **2 Нормативные ссылки**

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

[ГОСТ 4.206-83](#) Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы стеновые каменные. Номенклатура показателей

[ГОСТ 4.210-79](#) Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура показателей

[ГОСТ 4.219-81](#) Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы облицовочные из природного камня и блоки для их изготовления. Номенклатура показателей

[ГОСТ 4.233-86](#) Система показателей качества продукции. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей

[ГОСТ 379-2015](#) Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия

[ГОСТ 530-2012](#) Кирпич и камень керамические Общие технические условия

[ГОСТ 3282-74](#) Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

[ГОСТ 4001-2013](#) Камни стеновые из горных пород. Технические условия

[ГОСТ 5632-2014](#) Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки

[ГОСТ 5802-86](#) Растворы строительные. Методы испытаний

[ГОСТ 6133-2019](#) Камни бетонные стеновые. Технические условия

[ГОСТ 9479-2011](#) Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. Технические условия

[ГОСТ 10060-2012](#) Бетоны. Методы определения морозостойкости

[ГОСТ 10180-2012](#) Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

[ГОСТ 13579-2018](#) Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия

[ГОСТ 18105-2018](#) Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

[ГОСТ 24211-2008](#) Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

[ГОСТ 24992-2014](#) Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке

[ГОСТ 25485-2019](#) Бетоны ячеистые. Общие технические условия

[ГОСТ 25820-2021](#) Бетоны легкие. Технические условия

[ГОСТ 28013-98](#) Растворы строительные. Общие технические условия

[ГОСТ 30459-2008](#) Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности

[ГОСТ 31189-2015](#) Смеси сухие строительные. Классификация

[ГОСТ 31357-2007](#) Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия

[ГОСТ 31359-2007](#) Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия

[ГОСТ 31360-2007](#) Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия

[ГОСТ 31937-2011](#) Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

[ГОСТ 32047-2012](#) Кладка каменная. Метод испытания на сжатие

[ГОСТ 33929-2016](#) Полистирол бетон. Технические условия

[ГОСТ Р 56592-2015](#) Добавки минеральные для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

[ГОСТ Р 57289-2016/EN 1052-3:2002+A1:2007](#) Кладка каменная. Метод определения прочности на сдвиг

[ГОСТ Р 57350-2016/EN 1052-2:1999](#) Кладка каменная. Метод определения предела прочности при изгибе

[ГОСТ Р 58272-2018](#) Смеси сухие строительные кладочные. Технические условия

[ГОСТ Р 58527-2019](#) Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе

3) [СП 14.13330.2018](#) "[СНиП II-7-81](#)\* Строительство в сейсмических районах" (с изменениями N 2, N 3)

[СП 16.13330.2017](#) "[СНиП II-23-81](#)\* Стальные конструкции" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4, N 5)

[СП 20.13330.2016](#) "[СНиП 2.01.07-85](#)\* Нагрузки и воздействия" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)

[СП 22.13330.2016](#) "[СНиП 2.02.01-83](#)\* Основания зданий и сооружений" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)

[СП 28.13330.2017](#) "[СНиП 2.03.11-85](#) Защита строительных конструкций от коррозии" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

[СП 50.13330.2012](#) "[СНиП 23-02-2003](#) Тепловая защита зданий" (с изменениями N 1, N 2)

[СП 63.13330.2018](#) "[СНиП 52-01-2003](#) Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" (с изменениями N 1, N 2)

[СП 64.13330.2017](#) "[СНиП II-25-80](#) Деревянные конструкции" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

[СП 131.13330.2020](#) "[СНиП 23-01-99](#)\* Строительная климатология" (с изменениями N 1, N 2)

[СП 327.1325800.2017](#) Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта (с изменением N 1)

[СП 335.1325800.2017](#) Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования (с изменением N 1)

[СП 339.1325800.2017](#) Конструкции из ячеистых бетонов. Правила проектирования (с изменением N 1)

[СП 427.1325800.2018](#) Каменные и армокаменные конструкции. Методы усиления (с изменениями N 1, N 2)

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

### 3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **каменная кладка:** Конструкция из природных или искусственных камней (кирпича, блоков), соединенных между собой раствором, клеевым составом или пастой.

3.2 **кирпич, камни и блоки:** Полнотелые и пустотелые кладочные изделия, удовлетворяющие требованиям соответствующих национальных стандартов.

3.3 **зимняя кладка:** Каменная кладка, возводимая при отрицательных температурах наружного воздуха на растворах с противоморозными добавками, способом замораживания, с обогревом.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.4 **многослойная (трехслойная) кладка:** Конструкция, состоящая из двух слоев кладки и слоя теплоизоляционных материалов, соединенных гибкими связями.

3.5 **двухслойная кладка:** Кладка, состоящая из основного и лицевого слоев, соединенных между собой сетками, связями или перевязкой.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.6 (Исключен, Изм. N 1).

3.7 **обрез:** Горизонтальный уступ стены или фундамента, образованный в результате изменения толщины кладки вышележащей части.

3.8 **перемычка:** Конструктивный элемент балочного или арочного типа, перекрывающий проем в стене и воспринимающий нагрузку от вышерасположенных конструкций.

3.9 **теплоизоляционный материал:** Материал, который предназначен для снижения передачи тепла, изоляционные свойства которого основаны на его химической природе и/или физической структуре.

3.10 **лицевой слой:** Наружный слой многослойной кладки.

3.11 **гибкая связь:** В многослойных стенах связь между слоями стены, обеспечивающая их свободное перемещение относительно друг друга в плоскости стены.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.12 **высота здания:** Вертикальный размер, измеряемый от проектной отметки земли до верхней отметки самого высокого конструктивного элемента здания (парапет кровли; карниз, конек кровли, верх фронтона; купол).

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

3.13 **растворный (кладочный) шов:** Слой раствора или клеевого состава, связывающий между собой изделия в кирпичной, каменной или блочной кладке.

Примечание - Допускается применение кладки с вертикальным соединением "паз-гребень" без заполнения вертикальных швов.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

### 4 Общие положения

4.1 При проектировании каменных и армокаменных конструкций следует применять конструктивные решения, изделия и материалы, обеспечивающие требуемую несущую способность,

долговечность, пожаробезопасность, теплотехнические характеристики конструкций и температурно-влажностный режим ([ГОСТ 4.206](#), [ГОСТ 4.210](#), [ГОСТ 4.219](#)).

4.2 При проектировании зданий и сооружений следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие возможность возведения их в зимних условиях.

4.3 Проектируемые каменные и армокаменные конструкции должны соответствовать требованиям по безопасности, эксплуатационной пригодности и иметь такие начальные характеристики, чтобы при различных расчетных воздействиях не происходило деформаций и других повреждений, затрудняющих нормальную эксплуатацию зданий.

Безопасность, эксплуатационная пригодность, долговечность, энергоэффективность каменных и армокаменных конструкций и другие требования, установленные заданием на проектирование, должны обеспечиваться выполнением требований к кирпичу, камню, блокам, тяжелым и легким растворам, клеевым растворам, клеям, арматуре, конструктивным решениям, а также требований по эксплуатации.

Нормативные и расчетные значения нагрузок и воздействий, предельные деформации, расчетные значения температуры наружного воздуха и относительной влажности помещения, защита конструкций от воздействий агрессивных сред и другое устанавливаются соответствующими нормативными документами ([СП 14.13330](#), СП 20.13330, СП 22.13330, СП 28.13330, СП 131.13330).

4.4 Проектирование наружных многослойных стен выполняется с учетом СП 327.1325800.

4.5 Проектирование усиливаемых каменных конструкций выполняется в соответствии с СП 427.1325800.

4.6 Конструктивное исполнение строительных элементов не должно быть причиной скрытого распространения огня по зданию, сооружению, строению.

При использовании в качестве внутреннего слоя горючего утеплителя предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций должны быть определены в условиях стандартных огневых испытаний или расчетно-аналитическим методом.

Методики проведения огневых испытаний и расчетно-аналитические методы определения пределов огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

## 5 Материалы

5.1 Кирпич, камни и растворы для каменных и армокаменных конструкций, а также бетоны для изготовления камней и крупных блоков должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов: [ГОСТ 4.210](#), [ГОСТ 4.219](#), [ГОСТ 4.233](#), [ГОСТ 379](#), [ГОСТ 530](#), [ГОСТ 4001](#), [ГОСТ 5802](#), [ГОСТ 6133](#), [ГОСТ 9479](#), [ГОСТ 13579](#), [ГОСТ 24211](#), [ГОСТ 25485](#), [ГОСТ 28013](#), [ГОСТ 30459](#), [ГОСТ 31189](#), [ГОСТ 31357](#), [ГОСТ 31359](#), [ГОСТ 31360](#), [ГОСТ 33929](#), [ГОСТ Р 56592](#), [ГОСТ Р 58272](#), [ГОСТ Р 58527](#), [ГОСТ 10060](#) и применяться следующих марок или классов:

а) камни - по среднему пределу прочности на сжатие (кирпич - сжатие с учетом его среднего значения предела прочности при изгибе): М7, М10, М15, М25, М35, М50, М75 - камни малой прочности - легкие бетонные и природные камни, керамические, в том числе крупноформатные; М100, М125, М150, М200 - кирпич и камни средней прочности, в том числе крупноформатные, керамические, бетонные и природные; М250, М300, М400, М500, М600, М800 и М1000 - кирпич и камни высокой прочности, в том числе клинкерные природные и бетонные;

б) бетоны классов по прочности на сжатие:

тяжелые - В3,5; В5; В7,5; В12,5; В15; В20; В22,5; В25; [В30](#);

на пористых заполнителях - В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12,5; В15; В20; В25; [В30](#);

ячеистые - В1; В1,5; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В12,5;

полистиролбетон - В1,0; В1,5; В2,0; В2,5; В3,5;

крупнопористые - В1; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5;

поризованные - В2,5; В3,5; В5; В7,5;

силикатные - В12,5; В15; В20; В25; В30.

Допускается в качестве утеплителей использование теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных бетонов в соответствии с [ГОСТ 25820](#), предел прочности которых на сжатие 0,7 МПа и более; а для вкладышей и плит не менее 1,0 МПа;

в) растворы по среднему пределу прочности на сжатие - 0,2 МПа, и по маркам по прочности на сжатие - М4, М10, М25, М50, М75, М100, М150, М200;

г) каменные материалы по морозостойкости - F10, F15, F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300.

Для бетонов марок по морозостойкости  $F_{125}$ ,  $F_{135}$ ,  $F_{150}$ ,  $F_{175}$ ,  $F_{1100}$ ,  $F_{1150}$ ,  $F_{1200}$ ,  $F_{1300}$ .

Для ячеистого бетона марок по морозостойкости F15, F25, F35, F50, F75, F100.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.2 Проектные марки по морозостойкости каменных материалов для наружной части стен (на толщину 12 см) и для фундаментов (на всю толщину), возводимых во всех строительного-климатических зонах, в зависимости от предполагаемого срока службы конструкций, но не менее 100, 50 и 25 лет, приведены в 5.3 и таблице 5.1.

Примечание - Проектные марки по морозостойкости устанавливают только для материалов, из которых возводится верхняя часть фундаментов (до половины расчетной глубины промерзания грунта, определяемой в соответствии с СП 22.13330).

К материалам, используемым для кладки внутренних стен и перегородок в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом эксплуатации, требования по морозостойкости не предъявляются.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.3 Для побережий Северного Ледовитого и Тихого океанов шириной 100 км, не входящих в Северную строительного-климатическую зону, марки по морозостойкости материалов для наружной части стен (при сплошных стенах - на толщину 25 см) и для фундаментов (на всю ширину и высоту) должны быть на одну ступень выше указанных в таблице 5.1.

Примечание - Определение границ Северной строительного-климатической зоны и ее подзон приведены в СП 131.13330.

5.4 Для армирования каменных конструкций следует применять:

- для сетчатого армирования - арматуру классов А240 и В500;

- для продольной и поперечной арматуры, анкеров и связей - арматуру классов А240, А400, В500;

- материалы для армирования кладки лицевого (наружного) слоя многослойных наружных стен, а также гибких связей между слоями назначают по СП 327.1325800.

Для закладных деталей и соединительных накладок следует применять сталь в соответствии с СП 16.13330.

Арматуру для кладки из ячеистобетонных камней следует применять в соответствии с СП 63.13330 с учетом требований СП 339.1325800.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Таблица 5.1

Вид конструкций	Значения морозостойкости, F, кладочных материалов при предполагаемом сроке службы конструкций, лет		
	100	50	25
1 Лицевой слой кладки наружных однослойных стен в зданиях с влажностным режимом помещений: а) сухим и нормальным б) влажным в) мокрым	25 35 50	25 25 35	25 25 25
2 Лицевой слой кладки двухслойных стен при плотности кладки внутреннего слоя $1400 \text{ кг/м}^3$ и более в зданиях с влажностным режимом помещений: а) сухим и нормальным б) влажным в) мокрым	25 35 50	25 25 35	25 25 25
3 Лицевой слой кладки двухслойных стен при плотности кладки внутреннего слоя менее $1400 \text{ кг/м}^3$	35	25	15
4 Внутренний слой кладки двухслойных стен при плотности кладки внутреннего слоя менее $1400 \text{ кг/м}^3$ и толщине лицевого слоя 120 мм и менее	25	25	15
5 Наружные трехслойные стены с эффективным утеплителем: а) лицевой слой кладки толщиной 120 мм б) лицевой слой кладки толщиной 250 мм и более	50 35	35 25	25 15
6 Фундаменты, цоколи и подземные части стен: а) из бетонных блоков, кирпича керамического пластического формования полнотелого (в т.ч. клинкерного), силикатных блоков прочностью M200 и более б) из природного камня	100 35	50 25	25 25
Примечания			
1 Марки по морозостойкости, приведенные в пунктах 1 и 2 настоящей таблицы, снижаются для кладки из керамического кирпича пластического прессования на одну марку в следующих случаях: а) для наружных стен с влажным и мокрым режимами помещений, защищенных с внутренней стороны гидроизоляционными или пароизоляционными покрытиями; б) для фундаментов и подземных частей стен зданий с тротуарами или отмостками, возводимых в маловлажных грунтах, если уровень грунтовых вод ниже планировочной отметки земли на 3 м и более.			
2 В Северной строительно-климатической зоне марки по морозостойкости, приведенные в пунктах 1 и 2 настоящей таблицы, повышаются на одну марку, а приведенные в пунктах 3 и 5 - на две марки.			
3 Марку кладочного раствора по морозостойкости следует принимать по таблице Ж.2 СП 28.13330 по графе для тяжелого бетона.			
4 По согласованию с заказчиком требования по испытанию на морозостойкость не предъявляются к природным каменным материалам, которые по опыту прошлого строительства показали достаточную морозостойкость в аналогичных условиях эксплуатации.			

5 При оценке долговечности кладки следует дополнительно руководствоваться стандартами на соответствующие кладочные изделия.

6 Значения морозостойкости для внутреннего слоя кладки двухслойных стен при плотности кладки внутреннего слоя менее  $1400 \text{ кг/м}^3$  и толщине лицевого слоя 120 мм и менее принимаются: F25, F25, F15 при сроках службы 100, 50, 25 лет соответственно.

7 При использовании настоящей таблицы для бетонных и керамзитобетонных кладочных стеновых изделий, испытываемых по [ГОСТ 10060](#), марку по морозостойкости следует принимать  $F_1$ .

Таблица 5.1 (Измененная редакция, Изм. N 1).

## 6 Расчетные характеристики Расчетные сопротивления

6.1 Расчетные сопротивления  $R$  сжатию кладки на тяжелых растворах из кирпича всех видов и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами шириной до 12 мм, пустотностью до 27% при высоте ряда кладки 50-150 мм на тяжелых растворах приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Марка кирпича или камня	Расчетные сопротивления $R$ , МПа, сжатию кладки из кирпича всех видов и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами шириной до 12 мм при высоте ряда кладки 50-150 мм на тяжелых растворах									
	при марке раствора								при прочности раствора	
	200	150	100	75	50	25	10	4	0,2	нулевой
300	3,9	3,6	3,3	3,0	2,8	2,5	2,2	1,8	1,7	1,5
250	3,6	3,3	3,0	2,8	2,5	2,2	1,9	1,6	1,5	1,3
200	3,2	3,0	2,7	2,5	2,2	1,8	1,6	1,4	1,3	1,0
150	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,5	1,3	1,2	1,0	0,8
125	-	2,2	2,0	1,9	1,7	1,4	1,2	1,1	0,9	0,7
100	-	2,0	1,8	1,7	1,5	1,3	1,0	0,9	0,8	0,6
75	-	-	1,5	1,4	1,3	1,1	0,9	0,7	0,6	0,5
50	-	-	-	1,1	1,0	0,9	0,7	0,6	0,5	0,35
35	-	-	-	0,9	0,8	0,7	0,6	0,45	0,4	0,25

### Примечания

1 При определении расчетного сопротивления сжатию кладки марки керамических камней и кирпича пластического формования принимаются по результатам испытаний образцов с выравниванием их опорных поверхностей раствором. При выравнивании поверхности образцов шлифованием, а также в случае отсутствия информации о методе подготовки поверхности образцов расчетные сопротивления сжатию кладки следует принимать с коэффициентом 0,9. В случае использования при проведении испытаний прокладок из технического войлока марка кирпича или камня, приведенная в настоящей таблице, принимается с учетом коэффициента перехода предела прочности  $K$  в соответствии с [ГОСТ Р 58527](#), при этом переход осуществляют к образцам, изготовленным с применением цементного раствора.

Требования настоящего пункта не относятся к камню и кирпичу, поставляемому на строительную площадку со шлифованными поверхностями, соответствующими требованиям [ГОСТ Р 58527](#).

2 Расчетные сопротивления кладки на растворах марок от 4 до 50 включительно следует уменьшать, применяя понижающие коэффициенты: 0,85 - для кладки на жестких цементных растворах (без добавок извести или глины), а также легких и известковых растворах в возрасте до 3 мес; 0,9 - для кладки на цементных растворах (без извести или глины) с органическими пластификаторами.

Уменьшать расчетное сопротивление сжатию не требуется для кладки высшего качества - растворный шов

выполняется под рамку с выравниванием и уплотнением раствора рейкой. В проекте указывается марка раствора для обычной кладки и для кладки повышенного качества.

3 Расчетные сопротивления сжатию кладки из кирпичей толщиной 88 мм следует принимать с повышающим коэффициентом 1,1; из кирпичей толщиной 65 мм с коэффициентом 1,0. При промежуточных значениях высоты кирпича величина повышающего коэффициента определяется интерполяцией.

Таблица 6.1 (Измененная редакция, Изм. N 1).

Расчетные сопротивления сжатию  $R$  кладки из пустотелого керамического кирпича с вертикальными прямоугольными пустотами шириной 12-16 мм и квадратными пустотами сечением  $20 \times 20$  мм пустотностью от 28% до 42% следует принимать по таблице 6.1 с понижающим коэффициентом 0,8.

При пустотности от 43% до 48% и высоте ряда кладки до 100 мм расчетные сопротивления сжатию  $R$  кладки определяются по экспериментальным данным. При отсутствии таких данных значение  $R$  следует принимать по таблице 6.1 с понижающими коэффициентами:

- на растворе марки 100 и выше - 0,75;
- на растворе марок 75, 50 - 0,7;
- на растворе марок 25, 10 - 0,65;
- на растворах с нулевой прочностью и прочностью до 0,4 МПа - 0,60.

При пустотности 39%-48% значения понижающих коэффициентов следует умножать на 0,9.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.2 Расчетные сопротивления сжатию кладки из силикатных пустотелых (с круглыми пустотами диаметром не более 35 мм и пустотностью до 25%) кирпичей толщиной 88 мм и камней толщиной 138 мм принимают по таблице 6.1 с коэффициентами:

- на растворах нулевой прочности и прочности 0,2 МПа - 0,8;
- на растворах марок 4, 10, 25 и выше - соответственно 0,85, 0,9 и 1.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.3 Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупноформатных камней с вертикальным соединением "паз-гребень" (без заполнения раствором) из керамики шириной до 260 мм, пустотностью до 57% с вертикально расположенными пустотами шириной до 16 мм при высоте ряда кладки до 250 мм устанавливаются по результатам испытаний, выполняемых в соответствии с требованиями [ГОСТ 32047](#). При отсутствии таких данных расчетные сопротивления следует принимать по таблице 6.2.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Таблица 6.2

Марка камня	Расчетные сопротивления $R$ , МПа, сжатию кладки из керамических крупноформатных камней пустотностью от 40% до 57% со щелевидными вертикально расположенными пустотами шириной до 16 мм при высоте ряда кладки 200-250 мм на тяжелых растворах при марке раствора				
	200	150	100	75	50
300	4,1	3,8	3,5	3,2	3,0
250	3,7	3,6	3,2	3,0	2,7
200	3,5	3,2	2,9	2,7	2,4
150	2,8	2,6	2,4	2,3	2,2
125	-	2,5	2,3	2,2	2,1
100	-	2,2	2,0	1,9	1,8
75	-	-	1,6	1,5	1,4

50	-	-	-	1,1	1,0
Примечания					
1 Расчетное сопротивление сжатию кладки из шлифованного крупноформатного керамического камня для тонкошовной кладки и на клеях определяется по экспериментальным данным.					
2 Расчетное сопротивление сжатию кладки из крупноформатных керамических камней с вертикальным соединением "паз-гребень" (без заполнения вертикальных швов раствором) пустотностью до 62% с вертикально расположенными крупными пустотами шириной до 55 мм при высоте ряда кладки до 220 мм и толщине швов 3-5 мм принимают по экспериментальным данным. При отсутствии таких данных расчетное сопротивление принимают равным 0,9 МПа для камня марки М75 и 0,7 МПа для камня марки М50.					
3 Расчетное сопротивление сжатию кладки из крупноформатных керамических камней на растворах прочностью менее 5 МПа принимают с понижающим коэффициентом 0,8.					

Таблица 6.2 (Измененная редакция, Изм. N 1).

6.4 Расчетные сопротивления  $R$  сжатию кладки из ячеистобетонных блоков автоклавного твердения на тяжелых растворах при высоте ряда кладки 150-300 мм приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3

Класс бетона	Расчетные сопротивления $R$ , МПа, сжатию кладки из ячеистобетонных блоков (автоклавного твердения) на тяжелых растворах при высоте ряда кладки 150-300 мм							
	при марке раствора						при прочности раствора	
	100	75	50	25	10	4	0,2	нулевой
В7,5	2,3	2,2	2,0	1,8	1,7	1,5	1,3	1,0
В5	1,9	1,8	1,7	1,5	1,4	1,2	1,1	0,8
В3,5	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0	0,9	0,8	0,6
В2,5	-	-	1,0	0,95	0,85	0,7	0,6	0,45
В2	-	-	0,8	0,75	0,65	0,55	0,5	0,35
В1,5	-	-	0,6	0,56	0,49	0,41	0,38	0,26

Примечания

1 Расчетное сопротивление сжатию кладки на клеевых составах устанавливается по экспериментальным данным.

2 Расчетное сопротивление сжатию кладки из ячеистобетонных блоков принимается с коэффициентом 0,9:

для кладки из блоков неавтоклавного твердения;

для кладки на легких растворах;

для кладки при толщине шва от 15 до 20 мм.

Таблица 6.4

Класс бетона	Марка блока	Расчетные сопротивления $R$ , МПа, сжатию кладки из крупных сплошных блоков из бетонов всех видов, в том числе силикатных, и блоков из природного камня (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 500-1000 мм							
		при марке раствора							при нулевой прочности раствора
		200	150	100	75	50	25	10	
В80	1000	17,9	17,5	17,1	16,8	16,5	15,8	14,5	11,3

B62,5	800	15,2	14,8	14,4	14,1	13,8	13,3	12,3	9,4
B45	600	12,8	12,4	12,0	11,7	11,4	10,9	9,9	7,3
B40	500	11,1	10,7	10,3	10,1	9,8	9,3	8,7	6,3
B30	400	9,3	9,0	8,7	8,4	8,2	7,7	7,4	5,3
B22,5	300	7,5	7,2	6,9	6,7	6,5	6,2	5,7	4,4
B20	250	6,7	6,4	6,1	5,9	5,7	5,4	4,9	3,8
B15	200	5,4	5,2	5,0	4,9	4,7	4,3	4,0	3,0
B12	150	4,6	4,4	4,2	4,1	3,9	3,7	3,4	2,4
B7,5	100	-	3,3	3,1	2,9	2,7	2,6	2,4	1,7
B5	75	-	-	2,3	2,2	2,1	2,0	1,8	1,3
B4	50	-	-	1,7	1,6	1,5	1,4	1,2	0,85
B2,5	35	-	-	-	-	1,1	1,0	0,9	0,6
B2	25	-	-	-	-	0,9	0,8	0,7	0,5

Примечания

1 Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных блоков высотой более 1000 мм принимаются по настоящей таблице с коэффициентом 1,1.

2 Классы бетона следует принимать по [ГОСТ 18105](#). За марку крупных бетонных блоков и блоков из природного камня следует принимать предел прочности на сжатие, МПа, эталонного образца-куба, испытанного согласно [ГОСТ 10180](#) и [ГОСТ Р 58527](#).

3 Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных бетонных блоков и блоков из природного камня, растворные швы в которой выполнены под рамку с разравниванием и уплотнением рейкой (о чем указывается в проекте), допускается принимать по настоящей таблице с коэффициентом 1,2.

Таблица 6.4 (Измененная редакция, Изм. N 1).

6.5 Расчетные сопротивления  $R$  сжатию кладки из крупных сплошных блоков из бетонов всех видов, перечисленных в 5.1, и из блоков природного камня (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 500-1000 мм приведены в таблице 6.4.

6.6 Расчетные сопротивления  $R$  сжатию кладки из сплошных бетонных, гипсобетонных и природных камней (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 200-300 мм приведены в таблице 6.5.

Таблица 6.5

Марка камня	Расчетные сопротивления $R$ , МПа, сжатию кладки из сплошных бетонных, гипсобетонных и природных камней (пиленых или чистой тески) при высоте ряда кладки 200-300 мм									
	при марке раствора								при прочности раствора	
	200	150	100	75	50	25	10	4	0,2	нулевой
1000	13,0	12,5	12,0	11,5	11,0	10,5	9,5	8,5	8,3	8,0
800	11,0	10,5	10,0	9,5	9,0	8,5	8,0	7,0	6,8	6,5
600	9,0	8,5	8,0	7,8	7,5	7,0	6,0	5,5	5,3	5,0
500	7,8	7,3	6,9	6,7	6,4	6,0	5,3	4,8	4,6	4,3
400	6,5	6,0	5,8	5,5	5,3	5,0	4,5	4,0	3,8	3,5
300	5,8	4,9	4,7	4,5	4,3	4,0	3,7	3,3	3,1	2,8
200	4,0	3,8	3,6	3,5	3,3	3,0	2,8	2,5	2,3	2,0
150	3,3	3,1	2,9	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,5
100	2,5	2,4	2,3	2,2	2,0	1,8	1,7	1,5	1,3	1,0
75	-	-	1,9	1,8	1,7	1,5	1,4	1,2	1,1	0,8
50	-	-	1,5	1,4	1,3	1,2	1,0	0,9	0,8	0,6
35	-	-	-	-	1,0	0,95	0,85	0,7	0,6	0,45
25	-	-	-	-	0,8	0,75	0,65	0,55	0,5	0,35
15	-	-	-	-	-	0,5	0,45	0,38	0,35	0,25

Примечания

1 Расчетные сопротивления кладки из сплошных шлакобетонных камней, изготовленных с применением шлаков от сжигания бурых и смешанных углей, следует принимать по настоящей таблице с коэффициентом 0,8.

2 Гипсобетонные камни допускается применять только для кладки стен со сроком службы 25 лет (см. 5.2); при этом расчетное сопротивление этой кладки следует принимать по настоящей таблице с коэффициентами: 0,7 - для кладки наружных стен в зонах с сухим климатом, 0,5 - в прочих зонах; 0,8 - для внутренних стен.

Климатические зоны принимаются в соответствии с СП 50.13330.

6.7 Расчетные сопротивления сжатию  $R$  кладки из пустотелых бетонных камней и силикатных блоков пустотностью до 25% при высоте ряда кладки 200-300 мм приведены в таблице 6.6.

Расчетные сопротивления сжатию  $R$  кладки из пустотелых бетонных камней пустотностью от 25% до 40% следует принимать по таблице 6.6 с учетом коэффициентов:

- на растворе марки 50 и выше - 0,8;
- на растворе марки 25 - 0,7;
- на растворе марки 10 и ниже - 0,6.

Таблица 6.6

Марка камня	Расчетные сопротивления $R$ , МПа, сжатию кладки из бетонных камней и силикатных блоков пустотностью до 25% при высоте ряда кладки 200-300 мм							
	при марке раствора						при прочности раствора	
	100	75	50	25	10	4	0,2	нулевой
300	4,6	4,4	4,2	3,9	3,6	3,2	3,0	2,7
200	3,4	3,3	3,0	2,9	2,6	2,4	2,1	1,7
150	2,7	2,6	2,4	2,2	2,0	1,8	1,7	1,3
125	2,4	2,3	2,1	1,9	1,7	1,6	1,4	1,1
100	2,0	1,8	1,7	1,6	1,4	1,3	1,1	0,9
75	1,6	1,5	1,4	1,3	1,1	1,0	0,9	0,7
50	1,2	1,15	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,5
35	-	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,55	0,4
25	-	-	0,7	0,65	0,55	0,5	0,45	0,3
15	-	-	-	0,45	0,4	0,35	0,3	0,2

Примечание - Расчетные сопротивления сжатию кладки из пустотелых шлакобетонных камней, изготовленных с применением шлаков от сжигания бурых и смешанных углей, а также кладки из гипсобетонных, пустотелых камней следует снижать в соответствии с примечаниями к таблице 6.5.

6.8 Расчетные сопротивления сжатию кладки и другие характеристики кладки из полистиролбетонных блоков определяются по результатам испытаний, выполняемых в соответствии с требованиями [ГОСТ 32047](#).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.9 Расчетные сопротивления  $R$  сжатию виброкирпичной кладки на тяжелых растворах приведены в таблице 6.7.

Таблица 6.7

Марка кирпича	Расчетные сопротивления $R$ , МПа, сжатию виброкирпичной кладки на тяжелых растворах при марке раствора				
	200	150	100	75	50
300	5,6	5,3	4,8	4,5	4,2
250	5,2	4,9	4,4	4,1	3,7
200	4,8	4,5	4,0	3,6	3,3
150	4,0	3,7	3,3	3,1	2,7
125	3,6	3,3	3,0	2,9	2,5
100	3,1	2,9	2,7	2,6	2,3
75	-	2,5	2,3	2,2	2,0

Примечания

1 При определении расчетного сопротивления сжатию кладки марки керамических камней и кирпича пластического формования принимают по результатам испытаний образцов с выравниванием их опорных поверхностей раствором. При выравнивании поверхности образцов шлифованием, а также в случае отсутствия информации о методе подготовки поверхности образцов расчетные сопротивления сжатию кладки следует принимать с коэффициентом 0,9. В случае использования при проведении испытаний прокладок из технического войлока марка кирпича или камня, приведенная в настоящей таблице, принимается с учетом коэффициента перехода предела прочности  $K$  в соответствии с [ГОСТ Р 58527](#), при этом переход осуществляют к образцам, изготовленным с применением цементного раствора.

Требования настоящего пункта не относятся к камню и кирпичу, поставляемому на строительную площадку со шлифованными поверхностями, соответствующими требованиям [ГОСТ Р 58527](#).

2 Расчетные сопротивления сжатию кирпичной кладки, вибрированной на вибростолах, принимаются по настоящей таблице с коэффициентом 1,05.

3 Расчетные сопротивления сжатию виброкирпичной кладки толщиной более 30 см следует принимать по настоящей таблице с коэффициентом 0,85.

4 Расчетные сопротивления, приведенные в настоящей таблице, относятся к участкам кладки шириной 40 см и более. В самонесущих и ненесущих стенах допускаются участки шириной от 25 до 38 см, при этом расчетные сопротивления кладки следует принимать с коэффициентом 0,8.

5 Расчетные сопротивления сжатию кладки из кирпичей толщиной 88 мм следует принимать с повышающим коэффициентом 1,1; из кирпичей толщиной 65 мм - с коэффициентом 1,0. При промежуточных значениях высоты кирпича величина повышающего коэффициента определяется интерполяцией.

Таблица 6.7 (Измененная редакция, Изм. N 1).

6.10 Расчетные сопротивления  $R$  сжатию кладки из природных камней (пиленых и чистой тески) при высоте ряда до 150 мм приведены в таблице 6.8.

Таблица 6.8

Вид кладки	Марка камня	Расчетные сопротивления $R$ , МПа, сжатию кладки из природных камней низкой прочности правильной формы (пиленых и чистой тески)				
		при марке раствора			при прочности раствора	
		25	10	4	0,2	нулевой
1 Из природных камней при высоте ряда до 150 мм	25	0,6	0,45	0,35	0,3	0,2
	15	0,4	0,35	0,25	0,2	0,13
	10	0,3	0,25	0,2	0,18	0,1
	7	0,25	0,2	0,18	0,15	0,07
2 Из природных камней при высоте ряда 200-300 мм	10	0,38	0,33	0,28	0,25	0,2
	7	0,28	0,25	0,23	0,2	0,12
	4	-	0,15	0,14	0,12	0,08

6.11 Расчетные сопротивления  $R$  сжатию бутовой кладки из рваного бута приведены в таблице 6.9.

6.12 Расчетные сопротивления  $R$  сжатию бутобетона (невибрированного) приведены в таблице 6.10.

Таблица 6.9

Марка рваного бутового камня	Расчетные сопротивления $R$ , МПа, сжатию бутовой кладки из рваного бута							
	при марке раствора						при прочности раствора	
	100	75	50	25	10	4	0,2	нулевой
1000	2,5	2,2	1,8	1,2	0,8	0,5	0,4	0,33
800	2,2	2,0	1,6	1,0	0,7	0,45	0,33	0,28
600	2,0	1,7	1,4	0,9	0,65	0,4	0,3	0,22
500	1,8	1,5	1,3	0,85	0,6	0,38	0,27	0,18
400	1,5	1,3	1,1	0,8	0,55	0,33	0,23	0,15
300	1,3	1,15	0,95	0,7	0,5	0,3	0,2	0,12
200	1,1	1,0	0,8	0,6	0,45	0,28	0,18	0,08
150	0,9	0,8	0,7	0,55	0,4	0,25	0,17	0,07
100	0,75	0,7	0,6	0,5	0,35	0,23	0,15	0,05
50	-	-	0,45	0,35	0,25	0,2	0,13	0,03
35	-	-	0,36	0,29	0,22	0,18	0,12	0,02
25	-	-	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	0,02

Примечания

1 Приведенные в настоящей таблице расчетные сопротивления для бутовой кладки даны в возрасте 3 мес для марок раствора 4 и более. При этом марка раствора определяется в возрасте 28 дн. Для кладки в возрасте 28 дн расчетные сопротивления, приведенные в настоящей таблице для растворов марки 4 и более, следует принимать с коэффициентом 0,8.

2 Для кладки из постелистого бутового камня расчетные сопротивления, принятые в настоящей таблице, следует умножать на коэффициент 1,5.

3 Расчетные сопротивления бутовой кладки фундаментов, засыпанных со всех сторон грунтом, допускается повышать: при кладке с последующей засыпкой пазух котлована грунтом - на 0,1 МПа, при кладке в траншеях "враспор" с нетронутым грунтом и при надстройках - на 0,2 МПа.

Таблица 6.10

Вид бутобетона	Расчетные сопротивления $R$ , МПа, сжатию бутобетона (невибрированного) при классе бетона					
	B15	B12,5	B10	B7,5	B3,5	B2,5
С рваным бутовым камнем марки:						
200 и выше	4	3,5	3	2,5	2,0	1,7
100	-	-	-	2,2	1,8	1,5
50 или с кирпичным боем	-	-	-	2,0	1,7	1,3

Примечание - При вибрировании бутобетона расчетные сопротивления сжатию следует принимать с коэффициентом 1,15.

6.13 Расчетные сопротивления сжатию кладки при промежуточных размерах высоты ряда от 150 до 200 мм должны определяться как среднеарифметическое значений, принятых по таблицам 6.1 и 6.5, при высоте ряда от 300 до 500 мм - по интерполяции между значениями, принятыми по таблицам 6.4 и 6.5.

При обследовании зданий и сооружений по [ГОСТ 31937](#) прочность раствора определяется путем испытания на сжатие кубов с ребрами 2-4 см, изготовленных из двух пластинок, взятых из горизонтальных швов кладки.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.14 Расчетные сопротивления кладки сжатию, приведенные в таблицах 6.1-6.10, следует умножать на коэффициенты условий работы  $\gamma_c$ , равные:

- а) 0,8 - для столбов и простенков площадью сечения  $0,3 \text{ м}^2$  и менее;
- б) 0,6 - для элементов круглого сечения, выполняемых из обыкновенного (нелекального) кирпича, не армированных сетчатой арматурой;
- в) 1,1 - для блоков и камней, изготовленных из тяжелых бетонов и из природного камня ( $\gamma \geq 1800 \text{ кг/м}^3$ );  
0,9 - для кладки из блоков и камней из силикатных бетонов классов по прочности выше В25;  
0,8 - для кладки из блоков и камней из крупнопористых бетонов и из автоклавных ячеистых бетонов;
- 0,7 - для кладки из блоков и камней из неавтоклавных ячеистых бетонов;
- г) 1,15 - для кладки после длительного периода твердения раствора (более года);
- д) 0,85 - для кладки из силикатного кирпича на растворе с добавками поташа;
- е) для зимней кладки, выполняемой способом замораживания, - на коэффициенты условий работы  $\gamma_{c1}$ , указанные в таблице 10.1;
- ж) 0,8 - для кладки из камней и блоков пустотностью более 48%;
- и) 0,8 - для кладки наружных стен в уровне цоколей, а также наружных и внутренних стен подвалов в случае их возможного увлажнения дождевыми, талыми или грунтовыми водами;
- к) 0,6 - для кладки из кирпича, камней и блоков с горизонтальными пустотами;
- л) при растяжении по неперевязанному сечению для стен из кирпича, камней, блоков толщиной от 12 до 20 см вводят коэффициент условий работы  $\gamma_c = 0,8$ ; для стен толщиной от 8,5 до 12 см коэффициент условий работы  $\gamma_c = 0,6$ .

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.15 Расчетные сопротивления сжатию кладки из крупных пустотелых бетонных блоков различных типов устанавливаются по результатам испытаний, выполняемых в соответствии с требованиями [ГОСТ 32047](#). При отсутствии таких данных расчетные сопротивления следует принимать по таблице 6.4 с коэффициентами:

0,9 -	при	пустотности	блоков	$\leq 5$ % ;
0,5	"	"	"	$\leq 25$ " ;
0,25	"	"	"	$\leq 45$ " ;

где процент пустотности определяется по среднему горизонтальному сечению.

Для промежуточных значений процента пустотности указанные коэффициенты следует определять интерполяцией.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.16 Расчетные сопротивления сжатию кладки из природного камня, указанные в таблицах 6.4, 6.5 и 6.8, следует принимать с коэффициентами:

0,8 - для кладки из камней получистой тески (выступы до 10 мм);

0,7 - для кладки из камней грубой тески (выступы до 20 мм).

6.17 Расчетные сопротивления сжатию кладки из сырцового кирпича и грунтовых камней следует принимать по таблице 6.8 с коэффициентами:

0,7 - для кладки наружных стен в зонах с сухим климатом;

0,5 - то же, в прочих зонах;

0,8 - для кладки внутренних стен.

Сырцовый кирпич и грунтовые камни разрешается применять только для стен зданий с предполагаемым сроком службы не более 25 лет.

6.18 Расчетные сопротивления кладки из сплошных камней на цементно-известковых, цементно-глиняных и известковых растворах осевому растяжению  $R_t$ , растяжению при изгибе  $R_{fb}$  и главным растягивающим напряжениям при изгибе  $R_{fn}$ , срезу  $R_{sq}$  при расчете сечений кладки, проходящих по горизонтальным и вертикальным швам, приведены в таблице 6.11.

Таблица 6.11

Вид напряженного состояния	Обозначение	Расчетные сопротивления $R$ , МПа, кладки из сплошных камней на цементно-известковых, цементно-глиняных и известковых растворах осевому растяжению, растяжению при изгибе, срезу и главным растягивающим напряжениям при изгибе при расчете сечений кладки, проходящих по горизонтальным и вертикальным швам				
		при марке раствора				при прочности раствора 0,2
		50 и выше	25	10	4	
<i>А Осевое растяжение</i>	$R_t$	0,08	0,05	0,03	0,01	0,005
1 По неперевязанному сечению (рисунок 6.1) для кладки всех видов (нормальное сцепление) 2 По перевязанному сечению (рисунок 6.2): а) для кладки из камней правильной формы б) для бутовой кладки		0,16	0,11	0,05	0,02	0,01
<i>Б Растяжение при изгибе</i>	$R_{fb}$ ( $R_{fn}$ )	0,12	0,08	0,04	0,02	0,01
3 По неперевязанному сечению для кладки всех видов и по косой		0,12	0,08	0,04	0,02	0,01

штробе (главные растягивающие напряжения при изгибе)						
4 По перевязанному сечению (рисунок 6.3):						
а) для кладки из камней правильной формы		0,25	0,16	0,08	0,04	0,02
б) для бутовой кладки		0,18	0,12	0,06	0,03	0,015
<i>В Срез</i>	$R_{sq}$					
5 По неперевязанному сечению для кладки всех видов (касательное сцепление)		0,16	0,11	0,05	0,02	0,01
6 По перевязанному сечению для бутовой кладки		0,24	0,16	0,08	0,04	0,02

Примечания

1 Расчетные сопротивления отнесены ко всему сечению разрыва или среза кладки, перпендикулярному или параллельному (при срезе) направлению усилия.

2 Расчетные сопротивления кладки, приведенные в настоящей таблице, следует принимать с коэффициентами:

для кирпичной кладки с вибрированием на вибростолах при расчете на особые воздействия - 1,4;

для вибрированной кирпичной кладки из керамического кирпича пластического прессования, а также для обычной кладки из дырчатого и щелевого кирпича и пустотелых бетонных камней - 1,25;

для невибрированной кирпичной кладки на жестких цементных растворах без добавки глины или извести - 0,75;

для кладки из полнотелого и пустотелого силикатного кирпича - 0,7, а из силикатного кирпича, изготовленного с применением мелких (барханных) песков - по экспериментальным данным;

для зимней кладки, выполняемой способом замораживания, - по таблице 10.1.

При расчете по раскрытию трещин по формуле (8.1) расчетные сопротивления растяжению при изгибе

$R_{tb}$  для всех видов кладки следует принимать по настоящей таблице без учета коэффициентов, указанных в настоящем пункте.

3 Расчетные сопротивления кладки из крупноформатных керамических камней и полистиролбетонных блоков определяются по экспериментальным данным.

4 Расчетные сопротивления кладки из крупноформатных камней, ячеистобетонных и полистиролбетонных блоков на клеевых составах для всех видов напряженного состояния, приведенных в графе 1 настоящей таблицы, определяются по экспериментальным данным.




Рисунок 6.1 - Растяжение кладки по неперевязанному сечению




Рисунок 6.2 - Растяжение кладки по перевязанному сечению




Рисунок 6.3 - Растяжение кладки при изгибе по перевязанному сечению

6.19 Расчетные сопротивления кладки из кирпича и камней правильной формы осевому растяжению  $R_t$ , растяжению при изгибе  $R_{fb}$ , срезу  $R_{sq}$  и главным растягивающим напряжениям при изгибе  $R_{tw}$  при расчете кладки по перевязанному сечению, проходящему по кирпичу или камню, приведены в таблице 6.12.

Таблица 6.12

Вид напряженного состояния	Обозначение	Расчетные сопротивления $R$ , МПа, кладки из кирпича и камней правильной формы осевому растяжению, растяжению при изгибе, срезу и главным растягивающим напряжениям при изгибе при расчете кладки по перевязанному сечению, проходящему по кирпичу или камню, при марке изделия								
		200	150	100	75	50	35	25	15	10
1 Осевое растяжение	$R_t$	0,25	0,2	0,18	0,13	0,1	0,08	0,06	0,05	0,03
2 Растяжение при изгибе и главные растягивающие напряжения	$R_{fb}$ ( $R_{tw}$ )	0,4	0,3	0,25	0,2	0,16	0,12	0,1	0,07	0,05
3 Срез	$R_{sq}$	1,0	0,8	0,65	0,55	0,4	0,3	0,2	0,14	0,09
Примечания										
1 Расчетные сопротивления осевому растяжению $R_t$ , растяжению при изгибе $R_{fb}$ и главным растягивающим напряжениям $R_{tw}$ отнесены ко всему сечению разрыва кладки.										
2 Расчетные сопротивления срезу по перевязанному сечению $R_{sq}$ отнесены только к площади сечения кирпича или камня (площади сечения нетто) за вычетом площади сечения вертикальных швов.										

3 Расчетные сопротивления кладки из крупноформатных поризованных камней и полистиролбетонных блоков определяются по экспериментальным данным.

4 При определении расчетного сопротивления осевому растяжению, растяжению при изгибе, срезу и главным растягивающим напряжениям при изгибе при расчете кладки по перевязанному сечению, проходящему по кирпичу или камню, марки керамических камней и кирпича пластического формования принимают по результатам испытаний образцов с выравниванием их опорных поверхностей раствором в соответствии с [ГОСТ Р 58527](#). При выравнивании поверхности образцов шлифованием, а также в случае отсутствия информации о методе подготовки поверхности образцов при использовании настоящей таблицы марка керамических камней и кирпича пластического формования снижается на одну ступень.

В случае использования при проведении испытаний прокладок из технического войлока марка кирпича или камня, приведенная в настоящей таблице, принимается с учетом коэффициента перехода предела прочности  $K$  в соответствии с [ГОСТ Р 58527](#), при этом переход осуществляют к образцам, изготовленным с применением цементного раствора.

Таблица 6.12 (Измененная редакция, Изм. N 1).

6.20 Расчетные сопротивления бутобетона осевому растяжению  $R_t$ , главным растягивающим напряжениям  $R_{tл}$  и растяжению при изгибе  $R_{tб}$  приведены в таблице 6.13.

6.21 Расчетные сопротивления кладки из природного камня для всех видов напряженного состояния допускается уточнять по результатам испытаний, выполняемых в соответствии с требованиями [ГОСТ 32047](#), [ГОСТ 24992](#), [ГОСТ Р 57350](#), [ГОСТ Р 57289](#).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.22 Расчетные сопротивления стальной арматуры  $R_s$ , принимаемые в соответствии с СП 63.13330, следует умножать в зависимости от вида армирования конструкций на коэффициенты условий работы  $\gamma_{cs}$ , приведенные в таблице 6.14.

Таблица 6.13

Вид напряженного состояния	Обозначение	Расчетное сопротивление $R$ , МПа, бутобетона осевому растяжению, главным растягивающим напряжениям и растяжению при изгибе при классе бетона					
		B15	B12,5	B7,5	B5	B3,5	B2,5
1 Осевое растяжение и главные растягивающие напряжения	$R_t$	0,2	0,18	0,16	0,14	0,12	0,1
2 Растяжение при изгибе	$R_{tл}$ $R_{tб}$	0,27	0,25	0,23	0,2	0,18	0,16

Таблица 6.14

Вид армирования конструкций	Коэффициенты условий работы $\gamma_{cs}$ для арматуры классов		
	A240	A300	B500
1 Сетчатое армирование	0,75	-	0,6
2 Продольная арматура в кладке: а) продольная арматура растянутая	0,8	0,9	0,7

б) то же, сжатая	0,85	0,7	0,6
в) отогнутая арматура и хомуты	0,8	0,8	0,6
3 Анкеры и связи в кладке:			
а) на растворе марки 25 и выше	0,9	0,9	0,8
б) на растворе марки 10 и ниже	0,5	0,5	0,6
Примечания			
1 При применении других видов арматурных сталей расчетные сопротивления принимаются не выше, чем для арматуры классов А300 или соответственно В500.			
2 При расчете зимней кладки, выполненной способом замораживания, расчетные сопротивления арматуры при сетчатом армировании следует принимать с дополнительным коэффициентом условий работы $\gamma_{cs1}$ , приведенным в таблице 10.1.			

6.23 Временное сопротивление (средний предел прочности) кладки  $R_{\text{в}}$  определяется по формуле

$$R_{\text{в}} = kR, \quad (6.1)$$

где  $k$  - коэффициент, принимаемый по таблице 6.15;

$R$  - расчетные сопротивления кладки, принимаемые по таблицам 6.1-6.13 с учетом коэффициентов, приведенных в примечаниях к этим таблицам, а также в 6.1-6.17.

При назначении расчетного сопротивления кладки по результатам испытаний опытных образцов расчетное сопротивление определяют по формулам:

$$R = R_n / \gamma_m, \quad (6.1a)$$

$$R_{tb} = R_{tb,n} / \gamma_m, \quad (6.1b)$$

$$R_{sq} = R_{sq,n} / \gamma_m, \quad (6.1b)$$

где  $R_n$ ,  $R_{tb,n}$ ,  $R_{sq,n}$  - нормативные значения прочности кладки при сжатии, растяжении при изгибе и срезе соответственно, определяемые из испытаний опытных образцов по [ГОСТ 32047](#), [ГОСТ Р 57289](#) и [ГОСТ Р 57350](#);

$\gamma_m$  - коэффициент надежности по материалу кладки, принимаемый равным:

1,7 - при сжатии;

1,5 - при растяжении при изгибе;

1,8 - при срезе.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Таблица 6.15

Вид кладки	Коэффициент $k$
1 Для стен из кирпича и камней всех видов, из крупных блоков, кирпичная вибрированная при пустотности кладочных изделий не более 57%, а также из рваного бута и бутобетона	2,0
2 Для стен из кирпича и камней всех видов, из крупных блоков при пустотности кладочных изделий более 57%	2,3
3 Из крупных и мелких блоков из ячеистых бетонов	2,2

Таблица 6.15 (Измененная редакция, Изм. N 1).

**Модули упругости и деформаций кладки при кратковременной и длительной нагрузке, упругие характеристики кладки, деформации усадки, коэффициенты линейного расширения и**

## трения

6.24 Модуль упругости (начальный модуль деформаций) кладки  $E_0$  при кратковременной нагрузке должен приниматься равным:

для неармированной кладки

$$E_0 = \alpha R_u, \quad (6.2)$$

для кладки с продольным армированием

$$E_0 = \alpha R_{sku}. \quad (6.3)$$

В формулах (6.2) и (6.3)  $\alpha$  - упругая характеристика кладки, принимается по таблице 6.16.

Модуль упругости кладки с сетчатым армированием принимается таким же, как для неармированной кладки.

Для кладки с продольным армированием упругую характеристику следует принимать такой же, как для неармированной кладки;

$R_u$  - временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию кладки, определяемое по 6.23.

Упругую характеристику кладки с сетчатым армированием следует определять по формуле

$$\alpha_{sk} = \alpha \frac{R_u}{R_{sku}}. \quad (6.4)$$

В формулах (6.3) и (6.4)  $R_{sku}$  - временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию армированной кладки из кирпича или камней при высоте ряда не более 150 мм, определяемое по формулам:

для кладки с продольной арматурой

$$R_{sku} = kR + \frac{R_{sn}\mu}{100}; \quad (6.5)$$

для кладки с сетчатой арматурой

$$R_{sku} = kR + \frac{2R_{sn}\mu}{100}; \quad (6.6)$$

$\mu$  - процент армирования кладки;

для кладки с продольной арматурой

$$\mu = \frac{A_s}{A_k} 100,$$

где  $A_s$  и  $A_k$  - соответственно площади сечения арматуры и кладки, для кладки с сетчатой арматурой  $\mu$  определяется по 7.31;

$R_{sn}$  - нормативные сопротивления арматуры в армированной кладке, принимаемые для сталей

классов А240 и А400 в соответствии с СП 63.13330, а для стали класса В500 - с коэффициентом условий работы 0,6 по СП 63.13330.

Таблица 6.16

Вид кладки	Упругая характеристика $\alpha$				
	при марках раствора			при прочности раствора	
	25-200	10	4	0,2	нулевой
1 Из крупных блоков, изготовленных из тяжелого и крупнопористого бетона на тяжелых заполнителях и из тяжелого природного камня ( $\gamma \geq 1800 \text{ кг/м}^3$ )	1500	1000	750	750	500
2 Из камней, изготовленных из тяжелого бетона, тяжелых природных камней и бута	1500	1000	750	500	350
3 Из крупных блоков, изготовленных из бетона на пористых заполнителях и поризованного, крупнопористого бетона на легких заполнителях, плотного силикатного бетона и из легкого природного камня	1000	750	500	500	350
4 Из крупных блоков, изготовленных из ячеистых бетонов: автоклавных	750	750	500	500	350
неавтоклавных	500	500	350	350	350
5 Из камней, изготовленных из ячеистых бетонов: автоклавных	750	500	350	350	200
неавтоклавных	500	350	200	200	200
6 Из керамических камней (кроме крупноформатных)	1200	1000	750	500	350
7 Из кирпича керамического пластического прессования полнотелого и пустотелого, из пустотелых силикатных камней, из камней, изготовленных из бетона на пористых заполнителях и поризованного, из легких природных камней	1000	750	500	350	200
8 Из кирпича силикатного полнотелого и пустотелого	750	500	350	350	200
9 Из кирпича керамического полусухого прессования полнотелого и пустотелого	500	500	350	350	200
Примечания					
1 При определении коэффициентов продольного изгиба для элементов с гибкостью $l_0 / i \leq 28$ или отношением $l_0 / h \leq 8$ (см. 7.2) допускается принимать величины упругой характеристики кладки из кирпича всех видов как из кирпича пластического прессования.					
2 Приведенные в настоящей таблице (пункты 7-9) значения упругой характеристики $\alpha$ для кирпичной кладки распространяются на виброкирпичные панели и блоки.					
3 Упругая характеристика бутобетона принимается равной $\alpha = 2000$ .					
4 Для кладки на легких растворах значения упругой характеристики $\alpha$ следует принимать по настоящей таблице с коэффициентом 0,7.					
5 Упругие характеристики кладки из природных камней, полистиролбетонных блоков, а также кладки на клеевых растворах и клеях, допускается уточнять по специальным указаниям, составленным на основе результатов экспериментальных исследований и утвержденным в установленном порядке.					
6 Для кладки из крупноформатных камней $\alpha$ следует принимать как для керамических камней с коэффициентом 0,7.					

6.25 Модуль деформаций кладки  $E$  должен приниматься:

а) при расчете конструкций по прочности для определения усилий в кладке при

знакопеременных и малоцикловых нагружениях (для определения усилий в затяжках сводов, в слоях сжатых многослойных сечений, усилий, вызываемых температурными деформациями, при расчете кладки над рандбалками или под распределительными поясами) по формуле

$$E = 0,5E_0, \quad (6.7)$$

где  $E_0$  - модуль упругости (начальный модуль деформаций) кладки, определяемый по формулам (6.2) и (6.3).

б) при определении деформаций кладки от продольных или поперечных сил, усилий в статически неопределимых рамных системах, в которых элементы конструкций из кладки работают совместно с элементами из других материалов, периода колебаний каменных конструкций, жесткости конструкций по формуле

$$E = 0,8E_0. \quad (6.8)$$

6.26 Для нелинейных расчетов относительные деформации кладки  $\varepsilon$  при кратковременной нагрузке определяют при любых напряжениях по формуле

$$\varepsilon = -\frac{1,1}{\alpha} \ln \left( 1 - \frac{\sigma}{1,1R_u} \right). \quad (6.9)$$

При зависимости между напряжениями и деформациями по формуле (6.9) тангенциальный модуль деформаций определяют по формуле

$$E_{\text{tan}} = E_0 \left( 1 - \frac{\sigma}{1,1R_u} \right). \quad (6.10)$$

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.27 Относительная деформация кладки с учетом ползучести определяют по формуле

$$\varepsilon = \nu \frac{\sigma}{E_0}, \quad (6.11)$$

где  $\sigma$  - напряжение, при котором определяется  $\varepsilon$ ;

$\nu$  - коэффициент, учитывающий влияние ползучести кладки:

$\nu = 1,8$  - для кладки из керамических камней, в том числе крупноформатных, с вертикальными щелевидными пустотами (высота камня от 138 до 220 мм);

$\nu = 2,2$  - для кладки из керамического кирпича пластического и полусухого прессования;

$\nu = 2,8$  - для кладки из крупных блоков или камней, изготовленных из тяжелого бетона;

$\nu = 3,0$  - для кладки из силикатного кирпича и камней полнотелых и пустотелых, а также из камней, изготовленных из бетона на пористых заполнителях или поризованного и силикатных крупных блоков;

$\nu = 3,5$  - для кладки из мелких и крупных блоков или камней, изготовленных из автоклавных ячеистых бетонов;

$\nu = 4,0$  - то же, из неавтоклавных ячеистых бетонов и полистиролбетонов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.28 Модуль упругости кладки  $E_0$  при постоянной и длительной нагрузках с учетом ползучести следует уменьшать делением его на коэффициент ползучести  $\nu$ .

6.29 Модуль упругости и деформаций кладки из природных камней допускается принимать на основе результатов экспериментальных исследований, выполняемых в соответствии с требованиями [ГОСТ 32047](#).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.30 Деформации усадки кладки из керамического кирпича и керамических камней, в том числе крупноформатных, не учитываются.

Деформации усадки следует принимать для кладок:

из кирпича, камней, мелких и крупных блоков, изготовленных на силикатном или цементном вяжущем, -  $3 \cdot 10^{-4}$ ;

из камней и блоков, изготовленных из автоклавных ячеистых бетонов на песке и вторичных продуктах обогащения различных руд, -  $4 \cdot 10^{-4}$ ;

то же, из автоклавных бетонов на золе -  $6 \cdot 10^{-4}$ .

6.31 Модуль сдвига кладки следует принимать равным  $G = 0,4 E_0$ , где  $E_0$  - модуль упругости при сжатии.

Коэффициент поперечного расширения кладки (коэффициент Пуассона) принимают равным 0,2.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.32 Значения коэффициентов линейного расширения кладки следует принимать по таблице 6.17.

Таблица 6.17

Материал кладки	Коэффициент линейного расширения кладки $\alpha_t$ , град <sup>-1</sup>
1 Кирпич керамический полнотелый, пустотелый и керамические камни, кроме керамического лицевого пустотелого кирпича	0,000005
2 Кирпич керамический лицевой пустотелый	0,0000065
3 Кирпич силикатный, камни и блоки бетонные и бутобетон	0,00001
4 Природные камни, камни и блоки из ячеистых бетонов	0,000008
Примечание - Значения коэффициентов линейного расширения для кладки из полистиролбетонов и других материалов допускается принимать по опытным данным.	

Таблица 6.17 (Измененная редакция, Изм. N 1).

6.33 Коэффициент трения  $\mu_{тр}$  следует принимать по таблице 6.18.

Таблица 6.18

Материал	Коэффициент трения $\mu_{тр}$ при состоянии поверхности	
	сухом	влажном
1 Кладка по кладке или бетону	0,7	0,6
2 Дерево по кладке или бетону	0,6	0,5
3 Сталь по кладке или бетону	0,45	0,35
4 Кладка и бетон по песку или гравию	0,6	0,5
5 То же, по суглинку	0,55	0,4
6 " , по глине	0,5	0,3

## 7 Расчет элементов конструкций по предельным состояниям первой группы (по несущей способности)

### Центрально-сжатые элементы

7.1 Расчет элементов неармированных каменных конструкций при центральном сжатии следует выполнять по формуле

$$N \leq m_g \varphi R A, \quad (7.1)$$

где  $N$  - расчетная продольная сила;

$R$  - расчетное сопротивление сжатию кладки, определяемое по таблицам 6.1-6.10;

$\varphi$  - коэффициент продольного изгиба, определяемый по 7.2;

$A$  - площадь сечения элемента;

$m_g$  - коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки и определяемый по формуле (7.7) при  $\varepsilon_{0g} = 0$ .

Если меньший из двух размеров прямоугольного поперечного сечения элемента  $\geq 30$  см (или меньший радиус инерции элемента любого сечения  $i \geq 8,7$  см), коэффициент  $m_g$  следует принимать равным единице.

7.2 Коэффициент продольного изгиба  $\varphi$  для элементов постоянного по длине сечения следует принимать по таблице 7.1 в зависимости от гибкости элемента

$$\lambda_1 = \frac{l_0}{i} \quad (7.2)$$

или прямоугольного сплошного сечения при отношении

$$\lambda_h = \frac{l_0}{h} \quad (7.3)$$

и упругой характеристики кладки  $\alpha$ , принимаемой по таблице 6.16, а для кладки с сетчатым армированием - по формуле (6.4).

В формулах (7.2) и (7.3):

$l_0$  - расчетная высота (длина) элемента, определяемая согласно указаниям 7.3;

$i$  - наименьший радиус инерции сечения элемента;

$h$  - меньший размер прямоугольного сечения.

Таблица 7.1

Гибкость		Коэффициент продольного изгиба $\Phi$ при упругих характеристиках кладки $\alpha$						
$\lambda_h$	$\lambda_i$	1500	1000	750	500	350	200	100
4	14	1	1	1	0,98	0,94	0,9	0,82
6	21	0,98	0,96	0,95	0,91	0,88	0,81	0,68
8	28	0,95	0,92	0,9	0,85	0,8	0,7	0,54
10	35	0,92	0,88	0,84	0,79	0,72	0,6	0,43
12	42	0,88	0,84	0,79	0,72	0,64	0,51	0,34
14	49	0,85	0,79	0,73	0,66	0,57	0,43	0,28
16	56	0,81	0,74	0,68	0,59	0,5	0,37	0,23
18	63	0,77	0,7	0,63	0,53	0,45	0,32	-
22	76	0,69	0,61	0,53	0,43	0,35	0,24	-
26	90	0,61	0,52	0,45	0,36	0,29	0,2	-
30	104	0,53	0,45	0,39	0,32	0,25	0,17	-
34	118	0,44	0,38	0,32	0,26	0,21	0,14	-
38	132	0,36	0,31	0,26	0,21	0,17	0,12	-
42	146	0,29	0,25	0,21	0,17	0,14	0,09	-
46	160	0,21	0,18	0,16	0,13	0,1	0,07	-
50	173	0,17	0,15	0,13	0,1	0,08	0,05	-
54	187	0,13	0,12	0,1	0,08	0,06	0,04	-

Примечания

1 Коэффициент  $\Phi$  при промежуточных значениях гибкостей определяется интерполяцией.

2 Коэффициенты  $\Phi$  для отношений  $\lambda_h$ , превышающих предельные (9.20-9.24), применяются при определении  $\Phi_c$  (7.7) в случае расчета на внецентренное сжатие с большими эксцентриситетами.

3 Для кладки с сетчатым армированием значения упругих характеристик, определяемые по формуле (6.4), могут быть менее 200.

7.3 Расчетные высоты стен и столбов  $l_0$  при определении коэффициентов продольного изгиба  $\Phi$  в зависимости от условий опирания их на горизонтальные опоры следует принимать:

а) при неподвижных шарнирных опорах  $l_0 = H$  (рисунок 7.1, а);


б) при упругой верхней опоре и жестком защемлении в нижней опоре: для однопролетных зданий  $l_0 = 1,5H$ , для многопролетных зданий  $l_0 = 1,25H$  (рисунок 7.1, б);

в) для свободно стоящих конструкций  $l_0 = 2H$  (рисунок 7.1, в);

г) для конструкций с частично защемленными опорными сечениями - с учетом фактической степени защемления, но не менее  $l_0 = 0,8H$ , где  $H$  - расстояние между перекрытиями или другими горизонтальными опорами, при железобетонных горизонтальных опорах - расстояние между ними в свету;

д) при жестких опорах (см. 9.11) и заделке в стены сборных железобетонных перекрытий принимается  $l_0 = 0,9H$ , а при монолитных железобетонных перекрытиях, опираемых на стены по четырем сторонам,  $l_0 = 0,8H$ ;

е) если нагрузкой является только собственная масса элемента в пределах рассчитываемого участка, то расчетную высоту  $l_0$  сжатых элементов, указанную в настоящем пункте, следует уменьшать умножением на коэффициент 0,75.



а - шарнирно опертых на неподвижные опоры; б - защемленных внизу и имеющих верхнюю упругую опору; в - свободно стоящих

Рисунок 7.1 - Коэффициенты  $\varphi$  и  $m_g$  по высоте сжатых стен и столбов

7.4 Значения коэффициентов  $\varphi$  и  $m_g$  для стен и столбов, опирающихся на шарнирные неподвижные опоры, с расчетной высотой  $l_0 = H$  (см. 7.3) при расчете сечений, расположенных в средней трети высоты  $l_0$ , следует принимать постоянными, равными расчетным значениям  $\varphi$  и  $m_g$ , определенным для данного элемента. При расчете сечений на участках в крайних третях  $l_0$  коэффициенты  $\varphi$  и  $m_g$  увеличиваются по линейному закону до единицы на опоре (рисунок 7.1, а).

Для стен и столбов, имеющих нижнюю защемленную и верхнюю упругую опоры, при расчете сечений нижней части стены или столба до высоты  $0,7H$  принимаются расчетные значения  $\varphi$  и  $m_g$ , а при расчете сечений верхней части стены или столба значения  $\varphi$  и  $m_g$  для этих сечений увеличиваются до единицы по линейному закону (рисунок 7.1, б).

Для свободно стоящих стен и столбов при расчете сечений в их нижней части (до высоты  $0,5H$ )

принимаются расчетные значения  $\varphi$  и  $m_g$  а в верхней половине значения  $\varphi$  и  $m_g$  увеличиваются до единицы по линейному закону (рисунок 7.1, в).

В месте пересечения продольной и поперечной стен, при условии их надежного взаимного соединения, коэффициенты  $\varphi$  и  $m_g$  разрешается принимать равными единице. На расстоянии  $H$  от пересечения стен коэффициенты  $\varphi$  и  $m_g$  определяются по 7.1-7.3. Для промежуточных вертикальных участков коэффициенты  $\varphi$  и  $m_g$  принимаются интерполяцией.

7.5 В стенах, ослабленных проемами, при расчете простенков коэффициент  $\varphi$  принимается по гибкости стены.

Для узких простенков, ширина которых меньше толщины стены, выполняется также расчет простенка в плоскости стены, при этом расчетная высота простенка принимается равной высоте проема.

7.6 Для ступенчатых стен и столбов, верхняя часть которых имеет меньшее поперечное сечение, коэффициенты  $\varphi$  и  $m_g$  определяются:

а) при опирании стен (столбов) на неподвижные шарнирные опоры - по высоте  $l_0 = H$  ( $H$  - высота стены или столба согласно 7.3) и наименьшему сечению, расположенному в средней трети высоты  $H$ ;

б) при упругой верхней опоре или при ее отсутствии - по расчетной высоте  $l_0$ , определенной согласно 7.3, и сечению у нижней опоры, а при расчете верхнего участка стены (столба) высотой  $H_1$  - по расчетной высоте  $l_{01}$  и поперечному сечению этого участка;  $l_{01}$  определяется так же, как  $l_0$ , но при  $H = H_1$ .

### Внецентренно сжатые элементы

7.7 Расчет внецентренно сжатых неармированных элементов каменных конструкций следует выполнять по формуле

$$N \leq m_g \varphi_1 R A_c \omega, \quad (7.4)$$

где  $A_c$  - площадь сжатой части сечения при прямоугольной эпюре напряжений (рисунок 7.2), определяемая из условия, что ее центр тяжести совпадает с точкой приложения расчетной продольной силы  $N$ . Положение границы площади  $A_c$  определяется из условия равенства нулю статического момента этой площади относительно ее центра тяжести для прямоугольного сечения

$$A_c = A \left( 1 - \frac{2.5 \sigma_0}{h} \right), \quad (7.5)^*$$

$$\varphi_1 = \frac{(\varphi + \varphi_c)}{2}. \quad (7.6)$$

В формулах (7.4)-(7.6):

- $R$  - расчетное сопротивление кладки сжатию;  
 $A$  - площадь сечения элемента;  
 $h$  - высота сечения в плоскости действия изгибающего момента;  
 $e_0$  - эксцентриситет расчетной силы  $N$  относительно центра тяжести сечения;  
 $\varphi$  - коэффициент продольного изгиба для всего сечения в плоскости действия изгибающего момента, определяемый по расчетной высоте элемента  $l_0$  (см. 7.2, 7.3), по таблице 7.1;  
 $\varphi_c$  - коэффициент продольного изгиба для сжатой части сечения, определяемый по фактической высоте элемента  $H$  по таблице 7.1 в плоскости действия изгибающего момента при отношении

$$\lambda_{hc} = \frac{H}{h_c}$$

или гибкости

$$\lambda_{ic} = \frac{H}{i_c},$$

где  $h_c$  и  $i_c$  - высота и радиус инерции сжатой части поперечного сечения  $A_c$  в плоскости действия изгибающего момента.

Для прямоугольного сечения  $h_c = h - 2e_0$ .

Для таврового сечения (при  $e_0 > 0,45y$ ) допускается приближенно принимать  $A_c = 2(y - e_0)b$  и  $h_c = 2(y - e_0)$ , где  $y$  - расстояние от центра тяжести сечения элемента до его края в сторону эксцентриситета;  $b$  - ширина сжатой полки или толщина стенки таврового сечения в зависимости от направления эксцентриситета.

При знакопеременной эпюре изгибающего момента по высоте элемента (рисунок 7.3) расчет по прочности следует выполнять в сечениях с максимальными изгибающими моментами различных знаков. Коэффициент продольного изгиба  $\varphi_c$  следует определять по высоте части элемента в пределах однозначной эпюры изгибающего момента при отношениях или гибкостях

$$\lambda_{h1c} = \frac{H_1}{h_{c1}} \quad \lambda_{i1c} = \frac{H_1}{i_{c1}} *$$

или

$$\lambda_{h2c} = \frac{H_2}{h_{c2}} \quad \lambda_{i2c} = \frac{H_2}{i_{c2}} , *$$

и

где  $H_1$  и  $H_2$  - высоты частей элемента с однозначной эпюрой изгибающего момента;

$h_{c1}$ ;  $i_{c1}$  и  $h_{c2}$ ;  $i_{c2}$  - высоты и радиусы инерции сжатой части элементов в сечениях с максимальными изгибающими моментами;

$\eta^*$  - коэффициент, определяемый по формулам, приведенным в таблице 7.2;

$m_g$  - коэффициент, определяемый по формуле

$$m_g = 1 - \eta \frac{N_g}{N} \left( 1 + \frac{1,2e_{0g}}{h} \right), \quad (7.7)$$

где  $\eta$  - коэффициент, принимаемый по таблице 7.3;

$N_g$  - расчетная продольная сила от длительных нагрузок;

$e_{0g}$  - эксцентриситет от действия длительных нагрузок.




Рисунок 7.2 - Внецентренное сжатие




Рисунок 7.3 - Знакопеременная эпюра изгибающего момента для сжатого элемента, нагруженного поперечной нагрузкой

Таблица 7.2

Вид кладки	Значение $\omega$ для сечения	
	произвольной формы	прямоугольного
1 Кладка всех видов, кроме указанных в пункте 2	$1 + \frac{e_0}{2y} \leq 1,45$	$1 + \frac{e_0}{h} \leq 1,45$
2 Кладка из керамических кирпича, камней и блоков пустотностью более 25%; из камней и крупных блоков, изготовленных из ячеистых, полистиролбетонов и крупнопористых бетонов; из природных камней (включая бут)	1	1
Примечание - Если $2y < h$ , то при определении коэффициента $\omega$ вместо $2y$ следует принимать $h$ .		

Таблица 7.3

Гибкость		Коэффициент $\eta$ для кладки			
$\lambda_h$	$\lambda_l$	из керамических кирпича и камней; из камней и крупных блоков из тяжелого бетона; из природных камней всех видов		из силикатного кирпича и силикатных камней; камней из бетона на пористых заполнителях; крупных блоков из ячеистого бетона	
		при проценте продольного армирования			
		0,1 и менее	0,3 и более	0,1 и менее	0,3 и более
$\leq 10$	$\leq 35$	0	0	0	0
12	42	0,04	0,03	0,05	0,03
14	49	0,08	0,07	0,09	0,08
16	56	0,12	0,09	0,14	0,11
18	63	0,15	0,13	0,19	0,15
20	70	0,20	0,16	0,24	0,19
22	76	0,24	0,20	0,29	0,22
24	83	0,27	0,23	0,33	0,26
26	90	0,31	0,26	0,38	0,30
Примечание - Для неармированной кладки значения коэффициента $\eta$ следует принимать как для кладки с армированием - 0,1% и менее. При проценте армирования более 0,1 и менее 0,3 коэффициент $\eta$ определяется интерполяцией.					

При  $h \geq 30$  см или  $i \geq 8,7$  см коэффициент  $m_g$  следует принимать равным единице.

7.8 При  $e_0 > 0,7y$ , кроме расчета внецентренно сжатых элементов по формуле (7.4), следует проводить расчет по раскрытию трещин в швах кладки согласно указаниям 8.3.

7.9 При расчете несущих и самонесущих стен (см. 9.10) толщиной 25 см и менее следует учитывать случайный эксцентриситет  $e_v$ , который должен суммироваться с эксцентриситетом продольной силы.

Величину случайного эксцентриситета следует принимать равной: для несущих стен - 2 см; для самонесущих стен, а также для отдельных слоев трехслойных несущих стен - 1 см; для перегородок и ненесущих стен, а также для заполнений фахверковых стен случайный эксцентриситет допускается не учитывать.

7.10 Наибольшая величина эксцентриситета (с учетом случайного) во внецентренно сжатых

конструкциях без продольной арматуры в растянутой зоне не должна превышать: для основных сочетаний нагрузок -  $0,9y$ , для особых -  $0,95y$ ; в стенах толщиной 25 см и менее: для основных сочетаний нагрузок -  $0,8y$ , для особых -  $0,85y$ , при этом расстояние от точки приложения силы до более сжатого края сечения для несущих стен и столбов должно быть не менее 2 см.

7.11 Элементы, работающие на внецентренное сжатие, должны быть проверены расчетом на центральное сжатие в плоскости, перпендикулярной к плоскости действия изгибающего момента в тех случаях, когда ширина их поперечного сечения  $b < h$ .

### Косое внецентренное сжатие

7.12 Расчет элементов при косом внецентренном сжатии следует выполнять по формуле (7.4) при прямоугольной эпюре напряжений в обоих направлениях. Площадь сжатой части сечения  $A_c$  условно принимается в виде прямоугольника, центр тяжести которого совпадает с точкой приложения силы и две стороны ограничены контуром сечения элемента (рисунок 7.4), при этом  $h_c = 2c_h$ ;  $b_c = 2c_b$  и  $A_c = 4c_h c_b$ , где  $c_h$  и  $c_b$  - расстояния от точки приложения силы  $N$  до ближайших границ сечения.

В случаях сложного по форме сечения для упрощения расчета допускается принимать прямоугольную часть сечения без учета участков, усложняющих его форму (рисунок 7.5).

Значения  $\omega$ ,  $\varphi_1$  и  $m_g$  определяются дважды:

а) при высоте сечения  $h$  или радиусе инерции  $i_h$  и эксцентриситете  $e_h$  в направлении  $h$ ;

б) при высоте сечения  $b$  или радиусе инерции  $i_b$  и эксцентриситете  $e_b$  в направлении  $b$ .

За расчетную несущую способность принимается меньшее из двух значений, вычисленных по формуле (7.4) при двух значениях  $\omega$ ,  $\varphi_1$  и  $m_g$ .




Рисунок 7.4 - Расчетная схема прямоугольного сечения при косом внецентренном сжатии




Рисунок 7.5 - Расчетная схема сложного сечения при косом внецентренном сжатии; площади  $A_1$  и  $A_2$  в расчете не учитываются

Если  $e_b > 0,7c_b$  или  $e_h > 0,7c_h$ , то кроме расчета по несущей способности должен проводиться расчет по раскрытию трещин в соответствующем направлении по указаниям 8.3.

### Смятие (местное сжатие)

7.13 Расчет сечений на смятие при распределении нагрузки на части площади сечения следует выполнять по формуле

$$N_c \leq \Psi d R_c A_c, \quad (7.8)$$

где  $N_c$  - продольная сжимающая сила от местной нагрузки;

$R_c$  - расчетное сопротивление кладки на смятие, определяемое согласно указаниям 7.14;

$A_c$  - площадь смятия, на которую передается нагрузка;

$d = 1,5 - 0,5\Psi$  - для кирпичной и виброкирпичной кладки, а также кладки из сплошных камней или блоков, изготовленных из тяжелого и легкого бетонов;

$d = 1$  для кладки из пустотелых бетонных или сплошных камней и блоков из крупнопористого и ячеистого бетонов; крупноформатных керамических камней;

$\Psi$  - коэффициент полноты эпюры давления от местной нагрузки.

При равномерном распределении давления  $\Psi = 1$ , при треугольной эпюре давления  $\Psi = 0,5$ .

Если под опорами изгибаемых элементов не требуется установка распределительных плит, то допускается принимать  $\Psi d = 0,75$  - для кладок из материалов, указанных в пунктах 1 и 2 таблицы 7.4, и  $\Psi d = 0,5$  - для кладок из материалов, указанных в пунктах 3 и 4 таблицы 7.4 и в таблице 7.5.

7.14 Расчетное сопротивление кладки на смятие  $R_c$  следует определять по формуле

$$R_c = \xi R; \quad (7.9)$$

$$\xi = 3 \sqrt{\frac{A}{A_c}} \leq \xi_1, \quad (7.10)$$

где  $A$  - расчетная площадь сечения, определяемая согласно указаниям 7.16;

$\xi_1$  - коэффициент, зависящий от материала кладки и места приложения нагрузки, определяется по таблицам 7.4 и 7.5.

Таблица 7.4

Материал кладки	$\xi_1$ , для нагрузок по схеме			
	Рисунок 7.6, а, в, е <sup>1</sup> , д, ж		Рисунок 7.6, б, г, е, и	
	местная нагрузка	сумма местной и основной нагрузок	местная нагрузка	сумма местной и основной нагрузок
1 Полнотелый кирпич, сплошные камни и крупные блоки из тяжелого бетона или бетона на пористых заполнителях класса В3,5 и выше	2	2	1	1,2
2 Керамические кирпич и камни с пустотами (кроме крупноформатных), бутобетон	1,5	2	1	1,2
3 Пустотелые бетонные камни и блоки. Сплошные камни и блоки из бетона М35. Камни и блоки из ячеистого	1,2	1,5	1	1

бетона и природного камня				
4 Для всех типов кладки при растворе марки <M10	1	1	1	1
Примечания				
1 Для кладок всех видов на неотвердевшем растворе или на замороженном растворе в период его оттаивания при зимней кладке, выполненной способом замораживания, принимаются значения $\xi_1$ , указанные в пункте 3 настоящей таблицы.				
2 Для кирпича, камней и блоков, кроме керамических, пустотностью более 27% значение коэффициента $\xi_1$ принимается равным единице.				
3. Для керамического кирпича и камней с пустотностью более 27% значение коэффициента $\xi_1$ допускается принимать по таблице 7.5.				
4 Для полистиролбетонных блоков значение $\xi_1$ принимается по экспериментальным данным.				


Таблица 7.5

Материал кладки	$\xi_1$ , для нагрузок по схеме					
	Рисунок 7.6, а, д, ж		Рисунок 7.6, б, г, е, и		Рисунок 7.6, в, в <sup>1</sup>	
	местная нагрузка	сумма местной и основной нагрузок	местная нагрузка	сумма местной и основной нагрузок	местная нагрузка	сумма местной и основной нагрузок
Керамический крупноформатный камень пустотностью от 40% до 57%	1,1	1,2	1,0	1,0	1,1	1,2
Примечания						
1 Глубина опирания балок на кладку (рисунок 7.6, в, и 7.6, в <sup>1</sup> ) должна быть не менее 380 мм. При меньшей глубине опирания необходимо применять распределительные плиты.						
2 При большей пустотности камня во всех случаях коэффициент $\xi_1$ принимается равным единице.						
3 В схемах г, е, и применяется кладка из камней 2,1 НФ и кирпича 1 НФ с заполнением швов раствором (или применяются распределительные плиты).						

Таблица 7.5 (Измененная редакция, Изм. N 1).

При расчете на смятие кладки с сетчатым армированием расчетное сопротивление кладки  $R_c$  принимается в формуле (7.8) большим из двух значений:  $R_c$ , определяемого по формуле (7.9) для неармированной кладки, или  $R_c = R_{sk}$ , где  $R_{sk}$  - расчетное сопротивление кладки с сетчатым армированием при осевом сжатии, определяемое по формуле (7.23) или (7.24).

В кладке из камней и блоков пустотностью 48% и более при опирании перекрытий и балок на глубину 25 см и менее следует проводить дополнительный расчет кладки на скалывание и срез в соответствии с пунктом Ж.13 приложения Ж, или предусматривать выполнение конструктивных мероприятий в соответствии с пунктом Ж.3.



а-и - Различные случаи местного сжатия

Рисунок 7.6 - Определение расчетных площадей сечений при смятии (местном сжатии)

7.15 При одновременном действии местной (опорные реакции балок, прогонов, перекрытий и т.п.) и основной нагрузок (вес вышележащей кладки и нагрузка, передающаяся на эту кладку) расчет проводится раздельно на местную нагрузку и на сумму местной и основной нагрузок, при этом принимаются различные значения  $\xi_1$  по таблице 7.4 и таблице 7.5.

При расчете на сумму местной и основной нагрузок разрешается учитывать только ту часть местной нагрузки, которая будет приложена до загрузки площади смятия основной нагрузкой.

Примечание - В случае, когда площадь сечения достаточна для восприятия одной лишь местной нагрузки, но недостаточна для восприятия суммы местной и основной нагрузок, допускается устранять передачу основной нагрузки на площадь смятия путем устройства промежутка или укладки мягкой прокладки над опорным концом прогона, балки или перемычки.

7.16 Расчетная площадь сечения  $A$  определяется по следующим правилам:

а) при площади смятия, включающей всю толщину стены, в расчетную площадь смятия включаются участки длиной не более толщины стены в каждую сторону от границы местной нагрузки (см. рисунок 7.6, а);

б) при площади смятия, расположенной на краю стены по всей ее толщине, расчетная площадь равна площади смятия, а при расчете на сумму местной и основной нагрузок принимается также расчетная площадь, указанная на рисунке 7.6, б пунктиром;

в) при опирании на стену концов прогонов и балок в расчетную площадь смятия включается площадь сечения стены шириной, равной глубине заделки опорного участка прогона или балки, и длиной не более расстояния между осями двух соседних пролетов между балками (рисунок 7.6, в); если расстояние между балками превышает двойную толщину стены, длина расчетной площади сечения определяется как сумма ширины балки  $b_c$  и удвоенной толщины стены  $h$  (рисунок 7.6, в<sup>1</sup>);

г) при смятии под краевой нагрузкой, приложенной к угловому участку стены, расчетная площадь равна площади смятия, а при расчете на сумму местной и основной нагрузок принимается расчетная площадь, ограниченная на рисунке 7.6, г пунктиром;

д) при площади смятия, расположенной на части длины и ширины сечения, расчетная площадь принимается согласно рисунку 7.6, д. Если площадь смятия расположена вблизи от края сечения, то при расчете на сумму местной и основной нагрузок принимается расчетная площадь сечения, не меньшая, чем определяемая по рисунку 7.6, е, при приложении той же нагрузки к угловому участку стены;

е) при площади смятия, расположенной в пределах пилястры, расчетная площадь равна площади смятия, а при расчете на сумму местной и основной нагрузок принимается расчетная площадь, ограниченная на рисунке 7.6, е пунктиром;

ж) при площади смятия, расположенной в пределах пилястры и части стены или простенка, увеличение расчетной площади по сравнению с площадью смятия следует учитывать только для нагрузки, равнодействующая которой приложена в пределах полки (стены) или же в пределах ребра (пилястры) с эксцентриситетом  $e_0 > 1/6L$  в сторону стены (где  $L$  - длина площади смятия,  $e_0$  - эксцентриситет по отношению к оси площади смятия). В этих случаях в расчетную площадь сечения включается кроме площади смятия часть площади сечения полки шириной  $C$ , равной глубине заделки опорной плиты в кладку стены и длиной в каждую сторону от края плиты не более толщины стены (рисунок 7.6, ж);

и) если сечение имеет сложную форму, не допускается учитывать при определении расчетной площади сечения участки, связь которых с загруженным участком недостаточна для перераспределения давления (участки 1 и 2 на рисунке 7.6, и).

Примечание - Во всех случаях, приведенных на рисунке 7.6, в расчетную площадь сечения  $A$  включается площадь смятия  $A_c$ .

7.17 При опирании на край кладки изгибаемых элементов (балок, прогонов и т.п.) без распределительных плит или с распределительными плитами, которые способны поворачиваться вместе с концами элемента, длина опорного участка элемента должна приниматься по расчету. При этом плита обеспечивает распределение нагрузки только по своей ширине в направлении, перпендикулярном к изгибаемому элементу.

Указания настоящего пункта не распространяются на расчет опор висячих стен, который выполняется согласно 7.13 и 9.9.

## Примечания

1 При необходимости увеличения площади смятия под опорными плитами следует укладывать на них стальные прокладки, фиксирующие положение опорного давления.

2 Конструктивные требования к участкам кладки, загруженным местными нагрузками, приводятся в 9.46-9.49.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

## Изгибаемые элементы

7.18 Расчет изгибаемых неармированных элементов следует выполнять по формуле

$$M \leq R_{fb}W, \quad (7.11)$$

где  $M$  - расчетный изгибающий момент;

$R_{fb}$  - расчетное сопротивление кладки растяжению при изгибе (см. таблицы 6.11-6.13);

$W$  - момент сопротивления сечения кладки при упругой ее работе.

Расчет изгибаемых неармированных элементов на поперечную силу следует выполнять по формуле

$$Q \leq R_{fv}bz, \quad (7.12)$$

где  $R_{fv}$  - расчетное сопротивление кладки главным растягивающим напряжениям при изгибе, по таблицам 6.11-6.13;

$b$  - ширина сечения;

$z$  - плечо внутренней пары сил, для прямоугольного сечения,  $z = \frac{2}{3}h$ .

Примечание - Проектирование элементов каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению, допускается только в случае проверки прочности нормального сцепления кирпича (каменя, блока) с кладочным раствором непосредственно на объекте в соответствии с [ГОСТ 24992](#).

## Центрально-растянутые элементы

7.19 Расчет элементов неармированных каменных конструкций на прочность при осевом растяжении следует проводить по формуле

$$N \leq R_t A, \quad (7.13)$$

где  $N$  - расчетная осевая сила при растяжении;

$R_t$  - расчетное сопротивление кладки растяжению, принимаемое по таблицам 6.11-6.13 по перевязанному сечению;

$A$  - расчетная площадь сечения.

Примечание - Проектирование элементов каменных конструкций, работающих на осевое растяжение по неперевязанному сечению, не допускается.

Расчет на прочность при осевом растяжении элементов каменных конструкций, армированных в горизонтальных швах, следует проводить по указаниям СП 327.1325800.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

### Срез

7.20 Расчет неармированной кладки на срез по горизонтальным неперевязанным швам и перевязанным швам кладки следует выполнять по формуле

$$Q \leq (R_{sq} + 0,8\mu\sigma_0)A, \quad (7.14)$$

где  $R_{sq}$  - расчетное сопротивление срезу (см. таблицу 6.11);

$\mu$  - коэффициент трения по шву кладки, принимаемый для кладки из кирпича и камней правильной формы равным 0,7;

$\sigma_0$  - среднее напряжение сжатия при наименьшей расчетной нагрузке, определяемой с коэффициентом надежности по нагрузке 0,9;

$\mu$  - коэффициент, принимаемый равным 1,0 для кладки из полнотелого кирпича и камней и равным 0,5 для кладки из пустотелого кирпича и камней с вертикальными пустотами, а также для кладки из рваного бутового камня;

$A$  - расчетная площадь сечения.

Расчет кладки на срез по перевязанному сечению (по кирпичу или камню) следует выполнять по формуле (7.14) без учета обжатия (2-й член формулы 7.14). Расчетные сопротивления кладки должны приниматься по таблице 6.12.

При внецентренном сжатии с эксцентриситетами, выходящими за пределы ядра сечения (для прямоугольных сечений  $e_0 > 0,17h$ ), в расчетную площадь сечения включается только площадь сжатой части сечения  $A_c$ .

### Стены с облицовкой каменными кладочными материалами\*

\* Измененная редакция, Изм. N 1.

7.21 При жестком соединении связями облицовки с основным слоем стены связи должны обеспечивать распределение нагрузки между конструктивными слоями.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.22 Жесткими являются связи:

а) (Исключено, Изм. N 1);

б) при теплоизоляционном слое из монолитного бетона с пределом прочности на сжатие не менее 0,7 МПа или кладке из камней марки не ниже М25 при тычковых горизонтальных прокладных

рядах, расположенных на расстояниях между осями рядов по высоте кладки не более  $5h$ ;

в) при соблюдении требований по перевязке слоев в соответствии с 9.7.

7.23 Расчет стен с облицовкой с жесткими связями следует выполнять:

а) при центральном сжатии по формуле (7.1);

б) при внецентренном сжатии по формуле (7.4).

В формулах (7.1) и (7.4) принимаются: площадь приведенного сечения  $A_{red}$ , площадь сжатой части приведенного сечения  $A_{cred}$  и расчетное сопротивление слоя, к которому приводится сечение, с учетом коэффициента использования его прочности  $mR$ .

Коэффициенты продольного изгиба  $\varphi$ ,  $\varphi_1$  и коэффициент  $m_g$  следует определять по указаниям 7.2-7.7 для материала слоя, к которому приводится сечение.

При приведении сечения стены к одному материалу толщина слоев должна приниматься фактической, а ширина слоев (по длине стены) изменяться пропорционально отношению расчетных сопротивлений и коэффициентов использования прочности слоев по формуле

$$b_{red} = b \frac{m_i R_i}{m R}, \quad (7.15)$$

где  $b_{red}$  - приведенная ширина слоя;

$b$  - фактическая ширина слоя;

$R$ ;  $m$  - расчетное сопротивление и коэффициент использования прочности слоя, к которому приводится сечение;

$R_i$ ;  $m_i$  - расчетное сопротивление и коэффициент использования прочности любого другого слоя стены. Коэффициенты использования прочности слоев в многослойных стенах  $m$  и  $m_i$  приведены в таблице 7.6.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Таблица 7.6

Коэффициенты использования прочности слоев								
из бетонных камней $m$	из материалов $m_i$							
	керамические камни		кирпич керамический пластического прессования		кирпич силикатный		кирпич керамический полусухого прессования	
	$m$	$m_i$	$m$	$m_i$	$m$	$m_i$	$m$	$m_i$
Камни марок М25 и выше из бетонов на пористых заполнителях и из	0,8	1	0,9	1	1	0,9	1	0,85

поризованных бетонов	-	-	0,85	1	1	0,8	1	0,8
Камни марок М25 и выше из автоклавных ячеистых бетонов								
Камни марок М25 и выше из неавтоклавных ячеистых бетонов			0,7	1	0,8	1	0,9	1,0

7.24 При различном материале слоев принимается приведенная упругая характеристика кладки  $\alpha_{ред}$ , определяемая по формуле

$$\alpha_{ред} = \frac{(\alpha_1 h_1 + \alpha_2 h_2)}{(h_1 + h_2)}, \quad (7.16)$$

где  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$  - упругие характеристики слоев;  
 $h_1$  и  $h_2$  - толщина слоев.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.25 (Исключен, Изм. N 1).

7.26 В стенах с облицовкой при жесткой связи слоев эксцентриситет продольной силы, направленной в сторону основного слоя относительно оси, проходящей через центр тяжести приведенного сечения, должен быть не больше 0,5у.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.27 Сечение стен с облицовкой следует приводить к материалу основного несущего слоя стены. Расчет по раскрытию швов облицовки на растянутой стороне сечения при эксцентриситете в сторону кладки, превышающем <sup>0,7у</sup> относительно оси приведенного сечения, следует проводить по указаниям 8.3. Коэффициенты использования прочности слоев в стенах с облицовками  $m$  и  $m_1$  приведены в таблице 7.7.

Таблица 7.7

Материал облицовочного слоя $m_1$	Материал стены $m$							
	керамические камни		керамический кирпич пластического прессования		силикатный кирпич		керамический кирпич полусухого прессования	
	$m_1$	$m$	$m_1$	$m$	$m_1$	$m$	$m_1$	$m$
Лицевой кирпич пластического прессования высотой 65 мм	0,8	1	1	0,9	1	0,6	1	0,65
Лицевые керамические камни со щелевидными пустотами высотой 140 мм	1	0,9	1	0,8	0,85	0,6	1	0,5
Крупноразмерные плиты из силикатного бетона	0,6	0,8	0,6	0,7	0,7	0,6	0,9	0,6
Силикатный кирпич	0,6	0,85	0,6	1	1	1	1	0,8
Силикатные камни высотой 138 мм	0,9	1	0,8	1	1	0,8	1	0,7
Крупноразмерные плиты из тяжелого цементного бетона	1	0,9	1	0,9	1	0,75	1	0,65

7.28 При расчете стен с облицовками эксцентриситет нагрузки в сторону облицовки должен быть не более  $0,25y$  ( $y$  - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до края сечения в сторону эксцентриситета). При эксцентриситете, направленном в сторону внутренней грани стены  $e_0 > y \frac{1-m}{1+m}$ , но не менее  $0,1y$ , расчет по формулам (7.1)-(7.4) проводится без учета коэффициентов  $m$  и  $m_i$ , приведенных в таблицах 7.6 и 7.7, как однослойного сечения по материалу основного несущего слоя стены, при этом в расчет вводится вся площадь сечения элемента.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

### **Стены с вертикальными диафрагмами**

7.29 Проектирование наружных многослойных стен с соединением слоев вертикальными диафрагмами проводят в соответствии с СП 327.1325800.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

### **Многослойные стены с гибкими связями с поэтажным опиранием лицевого слоя**

7.30 Проектирование наружных многослойных стен с соединением слоев гибкими связями проводят в соответствии с СП 327.1325800.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

### **Армокаменные конструкции**

7.31 Сетчатое армирование, применяемое для повышения несущей способности кладки при сжатии, выполняют из стальной арматуры.

Конструктивные требования к кладке с сетчатым армированием приведены в 9.81-9.83.

Прочностные характеристики кладки с сетчатым армированием при высоте ряда кладки более 150 мм определяются по экспериментальным данным.

Расчет элементов с сетчатым армированием при высоте ряда кладки не более 150 мм (рисунок 7.8) при центральном сжатии следует выполнять по формуле

где  $N$  - расчетная продольная сила;

$R_{sk} \leq 2R$  - расчетное сопротивление при центральном сжатии, определяемое для армированной кладки из кирпича всех видов и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами по формуле

$$R_{sk} = R + \frac{P \mu R_s}{100}, \quad (7.23)$$

где  $P$  - коэффициент, принимаемый при пустотности кирпича (камня) до 20% включительно равным 2,0; при пустотности от 20%, до 30% включительно - равным 1,5; при пустотности выше 30% - равным 1,0.

При прочности раствора менее 2,5 МПа при проверке прочности кладки в процессе ее возведения для кирпича всех видов и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами расчетное сопротивление при центральном сжатии определяется по формуле

$$R_{skl} = R_1 + \frac{\mu R_s}{100} \frac{R_1}{R_{25}}, \quad (7.24)$$

где  $R_1$  - расчетное сопротивление неармированной кладки в рассматриваемый срок твердения раствора;

$R_{25}$  - расчетное сопротивление кладки при марке раствора 25;

$$\mu = \frac{V_s}{V_k} 100$$

- процент армирования по объему. Для сеток с квадратными ячейками из арматуры сечением  $A_{st}$  с размером ячейки  $C$  при расстоянии между сетками  $S$

$$\mu = \frac{2A_{st}}{CS} 100,$$

$m_g$  - коэффициент, определяемый по формуле (7.7);

$V_s$  и  $V_k$  - соответственно объемы арматуры и кладки;


$\varphi$  - коэффициент продольного изгиба, определяемый по таблице 7.1 для  $\lambda_{\bar{n}}$  или  $\lambda_{\bar{i}}$  при упругой характеристике кладки с сетчатым армированием  $\alpha_{sk}$ , определяемой по формуле (6.4).

Примечание - Процент армирования кладки сетчатой арматурой, учитываемый в расчете на центральное сжатие, должен быть не более определяемого по формуле

$$\mu = 50 \frac{R}{R_s}.$$

$R_s$  - расчетное сопротивление арматуры.

При армировании меньше 0,1% сечение рассчитывается как неармированное.



1 - арматурная сетка; 2 - выпуск арматурной сетки для контроля ее укладки  
Рисунок 7.8 - Поперечное (сетчатое) армирование каменных конструкций

При прочности раствора более 2,5 МПа отношение  $\frac{R_1}{R_{25}}$  принимается равным единице.

При прочности раствора более 2,5 МПа отношение  $\frac{R_1}{R_{25}}$  принимается равным единице.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.32 Расчет внецентренно сжатых элементов с сетчатым армированием при высоте ряда кладки не более 150 мм при малых эксцентриситетах, не выходящих за пределы ядра сечения (для прямоугольного сечения  $e_0 \leq 0,17h$ ), следует проводить по формуле

$$N \leq m_g \varphi_1 R_{skb} A_c \omega \quad (7.25)$$

или для прямоугольного сечения

$$N \leq m_g \varphi_1 R_{skb} A \left( 1 - \frac{2e_0}{h} \right) \omega \quad (7.26)$$

где  $R_{skb} \leq 2R$  - расчетное сопротивление армированной кладки при внецентренном сжатии, определяемое для армированной кладки из кирпича всех видов и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами при марке раствора М50 и выше по формуле

$$R_{skb} = R_1 + \frac{p \mu R_s}{100} \left( 1 - \frac{2e_0}{y} \right), \quad (7.27)$$

а при марке раствора менее 25 (при проверке прочности кладки в процессе ее возведения) для кирпича всех видов и керамических камней со щелевидными вертикальными пустотами по формуле

$$R_{skb} = R_1 + \frac{\mu R_s}{100} \frac{R_1}{R_{25}} \left( 1 - \frac{2e_0}{y} \right) \quad (7.28)$$

Остальные величины - см. 7.1. и 7.7.

#### Примечания

1 При эксцентриситетах, выходящих за пределы ядра сечения (для прямоугольных сечений  $e_0 > 0,17h$ ), а также при  $\lambda_h > 15$  или  $\lambda_l > 53$  применять сетчатое армирование не следует.

2 Процент армирования кладки сетчатой арматурой при внецентренном сжатии должен быть не более определяемого по формуле

$$\mu = \frac{50R}{\left( 1 - \frac{2e_0}{y} \right) R_s} \geq 0,1\%$$

При армировании меньше 0,1% сечение рассчитывается как неармированное.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

## 8 Расчет элементов конструкций по предельным состояниям второй группы (по образованию и раскрытию трещин и по деформациям)

8.1 По образованию и раскрытию трещин (швов кладки) и по деформациям следует рассчитывать:

а) внецентренно сжатые неармированные элементы при  $e_0 > 0,7y$ ;

б) смежные, работающие совместно конструктивные элементы кладки из материалов различной деформативности (с различными модулями упругости, ползучестью, усадкой) или при значительной разнице в напряжениях, возникающих в этих элементах;

в) самонесущие стены, связанные с каркасами и работающие на поперечный изгиб, если несущая способность стен недостаточна для самостоятельного (без каркаса) восприятия нагрузок;

г) стеновые заполнения каркасов - на перекося в плоскости стен;

д) продольно армированные изгибаемые, внецентренно сжатые и растянутые элементы, эксплуатируемые в условиях среды, агрессивной для арматуры;

е) продольно армированные емкости при наличии требований непроницаемости штукатурных или плиточных изоляционных покрытий;

ж) другие элементы зданий и сооружений, в которых образование трещин не допускается или же раскрытие трещин должно быть ограничено по условиям эксплуатации.

8.2 Расчет каменных и армокаменных конструкций по предельным состояниям второй группы следует выполнять на воздействие нормативных нагрузок при основных их сочетаниях. Расчет внецентренно сжатых неармированных элементов по раскрытию трещин при  $e_0 > 0,7y$  (см. 8.3) должен выполняться на воздействие расчетных нагрузок.

8.3 Расчет по раскрытию трещин (швов кладки) внецентренно сжатых неармированных каменных конструкций следует проводить при  $e_0 > 0,7y$  исходя из следующих положений:

при расчете принимается линейная эпюра напряжений внецентренного сжатия как для упругого тела;

расчет проводится по условному краевому напряжению растяжения, которое характеризует величину раскрытия трещин в растянутой зоне.

Расчет следует выполнять по формуле

$$N \leq \frac{\gamma_r R_{cb} A}{\frac{A(h-y)e_0}{I} - 1}, \quad (8.1)$$

где  $\gamma_r$  - коэффициент условий работы кладки при расчете по раскрытию трещин, принимаемый по таблице 8.1;

$R_{cb}$  - расчетное сопротивление кладки растяжению при изгибе по неперевязанному сечению (см. таблицу 6.11);

$y$  - расстояние от центра тяжести сечения до сжатого его края;

$I$  - момент инерции сечения в плоскости действия изгибающего момента.

Остальные обозначения величин - см. 7.7.

Таблица 8.1

Характеристика и условия работы кладки	Коэффициент условий работы $\gamma_r$ при предполагаемом сроке службы конструкций, лет		
	100	50	25
1 Неармированная внецентренно нагруженная и растянутая кладка	1,5	2,0	3,0
2 То же, с декоративной отделкой для конструкций с повышенными архитектурными требованиями	1,2	1,2	-
3 Неармированная внецентренно нагруженная кладка с гидроизоляционной штукатуркой для конструкций, работающих на гидростатическое давление жидкости	1,2	1,5	-
4 То же, с кислотоупорной штукатуркой или облицовкой на замазке на жидком стекле	0,8	1,0	1,0
<p>Примечание - Коэффициент условий работы <math>\gamma_r</math> при расчете продольно армированной кладки на внецентренное сжатие, изгиб, осевое и внецентренное растяжение и главные растягивающие напряжения принимается по настоящей таблице с коэффициентами:</p> <p><math>k = 1,25</math> при <math>\mu \geq 0,1\%</math>;</p> <p><math>k = 1</math> при <math>\mu \leq 0,05\%</math>.</p> <p>При промежуточных процентах армирования - интерполяцией, выполняемой по формуле <math>k = 0,75 + 5\mu</math>.</p>			

8.4 Конструкции, в которых по условиям эксплуатации не может быть допущено появление трещин в штукатурных и других покрытиях, должны быть проверены на деформации растянутых поверхностей. Эти деформации для неармированной кладки следует определять при нормативных нагрузках, которые будут приложены после нанесения штукатурных или других покрытий, по формулам (8.2)-(8.5). Они не должны превышать величин относительных деформаций  $\epsilon_u$ , приведенных в таблице 8.2.

Таблица 8.2

Вид и назначение покрытий	$\epsilon_u$
Гидроизоляционная цементная штукатурка для конструкций, подверженных гидростатическому давлению жидкостей	$0,8 \cdot 10^{-4}$
Кислотоупорная штукатурка на жидком стекле или однослойное покрытие из плиток каменного литья (диабаз, базальт) на кислотоупорной замазке	$0,5 \cdot 10^{-4}$
Двух- и трехслойные покрытия из прямоугольных плиток каменного литья на кислотоупорной замазке:	
а) вдоль длинной стороны плиток	$1 \cdot 10^{-4}$
б) то же, вдоль короткой стороны плиток	$0,8 \cdot 10^{-4}$
Примечание - При продольном армировании конструкций, а также при оштукатуривании неармированных конструкций по сетке предельные относительные деформации $\epsilon_u$ допускается увеличивать на 25%.	

8.5 Расчет по деформациям растянутых поверхностей каменных конструкций из неармированной кладки следует выполнять по формулам:

при осевом растяжении

$$N \leq EA\epsilon_u; \quad (8.2)$$

при изгибе

$$M \leq \frac{EI\epsilon_u}{h-y}; \quad (8.3)$$

при внецентренном сжатии

$$N \leq \frac{EA\epsilon_u}{\frac{A(h-y)e_0}{I} - 1}; \quad (8.4)$$

при внецентренном растяжении

$$N \leq \frac{EA\epsilon_u}{\frac{A(h-y)e_0}{I} + 1}. \quad (8.5)$$

В формулах (8.2)-(8.5):

- $N$  и  $M$  - продольная сила и момент от нормативных нагрузок, которые будут приложены после нанесения на поверхность кладки штукатурных или плиточных покрытий;
- $\epsilon_u$  - предельные относительные деформации, принимаемые по таблице 8.2;

$(h - y)$	- расстояние от центра тяжести сечения кладки до наиболее удаленной растянутой грани покрытия;
$I$	- момент инерции сечения;
$E$	- модуль деформаций кладки, определяемый по формуле (6.8).

8.6 Расчет стен многоэтажных зданий из каменной кладки на вертикальную нагрузку по раскрытию трещин выполняется по приложению Г.

8.7 Расчет на вертикальную нагрузку каменных и армокаменных конструкций с использованием диаграмм деформирования выполняется по приложению Е.

## 9 Проектирование конструкций

### Общие указания

9.1 Силикатный кирпич и камни, пустотелый керамический кирпич и камни, блоки из ячеистых бетонов, бетонные блоки с пустотами, керамический кирпич полусухого прессования применяются для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для наружных стен подвалов, цоколей, фундаментов не допускается.

Допускается применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности гидроизоляционного слоя.

Примечание - В проекте должны быть предусмотрены мероприятия по сохранности гидроизоляционного слоя как на этапах строительства и сдачи здания в эксплуатацию, так и в последующее время при проведении ремонтных работ.

Применение изделий на основе гипса, в том числе гипсобетонных, для стен помещений с влажным и мокрым режимом, а также для стен подвалов, цоколей, фундаментов не допускается.

9.2 Полнотелые силикатные блоки для возведения фундаментов и наружных стен подвалов применяются при соблюдении требований 9.71. Силикатный кирпич, перегородочные блоки и плиты в санузлах, душевых, ванн применяются при условии вертикальной гидроизоляции или облицовки плиткой внутренней поверхности стен (при "сдаче" зданий без отделки - только наружных стен).

9.3 (Исключен, Изм. N 1).

9.4 При проверке прочности и устойчивости стен, столбов, карнизов и других элементов в период возведения зданий следует учитывать, что элементы перекрытий (балки, плиты и пр.) укладываются по ходу кладки. Возможно опирание элементов на свежую кладку.

9.5 Для повышения сопротивления теплопередаче стен из сплошной кладки, возводимой из кирпича, камня и мелких блоков, кладку стен допускается выполнять с уширенным швом шириной не более 50 мм между лицевым и основным слоями кладки, заполняемым эффективным утеплителем.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.6 Крупноразмерные элементы конструкций (панели, крупные блоки и т.п.) должны быть проверены расчетом для стадий их изготовления, транспортирования и монтажа. Собственный вес элементов сборных конструкций следует принимать в расчете с учетом коэффициента динамичности, значение которого принимается равным: при транспортировании - 1,8; при подъеме и монтаже - 1,5; при этом коэффициент перегрузки к собственному весу элемента не вводится. Допускается уменьшение указанных выше коэффициентов динамичности, если это подтверждено длительным опытом применения таких элементов, но не ниже 1,25.

9.7 Для сплошной кладки из кирпича и камней правильной формы, за исключением кирпичных

панелей, необходимо предусматривать следующие минимальные требования к перевязке:

а) для кладки из полнотелого кирпича толщиной 65 мм - один тычковый ряд на шесть рядов кладки, а из кирпича толщиной 88 мм и пустотелого кирпича толщиной 65 мм - один тычковый ряд на четыре ряда кладки;

б) для кладки из камней правильной формы при высоте ряда до 200 мм - один тычковый ряд на три ряда кладки;

в) для кладки из крупноформатных камней высотой до 260 мм, толщиной до 250 мм и длиной до 510 мм на толщину стены перевязку следует осуществлять в полкамня в каждом ряду. Минимальная величина перевязки швов должна быть  $0,4h$ .

9.8 Необходимо предусматривать защиту стен и столбов от увлажнения со стороны фундаментов, а также со стороны примыкающих тротуаров и отмосток устройством гидроизоляционного слоя выше уровня тротуара или верха отмостки. Гидроизоляционный слой следует устраивать также ниже пола подвала.

Для подоконников, поясков, парапетов и тому подобных выступающих, особо подверженных увлажнению частей стен следует предусматривать защитные покрытия из цементного раствора, кровельной стали и др. Выступающие части стен должны иметь уклоны, обеспечивающие сток атмосферной влаги.

9.9 Неармированные кладки из каменных материалов в зависимости от вида кладки, а также прочности камней и растворов подразделяются на четыре группы (таблица 9.1).

Таблица 9.1

Вид кладки	Группа кладки			
	I	II	III	IV
1 Сплошная кладка из кирпича или камней марки 50 и выше	На растворе марки 10 и выше	На растворе марки 4	-	-
2 То же, марок 35 и 25	-	На растворе марки 10 и выше	На растворе марки 4	-
3 То же, марок 15, 10 и 7	-	-	На любом растворе	На любом растворе
4 Крупные блоки из кирпича или камней, в том числе крупноформатных (вибрированные и невибрированные)	На растворе марки 25 и выше	-	-	-
5 Кладка из грунтовых материалов (грунтоблоки и сырцовый кирпич)	-	-	На известковом растворе	На глиняном растворе
6 Облегченная кладка из кирпича, в т.ч. крупноформатных или бетонных камней с перевязкой горизонтальными тычковыми рядами или скобами	На растворе марки 50 и выше с заполнением бетоном не ниже класса В2 или вкладышами марок 25 и выше	На растворе марки 25 с заполнением бетоном или вкладышами марки 15	На растворе марки 10 и с заполнением засыпкой	-
7 Облегченная кладка из кирпича или камней колодцевая (с перевязкой вертикальными диафрагмами)	На растворе марки 50 и выше с заполнением теплоизоляционными плитами или засыпкой	На растворе марки 25 с заполнением теплоизоляционными плитами или засыпкой	-	-
8 Кладка из постелистого бута	-	На растворе марки 25 и выше	На растворе марок 10 и 4	На глиняном растворе

9 Кладка из рваного бута	-	На растворе марки 50 и выше	На растворе марок 25 и 10	На растворе марки 4
10 Бутобетон	На бетоне класса В7,5 и выше	На бетоне классов В5 и В3,5	На бетоне класса В2,5	-

9.10 Каменные стены в зависимости от конструктивной схемы здания подразделяются на:

- несущие, воспринимающие кроме нагрузок от собственного веса и ветра, нагрузки от покрытий, перекрытий, кранов и т.п.;

- самонесущие, воспринимающие нагрузку только от собственного веса стен всех вышележащих этажей зданий и ветровую нагрузку;

- ненесущие (в том числе навесные, стены с лицевым слоем, опирающимся на перекрытие или стальные кронштейны), воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветра в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6 м; при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим;

- перегородки - внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим.

В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. передаются на каркас или другие несущие конструкции зданий.

9.11 Каменные стены и столбы зданий при расчете на горизонтальные нагрузки, внецентренное и центральное сжатие следует принимать опертыми в горизонтальном направлении на междуэтажные перекрытия, покрытия и поперечные стены и другие несущие конструкции здания. Эти опоры делятся на жесткие (несмещаемые) и упругие.

За жесткие опоры следует принимать:

а) поперечные каменные и бетонные стены толщиной не менее 12 см, железобетонные толщиной не менее 6 см, контрфорсы, поперечные рамы с жесткими узлами, участки поперечных стен и другие конструкции, рассчитанные на восприятие горизонтальной нагрузки (приложение Б);

б) покрытия и междуэтажные перекрытия при расстоянии между поперечными, жесткими конструкциями не более указанных в таблице 9.2;

в) ветровые пояса, фермы, ветровые связи и железобетонные обвязки, рассчитанные по прочности и по деформациям на восприятие горизонтальной нагрузки, передающейся от стен (приложение Д).

За упругие опоры следует принимать покрытия и междуэтажные перекрытия при расстояниях между поперечными жесткими конструкциями, превышающих указанные в таблице 9.2, при отсутствии ветровых связей, указанных в подпункте "в".

Таблица 9.2

Тип покрытий и перекрытий	Расстояние между поперечными жесткими конструкциями, м, при группе кладки			
	I	II	III	IV
А Железобетонные сборные замоноличенные (см. примечание 2) и монолитные	54	42	30	-

Б Из сборных железобетонных настилов (см. примечание 3) и из железобетонных или стальных балок с настилом из плит или камней	42	36	24	-
В Деревянные	30	24	18	12
Примечания				
1 Указанные в настоящей таблице предельные расстояния должны быть уменьшены в следующих случаях:				
а) при скоростных напорах ветра 70, 85 и 100 кгс/м <sup>2</sup> соответственно на 15%, 20% и 25%;				
б) при высоте здания 22-32 м - на 10%; 33-48 м - на 20% и более 48 м - на 25%;				
в) для узких зданий при ширине менее двойной высоты этажа - пропорционально отношению .				
2 В сборных замоноличенных перекрытиях типа А стыки между плитами должны быть усилены для передачи через них растягивающих усилий (путем сварки выпусков арматуры, прокладки в швах дополнительной арматуры с заливкой швов раствором марки не ниже М100 - при плитах из тяжелого бетона и марки не ниже М50 - при плитах из легкого бетона или другими способами замоноличивания).				
3 В перекрытиях типа Б швы между плитами или камнями, а также между элементами заполнения и балками должны быть тщательно заполнены раствором марки не ниже М50.				
4 Перекрытия типа В быть с двойным деревянным настилом или настилом, накатом и подшивкой ( <a href="#">СП 64.13330</a> ).				

Стены и столбы, не имеющие связи с перекрытиями (при устройстве катковых опор и т.п.), следует рассчитывать как свободно стоящие.

9.12 При упругих опорах проводится расчет рамной системы, стойками которой являются стены и столбы (железобетонные, кирпичные и др.), а ригелями - перекрытия и покрытия. При этом следует принимать, что стойки жестко заземлены в опорных сечениях.

При статических расчетах рам жесткость стен или столбов, выполненных из кирпичной или каменной кладки, допускается определять при модуле упругости кладки  $E = 0,8E_0$  и моменте инерции сечения без учета раскрытия швов, а перекрытия и покрытия следует принимать как жесткие ригели (распорки), шарнирно связанные со стенами.

9.13 В стенах с пилястрами или без пилястр ширину стены при расчете следует принимать:

а) если конструкция покрытия обеспечивает равномерную передачу давления по всей длине опирания покрытия на стену, ширину стены следует принимать равной ширине между проемами, а в стенах без проемов равной ширине участка стены между осями пролетов;

б) если боковое давление от стены на покрытие передается в местах опирания на стены ферм или прогонов, то стена с пилястрой рассматривается как стойка рамы с постоянным по высоте сечением, при этом ширина полки принимается равной  $1/3H$  в каждую сторону от края пилястры, но не более  $6h$  и ширины стены между проемами ( $H$  - высота стены от уровня заделки,  $h$  - толщина стены). При отсутствии пилястр и передаче на стены сосредоточенных нагрузок ширина участка  $1/3H$  принимается в каждую сторону от края распределительной плиты, установленной под опорами ферм или прогонов.

9.14 Стены и столбы, имеющие в плоскостях междуэтажных перекрытий опоры, рассматриваемые согласно 9.11 как жесткие, рассчитываются на внецентренную нагрузку как вертикальные неразрезные балки.

Допускается стены или столбы считать расчлененными по высоте на однопролетные балки с расположением опорных шарниров в плоскостях опирания перекрытий. При этом нагрузку от верхних этажей следует принимать приложенной в центре тяжести сечения стены или столба вышележащего

этажа; нагрузки в пределах рассчитываемого этажа принимают приложенными с фактическими эксцентриситетами относительно центра тяжести сечения стены или столба с учетом изменения сечения в пределах этажа и ослабления горизонтальными и наклонными бороздами. При отсутствии специальных опор, фиксирующих положение опорного давления, допускается принимать расстояние от точки приложения опорной реакции прогонов, балок или настила до внутренней грани стены или опорной плиты равным одной трети глубины заделки, но не более 7 см.

Изгибающие моменты от ветровой нагрузки следует определять в пределах каждого этажа как для балки с заделанными концами, за исключением верхнего этажа, в котором верхняя опора принимается шарнирной.

9.15 При расчете стен (или их отдельных вертикальных участков) на вертикальные и горизонтальные нагрузки должны быть проверены:

а) горизонтальные сечения на центральное или внецентренное сжатие;

б) наклонные сечения на главные растягивающие напряжения при изгибе в плоскости стены;

в) раскрытие трещин от вертикальной нагрузки в зоне примыкания связанных между собой участков стен различной жесткости или разнонагруженных участков стен.

При учете совместной работы поперечных и продольных стен при действии горизонтальной нагрузки должно быть обеспечено восприятие сдвигающих усилий в местах их взаимного примыкания, определяемых по формуле

$$T = \frac{QyH}{I} \leq hHR_{sq}, \quad (9.1)$$

где  $T$  - сдвигающее усилие в пределах одного этажа;

$Q$  - расчетная поперечная сила от горизонтальной нагрузки в середине высоты этажа;

$y$  - расстояние от оси продольной стены до оси, проходящей через центр тяжести сечения стен в плане (рисунок 9.1);

$A$  - площадь сечения полки (участка продольной стены, учитываемого в расчете);

$I$  - момент инерции сечения стен относительно оси, проходящей через центр тяжести сечения стен в плане;

$h$  - толщина поперечной стены;

$H$  - высота этажа;

$R_{sq}$  - расчетное сопротивление кладки срезу по вертикальному перевязанному сечению (см. 7.20).

При определении площади сечения полки  $A$  и момента инерции сечения стен следует учитывать указания, приведенные в 9.13.



1 - простенок продольной стены; 2 - поперечная стена

Рисунок 9.1 - План поперечной стены и простенков продольных стен

9.16 Расчет поперечных стен на главные растягивающие напряжения следует выполнять по формуле

$$Q \leq \frac{R_{тq} h l}{\nu} ; \quad (9.2)$$

при наличии в стене растянутой части сечения - по формуле

$$Q \leq \frac{R_{тq} A_c}{\nu} . \quad (9.3)$$

В формулах (9.2) и (9.3):

$Q$  - расчетная поперечная сила от горизонтальной нагрузки в середине высоты этажа;

$$R_{тq} = \sqrt{R_{тш} (R_{тш} + \sigma_0)} , \quad (9.4)$$

$R_{тш}$  - расчетное сопротивление главным растягивающим напряжениям по швам кладки (таблица 6.11, позиция 3);

$R_{тq}$  - расчетное сопротивление скалыванию кладки, обжатой расчетной силой  $N$ , определяемой с коэффициентом надежности по нагрузке 0,9;

$$\sigma_0 = \frac{0,9N}{A} . \quad (9.5)$$

При наличии в стене растянутой части сечения принимается

$$\sigma_0 = \frac{0,9N}{A_c} , \quad (9.6)$$

где  $A$  - площадь сечения поперечной стены с учетом (или без учета) участков продольной стены (см. рисунок 9.1);

$A_c$  - площадь только сжатой части сечения стены при эксцентриситетах, выходящих за пределы ядра сечения;

$h$  - толщина поперечной стены на участке, где эта толщина наименьшая, при условии, если длина этого участка превышает 1/4 высоты этажа или же 1/4 длины стены; при наличии в стене каналов их ширина из толщины стены исключается;

$l$  - длина поперечной стены в плане, если в сечении входят полки в виде отрезков наружных стен, то  $l$  - расстояние между осями этих полок;

$$\nu = \frac{S_0 l}{I}$$

$\nu$  допускается принимать: для двутавровых сечений  $\nu = 1,15$ ; для тавровых сечений  $\nu = 1,35$ ; для прямоугольных сечений (без учета работы продольных стен)  $\nu = 1,5$ ;

$S_0$  - статический момент части сечения, находящейся по одну сторону от оси, проходящей через центр тяжести сечения;

$I$  - момент инерции всего сечения относительно оси, проходящей через центр тяжести сечения.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.17 При недостаточном сопротивлении кладки скалыванию, определяемому по формулам (9.2), (9.3), допускается армирование ее продольной арматурой в горизонтальных швах. Расчетное сопротивление скалыванию армированной кладки  $R_{stq}$  следует определять по формуле

$$R_{stq} = \sqrt{\frac{\mu R_s}{100} \left( \frac{\mu R_s}{100} + \sigma_0 \right)}, \quad (9.7)$$

где  $\mu$  - процент армирования, определяемый по вертикальному сечению стены.

Примечание - В случае наличия в кладке сетчатого армирования при подсчете процента армирования допускается учитывать сечение продольных стержней сеток.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.18 При расчете поперечных стен здания на горизонтальные нагрузки, действующие в их плоскости, перемычки, перекрывающие проемы в стенах, рассматриваются как шарнирные вставки между вертикальными участками стен.

Если прочность поперечных стен с проемами при действии горизонтальных нагрузок обеспечивается только с учетом жесткости перемычек, то перемычки должны воспринимать возникающие в них перерезывающие силы  $T$ , определяемые по формуле

$$T = \frac{QH\nu}{l}, \quad (9.8)$$

где  $Q$  - расчетная поперечная сила от горизонтальной нагрузки, воспринимаемая поперечной стеной в уровне перекрытия, примыкающего к рассчитываемым перемычкам;

$H$  - высота этажа;

$l$  - длина поперечной стены в плане (9.16);

$\nu$  - принимается по 9.16.

9.19 Расчет перемычек на перерезывающую силу от горизонтальной нагрузки, определяемую по формуле (9.8), выполняется на скалывание и на изгиб по формулам (9.9) и (9.10), окончательно принимается меньшее из двух полученных значений:

$$T \leq \frac{2}{3} R_{tw} A, \quad (9.9)$$

$$T \leq \frac{1}{3} R_{tb} A \frac{h}{l}, \quad (9.10)$$

где  $h$  и  $l$  - высота и пролет перемычки (в свету);

$T$  - см. формулу (9.8);

$A$  - поперечное сечение перемычки;

$R_{tw}$  - расчетное сопротивление кладки главным растягивающим напряжениям (таблица 6.11, позиция 3);

$R_{tb}$  - расчетное сопротивление растяжению кладки при изгибе (таблица 6.11, позиция 4);

$R_{tw}$  и  $R_{tb}$  - см. таблицу 6.11.

Если прочность перемычек недостаточна, то они должны быть усилены продольным армированием или железобетонными балками, рассчитываемыми на изгиб и скалывание на момент

$$M = \frac{Tl}{2} \quad (9.11)$$

и поперечную силу  $T$ , формула (9.8), в соответствии с СП 63.13330. Расчет заделки концов балок (перемычек) в кладке выполняется по указаниям 9.52.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

### **Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам**

9.20 Отношение высоты стены или столба к толщине независимо от результатов расчета не должно превышать указанных в 9.21-9.24.

9.21 Отношение  $\beta = H/h$  (где  $H$  - высота этажа,  $h$  - толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий или покрытий, при свободной длине стены  $l \leq 2,5H$  не должно превышать значений, приведенных в таблице 9.3 (для кладки из каменных материалов правильной формы).

Для стен с пилястрами и столбов сложного сечения вместо  $h$  принимается условная толщина  $h_{red} = 3,5i$ , где  $i = \sqrt{I/A}$ . Для столбов круглого и многоугольного сечения, вписанного в окружность,

$h_{red} = 0,85d$ , где  $d$  - диаметр сечения столба.

Примечание - При высоте этажа  $H$ , большей свободной длины стены  $l$ , отношение  $l/h$  должно быть не больше значения  $1,2\beta$  по таблице 9.3.

9.22 Отношения  $\beta$  для стен и перегородок при условиях, отличающихся от указанных в 9.21, следует принимать с поправочным коэффициентом  $k$ , приведенным в таблице 9.4.

Предельные отношения  $\beta$  для столбов принимаются по таблице 9.3 с коэффициентами, приведенными в таблице 9.5.

9.23 Отношения  $\beta$ , приведенные в таблице 9.3 и умноженные на коэффициент  $k$  по таблице 9.4 для стен и перегородок, следует увеличивать: при конструктивном продольном армировании кладки (при  $\mu = 0,05\%$ ) в одном направлении (в горизонтальных швах кладки) - на 20%.

При расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями  $l \leq k\beta h$  высота стен  $H$  не ограничивается и определяется расчетом на прочность. При свободной длине  $l$ , равной или большей  $H$ , но не более  $2H$  (где  $H$  - высота этажа) должно соблюдаться условие

$$H + l \leq 3k\beta h. \quad (9.12)$$

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.24 Для стен, перегородок и столбов, не закрепленных в верхнем сечении, значения отношений  $\beta$  должны быть на 30% менее установленных в 9.21-9.23.

Таблица 9.3

Марка раствора	Отношения $\beta$ при группе кладки (см. таблицу 9.1)			
	I	II	III	IV
50 и выше	25	22	-	-
25	22	20	17	-
10	20	17	15	14
4	-	15	14	13

Таблица 9.4

Характеристика стен и перегородок	Коэффициент $k$
1 Стены и перегородки, не несущие нагрузки от перекрытий или покрытий при толщине, см: 25 и более 10 и менее	1,2 1,8
2 Стены с проемами	$\sqrt{\frac{A_1}{A_2}}$ $\sqrt{\frac{A_1}{A_3}}$
3 Перегородки с проемами	0,9
4 Стены и перегородки при свободной их длине между примыкающими	0,9

поперечными стенами или колоннами от 2,5 до $3,5H$	
5 То же, при $l > 3,5H$	0,8
6 Стены из бутовых кладок и бутобетона	0,8
Примечания	
1 Общий коэффициент снижения отношений $\beta$ , определяемый путем умножения отдельных коэффициентов снижения $k$ (таблица 9.4), принимается не ниже коэффициента снижения $k_p$ , указанного в таблице 9.5 для столбов.	
2 При толщине ненесущих стен и перегородок более 10 и менее 25 см значение поправочного коэффициента $k$ определяется интерполяцией.	
3 Значения $A_n$ - площадь нетто и $A_b$ - площадь брутто определяются по горизонтальному сечению стены.	

Таблица 9.5

Меньший размер поперечного сечения столба, см	Коэффициент $k_p$ для столбов	
	из кирпича и камней правильной формы	из бутовой кладки и бутобетона
90 и более	0,75	0,6
70-89	0,7	0,55
50-69	0,65	0,5
Менее 50	0,6	0,45

Примечание - Предельные отношения  $\beta$  несущих узких простенков, имеющих ширину менее толщины стены, должны приниматься как для столбов с высотой, равной высоте проемов.

### Общие указания по выбору расчетных схем кирпичных и каменных зданий при расчете с применением ЭВМ\*

\* Введено дополнительно, Изм. N 1.

9.24а При расчете по программам, реализующим метод конечных элементов, стены следует аппроксимировать пластинчатыми или объемными конечными элементами.

Столбы, колонны и простенки, у которых отношение длинной и короткой стороны не более 2, отношение высоты к толщине и ширине в пределах одного этажа не менее 4,2, могут быть аппроксимированы стержневыми конечными элементами. За высоту столба, колонны или простенка принимают расстояние между отметками верха и низа конструкций перекрытия.

Усилия в стенах и столбах, отношение высоты которых к их толщине в пределах одного этажа не превышает 4,2, следует определять из расчета с их аппроксимацией объемными конечными элементами с разбивкой конечными элементами также и по толщине стены.

На полученные из расчета усилия проводят проверку сечения по предельным состояниям первой и второй групп по соответствующим формулам настоящего свода правил.

При аппроксимации конструкций объемными конечными элементами с учетом физической и конструктивной нелинейности (с учетом образования и развития трещин) проверку сечений допускается проводить из условия не превышения напряжениями соответствующих критериев прочности кладки для отдельного конечного элемента.

Во всех случаях расчеты следует проводить по двум вариантам: с учетом и без учета образования трещин, в том числе в перемычках, выбирая наихудший из них для конкретной конструкции.

Проверку сечений следует проводить с учетом и без учета длительных деформаций конструкций, также выбирая наихудший вариант для конкретной конструкции.

Концентрацию напряжений на отдельных участках конструкций учитывают введением

соответствующих коэффициентов, полученных из сравнительных расчетов.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

### **Стены из панелей и крупных блоков**

9.25 Кирпичные панели следует проектировать из керамического или силикатного кирпича марки не ниже М75 на растворах марок не ниже М50.

9.26 При проектировании панелей следует предусматривать заполнение растворных швов с применением вибрации. Расчетные сопротивления вибрированной кладки следует принимать по 6.9. При проектировании однослойных панелей наружных стен из пустотелых керамических камней толщиной в один, полтора и два камня, выполняемых без применения вибрации, расчетные сопротивления кладки следует принимать по 6.1.

Примечание - В панелях из пустотелых керамических камней, изготовленных без применения вибрации, должна быть соблюдена перевязка вертикальных швов кладки, что должно быть указано в проекте.

9.27 Кирпичные панели наружных стен следует проектировать двухслойными или трехслойными. Двухслойные панели следует выполнять толщиной в полкирпича или более с утеплителем из жестких теплоизоляционных плит, расположенных с наружной или внутренней стороны панелей и защищенных отделочным армированным слоем из раствора марки не ниже 50, толщиной не менее 40 мм.

Трехслойные панели следует выполнять с наружными слоями толщиной в четверть или в полкирпича и средним слоем из жестких или полужестких теплоизоляционных плит.

Каркасы в панелях наружных стен должны устанавливаться в ребрах или швах, расположенных по периметру панелей и по контуру проемов в пределах всей толщины панелей. Ширина ребер, в которые устанавливаются каркасы, должна быть не более 30 мм.

При проектировании панелей наружных стен следует учитывать, что в зависимости от архитектурных требований наружный слой панелей можно выполнять с открытой фактурой кирпича и камней или с отделочным слоем из раствора.

9.28 Кирпичные панели внутренних стен и перегородок следует проектировать однослойными толщиной: в четверть кирпича (8,5 см), в полкирпича (14 см) и в кирпич (27 см), и двухслойными - из двух слоев толщиной по четверти кирпича (18 см).

Каркасы в панелях внутренних стен должны устанавливаться по периметру панелей и по контуру проемов в соответствии с расчетом.

#### **Примечания**

1 Толщины панелей указаны с учетом наружных и внутреннего растворных слоев.

2 Панели толщиной в четверть кирпича следует проектировать только для перегородок.

9.29 Кирпичные и керамические стеновые панели следует рассчитывать на внецентренное сжатие по указаниям 7.7 и 7.8 при действии вертикальной и ветровой нагрузок, а также на усилия, возникающие при транспортировании и монтаже (см. 9.6).

Если требуемая прочность панели обеспечивается без учета арматуры, то площадь сечения продольных стержней каркасов должна определяться из условия, чтобы она составляла не менее  $0,25 \text{ см}^2$  на 1 м горизонтального и вертикального сечений панели. Если арматура должна учитываться при определении несущей способности панели, то расчет ее должен выполняться как для армокаменной конструкции. При расчете панелей толщиной 27 см и менее следует учитывать случайный

эксцентриситет, величина которого принимается равной 1 см - для несущих однослойных панелей; 0,5 см - для самонесущих панелей, а также для отдельных слоев трехслойных несущих панелей; для ненесущих панелей и перегородок случайный эксцентриситет не учитывается.

9.30 Панели с армированными ребрами при различном материале несущих слоев рассчитываются как многослойные стены с жестким соединением слоев согласно 7.22-7.24.

9.31 Соединения панелей наружных и внутренних стен, а также панелей наружных стен с панелями перекрытий следует проектировать из стальных связей, приваренных к закладным деталям или к пластинам каркасов. Связи между панелями должны быть установлены в углублениях, расположенных в углах панелей, и покрыты слоем раствора толщиной не менее 10 мм. При выполнении закладных деталей и соединительных стержней из обычной стали они должны быть защищены от коррозии. Марку раствора для монтажных швов стен из панелей следует принимать по расчету, но не менее М50.

9.32 Крупные блоки для наружных и внутренних стен следует проектировать из цементных и силикатных тяжелых бетонов, бетонов на пористых заполнителях, ячеистых бетонов и природного камня, а также из кладки, выполняемой из кирпича, керамических, бетонных и природных камней. Расчетное сопротивление кладки из крупных блоков принимают по 6.5, а для блоков, изготовленных из кирпича или камней без вибрации, - по 6.1, 6.6 и 6.10.

Марку раствора для монтажных швов кладки блоков из кирпича или камней следует принимать на одну ступень выше марки раствора блоков.

9.33 В крупноблочных зданиях высотой до 5 этажей включительно при высоте этажа до 3 м связь между продольными и поперечными стенами следует осуществлять:

а) в наружных углах - перевязкой кладки специальными угловыми блоками (не менее одного ряда блоков на этаж);

б) в местах примыкания внутренних поперечных стен к продольным, а также средней продольной стены к торцевым - закладкой Т-образных анкеров из полосовой стали или арматурных сеток в одном горизонтальном шве в каждом этаже в уровне перекрытий.

Для крупноблочных зданий высотой более 5 этажей и для зданий с высотой этажей более 3 м должны быть предусмотрены жесткие связи между стенами как в углах, так и в местах примыкания внутренних стен к наружным. Связи следует проектировать в виде закладных деталей в блоках, соединяемых сваркой с накладками.

Крепление перегородок из силикатных перегородочных плит к ограждающим конструкциям следует выполнять с помощью скоб из оцинкованной стали или с помощью плоских анкерных связей из перфорированной полосы коррозионностойкой стали по [ГОСТ 5632](#) и оцинкованной стали по [ГОСТ 14918](#), закладываемых в каждый шов кладки.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

#### **Многослойные стены (стены облегченной кладки и с облицовкой из кирпича)**

9.34 Требования по методам расчета и конструктивным решениям многослойных стен приведены в СП 327.1325800.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.35 (Исключен, Изм. N 1).

9.36 (Исключен, Изм. N 1).

9.37 (Исключен, Изм. N 1).

9.38 (Исключен, Изм. N 1).

#### **Требования по армированию кладки лицевого слоя**

9.39 (Исключен, Изм. N 1).

#### **Требования по устройству гибких связей для крепления кладки лицевого слоя к внутреннему слою**

9.40 (Исключен, Изм. N 1).

#### **Анкеровка стен и столбов**

9.41 Каменные стены и столбы должны крепиться к перекрытиям и покрытиям анкерами сечением не менее  $0,5 \text{ см}^2$  на 1 пог.м.

9.42 Концы балок, прогонов, ферм должны крепиться анкерами к стенам. Расстояние между анкерами перекрытий из сборных настилов или панелей, опирающихся на стены, должно быть не более 3 м. При увеличении расстояния следует предусматривать дополнительные анкеры, соединяющие стены с покрытием. Концы балок и плит, укладываемые на прогоны, внутренние стены или столбы, должны быть заанкерены и при двухстороннем опирании соединены между собой.

9.43 Самонесущие стены в каркасных зданиях должны быть соединены с колоннами гибкими связями, допускающими возможность независимых вертикальных деформаций стен и колонн. Связи, устанавливаемые по высоте колонн, должны обеспечивать устойчивость стен, а также передачу действующей на них ветровой нагрузки на колонны каркаса.

9.44 Расчет анкеров должен проводиться:

- а) при расстоянии между анкерами более 3 м;
- б) при несимметричном изменении толщины столба или стены;
- в) для простенков при общей величине нормальной силы  $N$  более 1000 кН (100 т).

Расчетное усилие  $N_s$  в анкере определяется по формуле

$$N_s = \frac{M}{H} + 0,01N \quad (9.13)$$

где  $M$  - изгибающий момент от расчетных нагрузок в уровне перекрытия или покрытия (см. 9.14) в местах опирания их на стену на ширине, равной расстоянию между анкерами (рисунок 9.2);

$H$  - высота этажа;

$N$  - расчетная нормальная сила в уровне расположения анкера на ширине, равной расстоянию между анкерами.

Примечание - Требования настоящего пункта не распространяются на стены из виброкирпичных панелей.




Рисунок 9.2 - Определение усилия в анкере от изгибающего момента в уровне перекрытия

9.45 В случае назначения толщины стены или перегородок с учетом опирания по контуру необходимо предусматривать их крепление к примыкающим боковым конструкциям и к верхнему перекрытию.

#### **Опирание элементов конструкций на кладку**

9.46 Под опорными участками элементов, передающих местные нагрузки на кладку, следует предусматривать слой раствора марки не ниже 50 толщиной не более 15 мм, в том числе армированный стальными сетками, что должно быть указано в проекте. Установка этих элементов или распределительных плит на кладку "насухо" не допускается.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.47 На участках приложения местных нагрузок в случаях, когда это требуется по расчету на смятие, следует предусматривать установку распределительных железобетонных плит толщиной, кратной толщине рядов кладки и не менее 150 мм, армированных по расчету двумя сетками с общим количеством арматуры не менее 0,5% объема бетона.

В однослойных наружных стенах из крупноформатных высокопустотных керамических камней при толщине кладки не более 0,4 м и глубине опирания железобетонных плит перекрытия, ограниченной значением 15 см из-за возможности промерзания, по торцу плит следует размещать эффективный утеплитель толщиной 5 см.

Три ряда кладки ниже уровня плит перекрытия следует выполнять из кирпича и армировать в швах сетками из стальных стержней диаметром не менее 3 мм с размерами ячейки не более 50×50 мм или сетками с ячейкой не менее 25×25 мм из композитных материалов с эквивалентным по площади сечением стержней, уложенных перпендикулярно поверхности стены.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.48 При опирании ферм, балок покрытий, подкрановых балок и т.п. на пилястры следует предусматривать связь распределительных плит на опорном участке кладки с основной стеной. Глубина заделки плит в стену должна составлять не менее 12 см (рисунок 9.3). Не допускается устройство борозд в кладке стен под плиты и установка (монтаж) в них плит. Выполнение кладки, расположенной над плитами, следует предусматривать непосредственно после установки плит.




Рисунок 9.3 - Железобетонные распределительные плиты

9.49 При местных краевых нагрузках, превышающих 80% расчетной несущей способности кладки при местном сжатии, следует предусматривать армирование опорного участка кладки сетками из стержней диаметром не менее 3 мм с размером ячейки не более  $60 \times 60$  мм, уложенными не менее чем в трех верхних горизонтальных швах.

При передаче местных нагрузок на пилястры участок кладки, расположенный в пределах 1 м ниже распределительной плиты, следует армировать через три ряда кладки сетками, указанными в настоящем пункте. Сетки должны соединять опорные участки пилястр с основной частью стены и заделываться в стену на глубину не менее 120 мм.

#### Расчет узлов опирания элементов на кирпичную кладку

9.50 При опирании на кирпичные стены и столбы железобетонных прогонов, балок и настилов кроме расчета на внецентренное сжатие и смятие сечений ниже опорного узла должно быть проверено на центральное сжатие сечение по кладке и железобетонным элементам.

Расчет опорного узла при центральном сжатии следует проводить по формуле

$$N \leq g p R A, \quad (9.14)$$

где  $g$  - коэффициент, зависящий от величины площади опирания железобетонных элементов в узле;

$p$  - коэффициент, зависящий от типа пустот в железобетонном элементе;

$R$  - расчетное сопротивление кладки сжатию;

$A$  - суммарная площадь сечения кладки и железобетонных элементов в опорном узле в пределах контура стены или столба, на которые уложены элементы.

Коэффициент  $g$  при опирании всех видов железобетонных элементов (прогонов, балок, перемычек, поясов, настилов) принимается:

$$g = 1, \text{ если } A_b \leq 0,1A;$$

$$g = 0,8, \text{ если } A_b \geq 0,4A,$$

где  $A_b$  - суммарная площадь опирания железобетонных элементов в узле.

При промежуточных значениях  $A_b$  коэффициент  $\xi$  определяется интерполяцией.

Если железобетонные элементы (балки, настилы и др.), опертые на кладку с различных сторон, одинаковой высоты и площадь их опирания в узле  $A_b > 0,8A$ , разрешается проводить расчет без учета коэффициента  $\xi$ , принимая в формуле (9.14)  $A = A_b$ .

Коэффициент  $\rho$  принимается равным:

при сплошных элементах и настилах с круглыми пустотами - 1,0;

при настилах с овальными пустотами и наличии хомутов на опорных участках - 0,5.

9.51 В сборных железобетонных настилах с незаполненными пустотами кроме проверки несущей способности опорного узла в целом должна быть проверена несущая способность горизонтального сечения, пересекающего ребра настила, по формуле

$$N \leq (nR_b A_n + RA_k), \quad (9.15)$$

где  $R_b$  - расчетное сопротивление бетона осевому сжатию, принимается в соответствии с СП 63.13330;

$A_n$  - площадь горизонтального сечения настила, ослабленная пустотами, на длине опирания настила на кладку (суммарная площадь сечения ребер);

$R$  - расчетное сопротивление кладки сжатию;

$A_k$  - площадь сечения кладки в пределах опорного узла (без учета части сечения, занимаемой участками настилов);

$n = 1,25$  - для тяжелых бетонов и  $n = 1,1$  для бетонов на пористых заполнителях.

9.52 Расчет заделки в кладку консольных балок (рисунок 9.4, а) следует выполнять по формуле

$$Q \leq \frac{R_c ab}{\left(\frac{6e_0}{a} + 1\right)}, \quad (9.16)$$

где  $Q$  - расчетная нагрузка от веса балки и приложенных к ней нагрузок;

$R_c$  - расчетное сопротивление кладки при смятии;

$a$  - глубина заделки балки в кладку;

$b$  - ширина полок балки;


$e_0$  - эксцентриситет расчетной силы относительно середины заделки

$$e_0 = c + \frac{a}{2},$$

$c$  - расстояние силы  $Q$  от плоскости стены.

Необходимую глубину заделки следует определять по формуле

$$a = \frac{2Q}{R_c b} + \sqrt{\frac{4Q^2}{R_c^2 b^2} + \frac{6Q_c c}{R_c b}} \quad (9.17)$$



а - без распределительных подкладок; б - с распределительными подкладками

Рисунок 9.4 - Расчетные схемы заделки консольных балок

Если заделка конца балки не удовлетворяет расчету по формуле (9.16), то следует увеличивать глубину заделки или укладывать распределительные подкладки под балкой и над ней.

Если эксцентриситет нагрузки относительно центра площади заделки превышает более чем в 2 раза глубину заделки ( $e_0 > 2a$ ), напряжения от сжатия допускается не учитывать: расчет в этом случае проводится по формуле

$$Q = \frac{R_c a^2 b}{6e_0} \quad (9.18)$$

При применении распределительных подкладок в виде узких балок шириной не более 1/3 глубины заделки допускается принимать под ними прямоугольную эпюру напряжений (рисунок 9.4, б).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

### Перемычки и висячие стены

9.53 Железобетонные перемычки следует рассчитывать на нагрузку от перекрытий и на давление от свежешелюженной, неотвердевшей кладки, эквивалентное весу пояса кладки высотой, равной 1/3 пролета для кладки в летних условиях и целому пролету для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания).

#### Примечания

1 Допускается, при наличии соответствующих конструктивных мероприятий (выступы в сборных перемычках, выпуски арматуры и т.п.), учитывать совместную работу кладки с перемычкой.

2 Нагрузки на перемычки от балок и настилов перекрытий не учитываются, если они расположены выше квадрата кладки со стороны, равной пролету перемычки, а при оттаивающей кладке, выполненной способом замораживания, - выше прямоугольника кладки с высотой, равной удвоенному пролету перемычки в свету. При оттаивании кладки перемычки допускается усиливать постановкой временных стоек на клиньях на период оттаивания и первоначального твердения кладки.

3 В вертикальных швах между брусковыми перемычками, в случаях когда не обеспечивается требуемое сопротивление их теплопередаче, следует предусматривать укладку утеплителя.

9.54 Кладку висячих стен, поддерживаемых рандбалками, следует проверять на прочность при смятии в зоне над опорами и под опорами рандбалок. Длину эпюры распределения давления в плоскости контакта стены и рандбалки следует определять в зависимости от жесткости кладки и рандбалки. При этом рандбалка заменяется эквивалентным по жесткости условным поясом кладки, высота которого  $H_0$  определяется по формуле

$$H_0 = 23 \sqrt[3]{\frac{0,85 E_b I_{red}}{E h}} \quad (9.19)$$

где  $E_b$  - начальный модуль упругости бетона;

$I_{red}$  - момент инерции приведенного сечения рандбалки, принимаемый в соответствии с СП 63.13330;

$E$  - модуль деформации кладки, определяемый по формуле (6.7);

$h$  - толщина висячей стены.

Жесткость стальных рандбалок определяется как произведение

$$E_s I_s,$$

где  $E_s$  и  $I_s$  - модуль упругости стали и момент инерции сечения рандбалки.

9.55 Эпюру распределения давления в кладке над промежуточными опорами неразрезных рандбалок следует принимать по треугольнику при  $a \leq 2s$  (рисунок 9.5, а) и по трапеции при  $3s \geq a > 2s$  (рисунок 9.5, б) с меньшим ее основанием, равным  $a - 2s$ . Максимальная величина напряжений смятия  $\sigma_c$  (высота треугольника или трапеции) должна определяться из условия равенства объема эпюры давления и опорной реакции рандбалки по формулам:

при треугольной эпюре давления ( $a \leq 2s$ )

$$\sigma_c = \frac{2N}{(a + 2s)h}, \quad (9.20)$$

при трапециевидной эпюре давления ( $3s > a > 2s$ )

$$\sigma_c = \frac{N}{ah}, \quad (9.21)$$

где  $a$  - длина опоры (ширина простенка);

$N$  - опорная реакция рандбалки от нагрузок, расположенных в пределах ее пролета и длины опоры, за вычетом собственного веса рандбалки;

$s = 1,57H_0$  - длина участка эпюры распределения давления в каждую сторону от грани опоры;

$h$  - толщина стены.

Если  $a > 3s$ , то в формуле (9.21) вместо  $a$  следует принимать расчетную длину опоры, равную  $a_1 = 3s$ , состоящую из двух участков длиной по  $1,5s$  с каждой стороны простенка (рисунок 9.5, в).

9.56 Эпюру распределения давления над крайними опорами рандбалок, а также над опорами однопролетных рандбалок следует принимать треугольной (рисунок 9.5, г) с основанием


$$l_c = a_1 + s_1, \quad (9.22)$$

где  $s_1 = 0,9H_0$  - длина участка распределения давления от грани опоры;

$a_1$  - длина опорного участка рандбалки, но не более  $1,5H$  ( $H$  - высота рандбалки).

Максимальное напряжение над опорой рандбалки

$$\sigma_c = \frac{2N}{(a_1 + s_1)h}. \quad (9.23)$$



а - на средних опорах неразрезных балок при  $a \leq 2s$ ; б - то же, при  $3s \geq a > 2s$ ; в - то же, при  $a > 3s$ ; г - на крайних опорах неразрезных балок и на опорах однопролетных рандбалок

Рисунок 9.5 - Распределение давления в кладке над опорами висячих стен

9.57 Прочность кладки висячих стен при местном сжатии в зоне, расположенной над опорами рандбалок, следует проверять по указаниям 7.13-7.16.

Расчет на местное сжатие кладки под опорами неразрезных рандбалок следует выполнять для участка, расположенного в пределах опоры длиной не более  $3H$  от ее края ( $H$  - высота рандбалки) и длиной не более  $1,5H$  для однопролетных рандбалок и крайних опор неразрезных рандбалок.

Если рассчитываемое сечение расположено на высоте  $H_1$  над верхней гранью рандбалки, то при определении длины участков  $s$  и  $s_1$  следует принимать высоту пояса кладки  $H_{01} = H_0 + H_1$ .

Расчетную площадь сечения  $A$  при расчете висячих стен на местное сжатие следует принимать: в зоне, расположенной над промежуточными опорами неразрезных рандбалок, как для кладки, нагруженной местной нагрузкой в средней части сечения; в зоне над опорами однопролетных рандбалок или крайними опорами неразрезных рандбалок, а также при расчете кладки под опорами рандбалок как для кладки, нагруженной на краю сечения.

9.58 Эпюру распределения давления в кладке висячих стен при наличии проемов следует принимать по трапеции, причем площадь треугольника, который отнимается от эпюры давления в пределах проема, заменяется равновеликой площадью параллелограмма, добавляемой к остальной

части эпюры (рисунок 9.6). При расположении проемов на высоте  $H_1$  над рандбалкой длина участка  $s$  соответственно увеличивается (см. 9.57).

9.59 Расчет рандбалок должен выполняться на два случая загрузки:

а) на нагрузки, действующие в период возведения стен. При кладке стен из кирпича, керамических камней или обыкновенных бетонных камней должна приниматься нагрузка от собственного веса неотвердевшей кладки высотой, равной  $1/3$  пролета для кладки в летних условиях и целому пролету - для кладки в зимних условиях (в стадии оттаивания при выполнении кладки способом замораживания, см. 10.1).

При кладке стен из крупных блоков (бетонных или кирпичных) высоту пояса кладки, на нагрузку от которого должны быть рассчитаны рандбалки, следует принимать равной  $1/2$  пролета, но не менее высоты одного ряда блоков. При наличии проемов и высоте пояса кладки от верха рандбалок до подоконников менее  $1/3$  пролета следует учитывать также вес кладки стен до верхней грани железобетонных или стальных перемычек (рисунок 9.7). При рядовых, клинчатых и арочных перемычках должен учитываться вес кладки стен до отметки, превышающей отметку верха проема на  $1/3$  его ширины;





Рисунок 9.6 - Эпюра распределения давления в кладке висячих стен при наличии проема



1 - нагрузка на рандбалку; 2 - железобетонная перемычка

Рисунок 9.7 - Схема нагрузки на рандбалку при наличии проема в стене

б) на нагрузки, действующие в законченном здании. Эти нагрузки следует определять исходя из приведенных выше эпюр давлений, передающихся на балки от опор и поддерживаемых балками стен.

Количество и расположение арматуры в балках устанавливаются по максимальным значениям изгибающих моментов и поперечных сил, определенных по двум указанным выше случаям расчета.

### **Карнизы и парапеты**

9.60 Расчет верхних участков стен в сечении, расположенном непосредственно под карнизами, проводится для двух стадий готовности здания:

- для незаконченного здания, когда отсутствуют крыша и чердачное перекрытие;
- для законченного здания.

9.61 При расчете стены под карнизом для незаконченного здания должны учитываться следующие нагрузки:

- расчетная нагрузка от собственного веса карниза и опалубки (для монолитных железобетонных и армированных каменных карнизов), если она поддерживается консолями или подкосами, укрепленными в кладке;
- временная расчетная нагрузка по краю карниза 100 кг на 1 м карниза или на один элемент сборного карниза, если его длина менее 1 м;
- нормативная ветровая нагрузка на внутреннюю сторону стены.

#### **Примечания**

1 Если по проекту концы анкеров, обеспечивающих устойчивость карниза, заделываются под чердачным перекрытием, то при расчете должно учитываться наличие чердачного перекрытия (полностью или частично).

2 Расчетом должна быть также проверена устойчивость карниза при неотвердевшей кладке.

9.62 Карнизы и участки стен под карнизами законченных зданий должны быть рассчитаны на следующие нагрузки:

а) вес всех элементов здания, как создающих опрокидывающий момент относительно наружной грани стены, так и повышающих устойчивость стены, при этом вес крыши принимается уменьшенным на величину отсоса от ветровой нагрузки;

б) расчетная нагрузка на край карниза 150 кг на 1 м или на один элемент сборного карниза длиной менее 1 м;

в) половина расчетной ветровой нагрузки.

Примечание - Снеговая нагрузка при расчете карнизов не учитывается.

9.63 Общий вынос карниза в сплошной кладке, образованного напуском рядов кладки, должен быть не более половины толщины стены. При этом вынос каждого ряда должен быть не более 1/3 длины камня или кирпича.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.64 Для кладки карнизов с выносом менее половины толщины стены и не более 200 мм применяются те же растворы, что и для кладки верхнего этажа. При большем выносе кирпичных карнизов марка раствора для кладки должна быть не ниже 50.

9.65 Карнизы и парапеты при недостаточной их устойчивости должны закрепляться анкерами, заделываемыми в нижних участках кладки.

Расстояние между анкерами должно быть не более 2 м, если концы анкеров закрепляются отдельными шайбами. При закреплении концов анкеров за балку или за концы прогонов расстояние между анкерами должно быть не более 4 м. Заделка анкеров должна располагаться не менее чем на 150 мм ниже того сечения, где они требуются по расчету.

При железобетонных чердачных перекрытиях концы анкеров следует заделывать под ними.

При сборных карнизах из железобетонных элементов в процессе возведения должна быть обеспечена устойчивость каждого элемента.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.66 Анкеры должны располагаться в кладке на расстоянии 12 см от внутренней поверхности стены. Анкеры, расположенные снаружи кладки, должны быть защищены слоем цементной штукатурки толщиной 30 мм (от поверхности анкера).

При кладке на растворах марки 10 и ниже анкеры должны закладываться в борозды с последующей заделкой их бетоном.

9.67 Сечение анкера допускается определять по усилию, определяемому по формуле

$$N = \frac{M}{0,85h_0}, \quad (9.24)$$

где  $M$  - наибольший изгибающий момент от расчетных нагрузок;

$h_0$  - расстояние от сжатого края сечения стены до оси анкера (расчетная высота сечения).

9.68 Кладка стен под карнизами проверяется на внецентренное сжатие. При отсутствии анкеров, а также при наличии анкеров в сечении на уровне их заделки, эксцентриситеты более  $0,7y$  не допускаются.

Во всех случаях должны быть проверены расчетом все узлы передачи усилий (места заделки анкеров, анкерных балок и т.п.).

9.69 Парапеты следует рассчитывать в нижнем сечении на внецентренное сжатие при действии нагрузок от собственного веса и расчетной ветровой нагрузки, принимаемой с аэродинамическим коэффициентом 1,4. При отсутствии анкеров эксцентриситеты более  $0,7y$  не допускаются.

9.70 Нагрузки, повышающие устойчивость карнизов и парапетов, принимаются с коэффициентом 0,9.

### **Фундаменты и стены подвалов**

9.71 Фундаменты, стены подвалов и цоколи, возводимые из кладочных стеновых материалов, следует проектировать из крупных и мелких бетонных блоков и камней, природных камней правильной и неправильной формы, монолитного бетона и бутобетона, полнотелого керамического кирпича пластического формования. Пустотелый клинкерный кирпич допускается применять во внутренних стенах и перегородках подвалов и для облицовки наружных стен подвалов.

Полнотелые силикатные блоки прочностью 20,0 МПа и более и морозостойкостью  $F_{100}$  и выше применяются для возведения фундаментов и наружных стен подвалов в зданиях пониженного уровня

ответственности при соблюдении следующих требований:

- наличие горизонтальной и вертикальной оклеечной гидроизоляции (не менее двух слоев);
- заполнение раствором вертикальных швов кладки;
- применение теплоизоляции при возведении стен подвалов;
- отсутствие кислых грунтовых вод и агрессивных сульфатосодержащих грунтов и грунтовых вод;
- кладка фундаментов должна выполняться на тяжелых растворах марки М100 и выше.

Требования к морозостойкости силикатных блоков не относятся к кладке утепленных стен подвалов и фундаментов, находящихся ниже уровня промерзания грунта, для которых этот параметр не нормируется.

При расчете стены подвала или фундаментной стены в случае, когда толщина ее меньше толщины стены, расположенной непосредственно над ней, следует учитывать случайный эксцентриситет  $e = 40$  мм, значение этого эксцентриситета должно суммироваться со значением эксцентриситета равнодействующей продольных сил. Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундаментной стены более чем на 200 мм. Участок стены первого этажа, расположенный непосредственно над обрезом, должен быть армирован сетками (см. 9.40).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.72 Переход от одной глубины заложения фундамента к другой следует выполнять уступами. При плотных грунтах отношение высоты уступа к его длине должно быть не более 1:1 и высота уступа - не более 1 м. При неплотных грунтах отношение высоты уступа к его длине должно быть не более 1:2 и высота уступа - не более 0,6 м.

Уширение бутобетонных и бутовых фундаментов к подошве выполняется уступами. Высота уступа принимается для бутобетона не менее 300 мм, а для бутовой кладки - в два ряда кладки (350-600 мм). Минимальные отношения высоты уступов к их ширине для бутобетонных и бутовых фундаментов должны быть не менее указанных в таблице 9.6.

Таблица 9.6

Класс бетона	Марка раствора	Минимальное отношение высоты уступов к их ширине при расчетной нагрузке, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	
		$\sigma \leq 0,2$ (2,0)	$\sigma > 0,25$ (2,5)
B3,5-B7,5	50-100	1,25	1,5
B1-B2	10-25	1,5	1,75
-	4	1,75	2,0

Примечание - Проверка уступов на изгиб и срез не требуется.

9.73 В фундаментах и стенах подвалов:

а) из бутобетона - толщина стен принимается не менее 350 мм и размеры сечения столбов не менее 400 мм;

б) из бутовой кладки - толщина стен принимается не менее 500 мм и размеры сечения столбов не менее 600 мм.

9.74 Наружные стены подвалов должны быть рассчитаны с учетом бокового давления грунта и нагрузки, находящейся на поверхности земли. При отсутствии специальных требований нормативную

нагрузку на поверхности земли следует принимать равной  $1000 \text{ кгс/м}^2$ . Стены подвалов следует рассчитывать как балки с двумя неподвижными шарнирными опорами.

9.75 Тонкостенные сводчатые покрытия следует проектировать в виде сводов двоякой кривизны.

Тонкостенные своды двоякой кривизны из кирпича или камней прямоугольной формы применяют в качестве покрытий производственных, общественных, складских и зданий сельскохозяйственного назначения при пролетах до 24 м.

Для кладки сводов двоякой кривизны следует применять:

- кирпич керамический (полнотелый и пустотелый) или силикатный марки не ниже 75 при пролете сводов до 18 м и не ниже 100 при <sup>бóльших</sup> пролетах;
- камни из тяжелого бетона, бетона на пористых заполнителях, автоклавного ячеистого бетона, а также природные камни марки не ниже 50.

Примечание - При пролете сводов до 12 м допускается применение камней марки не ниже 50.

Сводь, перекрывающие отапливаемые помещения, следует утеплять эффективными теплоизоляционными материалами (минераловатные и полимерные плиты, фибролит и т.п.) или засыпками (керамзитовый гравий, шлак и т.п.).

При кладке сводов, перекрывающих помещения с повышенной влажностью воздуха, не допускаются к применению: силикатный кирпич, керамический кирпич полусухого прессования, шлаковый и трепельный кирпич и камни из ячеистого бетона и полистиролбетона.

Для кладки сводов и их пят применяют растворы на обычном портландцементе. Шлаковый и пуццолановый портландцемент, а также другие виды цементов, медленно твердеющих при пониженных положительных температурах, применять не допускается.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.76 Для кладки сводов двоякой кривизны, включая их пяты, а также верхние участки стен в пределах 6-7 рядов кладки ниже уровня примыкания свода, следует применять растворы марки не ниже 50.

9.77 Расчет сводов двоякой кривизны должен проводиться на внецентренное сжатие по условной расчетной схеме как плоских двухшарнирных арок. Рассчитывается одна волна сводчатого покрытия в сечениях с максимальными изгибающими моментами.

Расчетные сопротивления кладки сводов толщиной в 1/4 кирпича должны приниматься по 6.1 с коэффициентом 1,25.

9.78 Величина эксцентриситета приложения нормальной силы в поперечных сечениях сводов и в верхних частях стен при основных сочетаниях нагрузок должна быть не более  $0,7y$ , где  $y$  - расстояние от оси поперечного сечения свода или стены до края сечения в сторону эксцентриситета. В сводах с затяжками для уменьшения расчетного изгибающего момента от внецентренного расположения затяжек должны устраиваться выносные пяты с внутренней стороны стен.

9.79 Расчетные изгибающие моменты, вызываемые удлинением затяжек, обжатием свода и смещением пят, следует учитывать только от нагрузок, действующих на свод после его раскружаливания (вес утеплителя, кровли, фонарей, снеговой нагрузки и т.п.).

9.80 Модуль деформаций кладки сводов  $E$  при определении усилий в затяжках следует принимать по формуле (6.7).

### **Конструктивные требования к армированной кладке**

9.81 При возведении, ремонте и реконструкции зданий применяют следующие виды армирования каменных конструкций:

- поперечное (сетчатое с расположением арматурных сеток в горизонтальных швах кладки);
- армирование (усиление) посредством включения в кладку железобетона (комплексные

конструкции).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.81а Для армокаменных элементов применяют кирпич всех видов, керамические и силикатные пустотелые камни, природные и искусственные камни, удовлетворяющие требованиям стандартов на соответствующие материалы. Марка кирпича, применяемая для армокаменных конструкций, должна быть не менее М75, камня - не менее М35, раствора - не менее М50.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).

9.82 Сетчатое армирование горизонтальных швов кладки применяют в следующих случаях:

- в целях повышения прочности кладки при сжатии;
- в целях повышения прочности и трещиностойкости кладки при действии горизонтальных и главных растягивающих напряжений в плоскости стены.

Количество сетчатой арматуры, учитываемой в расчете столбов и простенков, должно составлять не менее 0,1% объема кладки (см. 7.31).

Арматурные сетки, используемые в целях повышения прочности кладки при сжатии, следует укладывать не реже чем через пять рядов кладки из одинарного кирпича и через четыре ряда кладки из утолщенного кирпича. В кладке из камней арматурные сетки следует укладывать через три ряда кладки при номинальной высоте камня не более 140 мм и с шагом по высоте не более 450 мм.

При большем расстоянии между арматурными сетками армирование считается конструктивным и в расчетах по несущей способности на сжатие не учитывается.

Длина перехлеста сеток в местах их стыковки должна составлять не менее 150 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.83 Диаметр сетчатой арматуры должен быть не менее 3 мм.

Диаметр арматуры в горизонтальных швах кладки должен быть, не более:

при пересечении арматуры в швах - 6 мм;

без пересечения арматуры в швах - 8 мм.

Расстояние между поперечными стержнями сетки должно быть не более 120 мм и не менее 30 мм.

Толщина швов кладки армокаменных конструкций должна быть не более 16 мм и превышать диаметр арматуры не менее чем на 4 мм.

#### **Вертикальные деформационные швы в зданиях с однослойными стенами и стенами с облицовкой при жестком соединении слоев**

9.84 Температурно-усадочные швы в стенах каменных зданий должны устраиваться в местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций, которые способны вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки, трещины, перекосы и сдвиги кладки по швам (по концам протяженных армированных и стальных включений, а также в местах значительного ослабления стен отверстиями или проемами). Расстояния между температурно-усадочными швами должны устанавливаться расчетом.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.85 Максимальные расстояния между температурно-усадочными швами, которые допускается принимать для неармированных наружных стен без расчета:

а) для надземных каменных и крупноблочных стен отапливаемых зданий при длине армированных бетонных и стальных включений (перемычки, балки и т.п.) не более 3,5 м и ширине простенков не менее 0,8 м - по таблице 9.7; при длине включений более 3,5 м участки кладки по

концам включений должны проверяться расчетом по прочности и раскрытию трещин;

б) то же, для стен из бутобетона - по таблице 9.7 как для кладки из бетонных камней на растворах марки 50 с коэффициентом 0,5;

в) то же, для многослойных стен с жестким соединением слоев - по таблице 9.7 для материала основного конструктивного слоя стен;

г) для стен неотапливаемых каменных зданий и сооружений для условий, указанных в перечислении а), - по таблице 9.7 с умножением на коэффициенты:

для закрытых зданий и сооружений - 0,7;

для открытых сооружений - 0,6;

д) для каменных и крупноблочных стен подземных сооружений и фундаментов зданий, расположенных в зоне сезонного промерзания грунта, - по таблице 9.7 с увеличением в два раза; для стен, расположенных ниже границы сезонного промерзания грунта, а также в зоне вечной мерзлоты, - без ограничения длины.

9.86 Вертикальные деформационные швы в стенах, связанных с железобетонными или стальными конструкциями, должны совпадать со швами в этих конструкциях. При необходимости в зависимости от конструктивной схемы зданий в кладке стен следует предусматривать дополнительные температурные швы без разрезки швами в этих местах железобетонных или стальных конструкций.

9.87 Осадочные швы в стенах должны быть предусмотрены во всех случаях, когда возможна неравномерная осадка основания здания или сооружения.

Таблица 9.7

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки	Расстояние между температурными швами, м, при однослойной кладке или при кладке с облицовкой с жестким соединением слоев			
	из керамического кирпича и камней в т.ч. крупноформатных, природных камней, крупных блоков из бетона или керамического кирпича		из силикатного кирпича, бетонных камней, крупных блоков из силикатного бетона и силикатного кирпича	
	на растворах марок			
	50 и более	25 и менее	50 и более	25 и менее
Минус 40°C и ниже	50	60	35	40
" 30°C	70	90	50	60
" 20°C и выше	100	120	70	80

Примечания

- Для промежуточных значений расчетных температур расстояния между температурными швами допускается определять интерполяцией.
- Расстояния между температурно-усадочными швами крупнопанельных зданий из кирпичных панелей назначаются в соответствии с СП 335.1325800.
- Для стен с облицовкой расстояния между температурными швами принимаются по материалу с наибольшими температурно-влажностными деформациями.

9.88 Деформационные и осадочные швы следует проектировать со шпунтом или четвертью, заполненными упругими прокладками, исключая возможность продувания швов.

### Горизонтальные деформационные швы в ненесущих наружных стенах

9.89 Горизонтальные швы в ненесущих стенах устраиваются в уровне низа перекрытий по всей толщине стены во внутреннем и наружном слоях.

Указания по устройству горизонтальных деформационных швов приведены в СП 327.1325800.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

#### **Горизонтальные деформационные швы в несущих и самонесущих наружных стенах**

9.90 В несущих и самонесущих двухслойных и трехслойных стенах с гибкими связями, двухслойных стенах при жестком соединении слоев в случае, если не выполняется условие по обеспечению совместной работы слоев при расчете на центральное и внецентренное сжатие по 7.23, следует выполнять поэтажные деформационные горизонтальные швы в лицевом слое кладки.

Указания по устройству горизонтальных деформационных швов приведены в СП 327.1325800.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.91 (Исключен, Изм. N 1).

#### **Вертикальные деформационные швы в лицевом слое кладки трехслойных наружных стен**

9.92 Требования по устройству вертикальных деформационных швов в лицевом слое кладки трехслойных наружных стен приведены в СП 327.1325800.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

### **10 Указания по проектированию конструкций, возводимых в зимнее время**

10.1 Способ кладки, применяемый для возведения зданий и сооружений в зимнее время при отрицательных температурах, должен обосновываться предварительными технико-экономическими расчетами, обеспечивающими оптимальные показатели стоимости, трудоемкости, расхода цемента, электроэнергии, топлива и т.п. Принятый способ зимней кладки должен обеспечивать прочность и устойчивость конструкций как в период их возведения, так и последующей эксплуатации. Выполнение зимней кладки из кирпича, камней правильной формы и крупных блоков следует предусматривать одним из следующих способов:

а) на растворах не ниже марки М50, в том числе изготавливаемых из сухих строительных смесей по [ГОСТ 31357](#) и [ГОСТ Р 58272](#), твердеющих на морозе без обогрева с применением противоморозных химических добавок, не вызывающих коррозии материалов кладки, удовлетворяющих требованиям [ГОСТ 24211](#) и [ГОСТ Р 56592](#), и принимаемых с учетом предполагаемых условий эксплуатации возводимых конструкций;

б) способом замораживания на обыкновенных растворах не ниже марки 10 без химических добавок. При этом элементы конструкций должны иметь достаточную прочность и устойчивость как в период их первого оттаивания (при наименьшей прочности свежееоттаявшего раствора), так и в последующий период эксплуатации зданий. Высота каменных конструкций, возводимых способом замораживания, определяется расчетом, но должна быть не более 15 м и четырех этажей. Допускается выполнение способом замораживания фундаментов малоэтажных зданий (до трех этажей включительно) из постелистого камня, укладываемого "враспор" со стенками траншей на растворах не ниже марки М25;

в) способом замораживания на обыкновенных растворах не ниже марки 50 без химических добавок с обогревом возводимых конструкций в течение времени, за которое кладка достигает несущей способности, достаточной для нагружения вышележащими конструкциями зданий.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

10.2 Расчетные сопротивления сжатию кладки, выполняемой на растворах с противоморозными химическими добавками, принимаются равными расчетным сопротивлениям летней кладки, приведенным в таблицах 6.1-6.9, если каменная кладка будет выполняться при среднесуточной температуре наружного воздуха до минус 15°С, и с понижающим коэффициентом 0,9, если кладка будет выполняться при температуре ниже минус 15°С.

При проектировании конструкций, возводимых в зимнее время, следует учитывать фактор замедления набора прочности кладки при отрицательных температурах.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

10.3 Расчетные сопротивления сжатию кладки, выполняемой способом замораживания и способом замораживания с обогревом возведенных конструкций, на растворах без противоморозных добавок в законченном здании после оттаивания и твердения раствора при положительных температурах следует принимать по таблицам 6.1-6.9 с понижающими коэффициентами: для кирпичной и каменной кладок при среднесуточной температуре наружного воздуха, при которой выполнялись кладки, до минус 15°С - 0,9 и до минус 30°С - 0,8, для кладки из крупных блоков расчетные сопротивления не снижаются.

10.4 Мероприятия, обеспечивающие необходимую конечную прочность зимней кладки (повышение марок растворов, применение кирпича и камней повышенной прочности или в отдельных случаях применение сетчатого армирования), должны быть указаны на рабочих чертежах. При кладке, выполняемой на растворах с химическими добавками (см. 10.2), указанные мероприятия применяются для элементов кладки, несущая способность которых используется более чем на 90%, при кладке, выполняемой способом замораживания (см. 10.3), - для элементов, несущая способность которых используется более чем на 70%.

10.5 При кладке на растворах с противоморозными добавками, не вызывающими коррозии арматуры, коэффициенты условий работы  $\gamma_{c1}$  и  $\gamma_{cs1}$ , приведенные в таблице 10.1, не учитываются. При кладке способом замораживания или способом замораживания с искусственным обогревом возведенных конструкций следует учитывать влияние пониженного сцепления раствора с камнем и арматурой введением в расчетные формулы коэффициентов условий работы  $\gamma_{c1}$  и  $\gamma_{cs1}$ .

Таблица 10.1

Вид напряженного состояния зимней кладки	Коэффициенты условий работы	
	кладки $\gamma_{c1}$	сетчатой арматуры $\gamma_{cs1}$
1 Сжатие отвердевшей (после оттаивания) кладки из кирпича	1,0	-
2 То же, бутовой кладки из постелистого камня	0,8	-
3 Растяжение, изгиб, срез отвердевшей кладки всех видов по растворным швам	0,5	-
4 Сжатие кладки с сетчатым армированием, возводимой способом замораживания в стадии оттаивания	-	0,5
5 То же, отвердевшей (после оттаивания)	-	0,7
6 " , возводимой на растворах с противоморозными добавками при твердении на морозе и прочности раствора не менее 1,5 МПа (15 кгс/см <sup>2</sup> ) в момент оттаивания	-	1,0

10.6 В рабочих чертежах зданий повышенной этажности (9 этажей и более), возводимых зимой на растворах с противоморозными химическими добавками, следует указывать требуемые промежуточные прочности раствора на этажах для различных стадий готовности здания.

10.7 Расчет несущей способности конструкций, возводимых способом замораживания на

обыкновенных растворах (без противоморозных добавок), должен проводиться в стадии оттаивания при расчетной прочности оттаивающего раствора 0,2 МПа (2 кгс/см<sup>2</sup>) при растворе на портландцементе и толщине стен и столбов 38 см и более; при нулевой прочности оттаивающего раствора и растворе на шлакопортландцементе или пуццолановом цементе независимо от толщины стен и столбов, а также при растворе на портландцементе, если толщина стен и столбов менее 38 см.

При расчете в стадии оттаивания должно учитываться влияние пониженного сцепления раствора с камнем и арматурой введением в расчетные формулы дополнительных коэффициентов условий работы  $\gamma_{c1}$  и  $\gamma_{cs1}$  приведенных в таблице 10.1.

10.8 Прочность зимней кладки, выполняемой способом замораживания с обогревом, должна определяться расчетом с учетом упрочнения, достигнутого раствором в пределах всего или части сечения.

Отогревание конструкций допускается только после проверки расчетом их достаточной несущей способности в период искусственного оттаивания кладки.

10.9 Участки кладки, выполняемой способом замораживания (столбы, простенки), в которых расчетом были выявлены перенапряжения в стадии оттаивания, необходимо усилить установкой временных стоек на клиньях на период оттаивания и последующего твердения кладки.

10.10 Возведение кладки на обыкновенных растворах способом замораживания не допускается для конструкций:

- а) из бутобетона и рваного бута;
- б) подвергающихся в стадии оттаивания вибрации или значительным динамическим нагрузкам;
- в) подвергающихся в стадии оттаивания поперечным нагрузкам, величина которых превышает 10% продольных;
- г) с эксцентриситетами в стадии оттаивания, превышающими  $0,25y$  для конструкций, не имеющих верхней опоры, и  $0,7y$  при наличии верхней опоры;
- д) с отношением высот стен (столбов) к их толщинам, превышающим в стадии оттаивания значения  $\beta$ , установленные для кладок IV группы (см. 9.21-9.23).

Для конструкций, не имеющих верхней опоры (см. 9.24), предельные отношения следует уменьшать в два раза и принимать не более  $\beta = 6$ . В случаях превышения предельно допускаемой гибкости, конструкции при их возведении следует усиливать временными креплениями, обеспечивающими их устойчивость в период оттаивания.

10.11 При проектировании каменных стен с облицовками из плит, устанавливаемых одновременно с кладкой в зимних условиях, необходимо учитывать различную деформативность облицовочных слоев и кладки стен и в проекте указывать мероприятия, исключающие возможность образования трещин и отслоений облицовки от основной кладки стен.

10.12 В рабочих чертежах зданий или сооружений, каменные конструкции которых будут возводиться способом замораживания, дополнительно к мероприятиям, приведенным в 10.4, необходимо указывать:

- предельные высоты стен, которые допускаются в период оттаивания раствора;
- временные крепления конструкций (при наличии), устанавливаемые до возведения вышележащих этажей, на период их оттаивания и твердения раствора кладки.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

## Приложение А

### Основные буквенные обозначения величин

$A_s$	-	площадь сечения арматуры;
$A_x$	-	площадь сечения кладки;
$A$	-	расчетная площадь сечения элемента; площадь сечения полки (участка продольной стены, учитываемого в расчете); поперечное сечение перемычки;
$A_c$	-	суммарная площадь сечения кладки и железобетонных элементов в опорном узле в пределах контура стены или столба, на которые уложены элементы; площадь сжатой части сечения при прямоугольной эпюре напряжений; площадь смятия, на которую передается нагрузка;
$A_n$	-	расчетная площадь сечения нетто; площадь нетто горизонтального сечения стены;
$A_{red}$	-	площадь горизонтального сечения настила, ослабленная пустотами, на длине опирания настила на кладку (суммарная площадь сечения ребер); площадь приведенного сечения;
$A_{c,red}$	-	площадь сжатой части приведенного сечения;
$A_b$	-	площадь брутто горизонтального сечения стены;
$E_0$	-	суммарная площадь опирания железобетонных элементов в узле; модуль упругости (начальный модуль деформаций) кладки;
$E$	-	модуль деформаций кладки;
$E_b$	-	начальный модуль упругости бетона;
$E_s$	-	модуль упругости стали;
$G$	-	модуль сдвига кладки;
$H$	-	расстояние между перекрытиями или другими горизонтальными опорами;
$H_1$	-	высота этажа; высота верхнего участка стены;
$H_0$	-	расстояние над верхней гранью рандбалки; высота эквивалентного по жесткости рандбалке условного пояса кладки;
$I$	-	момент инерции сечения стен относительно оси, проходящей через центр тяжести сечения стен в плане;

$I_s$	-	момент инерции сечения стальной рандбалки;
$L$	-	размер сечения элементов при расчете на смятие;
$M$	-	расчетный изгибающий момент; наибольший изгибающий момент от расчетных нагрузок; момент от нормативных нагрузок, который будет приложен после нанесения на поверхность кладки штукатурных или плиточных покрытий;
$N$	-	изгибающий момент от расчетных нагрузок в уровне перекрытия или покрытия в местах опирания их на стену на ширине, равной расстоянию между анкерами; расчетная продольная сила; расчетная осевая сила при растяжении; продольная сила от нормативных нагрузок, которая будет приложена после нанесения на поверхность кладки штукатурных или плиточных покрытий; расчетная нормальная сила в уровне расположения анкера на ширине, равной расстоянию между анкерами; опорная реакция рандбалки от нагрузок, расположенных в пределах ее пролета и длины опоры, за вычетом собственного веса рандбалки;
$N_g$	-	расчетная продольная сила от длительных нагрузок;
$N_c$	-	продольная сжимающая сила от местных нагрузок;
$N_{cc}$	-	расчетная несущая способность;
$N_s$	-	расчетное усилие в анкере;
$N_t$	-	несущая способность неармированной кладки на растяжение;
$N_{t,a}$	-	прочность узла анкерования связи;
$N_{t,s}$	-	прочность на растяжение гибких связей;
$N_{t,sh}$	-	суммарная прочность на растяжение продольных стержней Г-образных связевых сеток высотой на один этаж;
$Q$	-	расчетная поперечная сила; расчетная поперечная сила от горизонтальной нагрузки в середине высоты этажа; расчетная поперечная сила от горизонтальной нагрузки, воспринимаемая поперечной стеной в уровне перекрытия, примыкающего к рассматриваемым перемычкам;
$R$	-	расчетная нагрузка от веса балки и приложенных к ней нагрузок; расчетное сопротивление сжатию кладки;
$R_x$	-	расчетное сопротивление сжатию виброкирпичной кладки на тяжелых растворах;
$R_{tb}$	-	расчетное сопротивление растяжению при изгибе кладки;

$R_{tn}$	- расчетное сопротивление кладки главным растягивающим напряжениям;
$R_{sq}$	- расчетное сопротивление при срезе кладки;
$R_s$	- расчетное сопротивление арматуры;
$R_u$	- временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию кладки;
$R_{sku}$	- временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию армированной кладки из кирпича или камней;
$R_{sn}$	- нормативное сопротивление арматуры в армированной кладке;
$R_c$	- расчетное сопротивление кладки при смятии;
$R_i$	- расчетное сопротивление любого другого слоя стены;
$R_{sk}$	- расчетное сопротивление кладки с сетчатым армированием при осевом, центральном сжатии;
$R_1$	- расчетное сопротивление сжатию неармированной кладки в рассматриваемый срок твердения раствора;
$R_{25}$	- расчетное сопротивление кладки при растворе марки 25;
$R_{skb}$	- расчетное сопротивление армированной кладки при внецентренном сжатии;
$R_{stq}$	- расчетное сопротивление скалыванию кладки, армированной продольной арматурой в горизонтальных швах;
$R_b$	- расчетное сопротивление бетона осевому сжатию;
$R_t$	- расчетное сопротивление кладки растяжению по перевязанному сечению;
$S_0$	- статический момент части сечения, находящейся по одну сторону от оси, проходящей через центр тяжести сечения;
$S$	- длина участка эпюры распределения давления в каждую сторону от грани опоры;
$S_1$	- длина участка распределения треугольной эпюры давления над крайними опорными рандбалками, а также над опорами однопролетных рандбалок от грани опоры;
$T$	- сдвигающее усилие в пределах одного этажа;
$V_s$	- объем арматуры;
$V_k$	- объем кладки;
$W$	- момент сопротивления сечения кладки при упругой ее работе;
$a, b, c, c_1, h$	- геометрические размеры сечения элементов при расчете на смятие (местном сжатии) в соответствии со схемами рисунка 7.6;
$a$	- глубина заделки балки в кладку;
	длина опоры (ширина простенка);

$a_1$	-	длина опорного участка рандбалки;
$b$	-	ширина сжатой полки или толщина стенки таврового сечения в зависимости от направления эксцентриситета;  фактическая ширина слоя при расчете многослойных стен;  ширина сечения элемента;
$b_c$	-	ширина полок балки; ширина балки;
$b_{red}$	-	приведенная ширина слоя;
$c$	-	размер квадратной ячейки сетки;
$c_b, c_h$	-	расстояние от точки приложения силы $Q$ до плоскости стены; расстояния от точки приложения силы $Q$ до ближайших границ прямоугольного сечения элемента;
$e_0$	-	эксцентриситет действия расчетной нагрузки;
$E_{0g}$	-	эксцентриситет расчетной силы относительно середины заделки; эксцентриситет действия длительных нагрузок;
$e_b, e_h$	-	эксцентриситеты при косом внецентренном сжатии прямоугольного сечения элемента соответственно сторонам;
$g$	-	коэффициент, зависящий от величины площади опирания железобетонных элементов в узле;
$h$	-	меньший размер прямоугольного сечения:  меньшая сторона прямоугольного сечения столба:  толщина стены;  высота сечения;  толщина поперечной стены;
$h_{c1}, h_{c2}$	-	высота перемычки в свету; высоты сжатой части элементов в сечениях с максимальными изгибающими моментами;
$h_{red}$	-	условная толщина стен, столбов сложного сечения;
$h_0$	-	расстояние от сжатого края сечения стены до оси анкера (расчетная высота сечения);
$h_c$	-	высота сжатой части поперечного сечения $A_c$ в плоскости действия изгибающего момента;
$i$	-	наименьший радиус инерции сечения элемента;
$i_c$	-	радиус инерции стен, столбов сложного сечения; радиус инерции сжатой части поперечного сечения $A_c$ в плоскости действия изгибающего момента;
$i_b, i_h$	-	радиусы инерции при косом внецентренном сжатии прямоугольного сечения элемента соответственно сторонам;

$i_{c1}, i_{c2}$	- радиусы инерции сжатой части элементов в сечениях с максимальными изгибающими моментами;
$k$	- коэффициент, принимаемый по таблице 6.15;
$k_p$	- поправочные коэффициенты; - коэффициент для столбов;
$l_0$	- расчетная высота (длина) стен и столбов;
$l_{01}$	- расчетная высота верхнего участка стены;
$l$	- длина поперечной стены в плане; пролет перемычки в свету; свободная длина стены;
$l_c$	- основание треугольной эпюры распределения над крайними опорами рандбалок, а также над опорами однопролетных рандбалок;
$m$	- коэффициент использования прочности слоя, к которому приводится сечение при расчете многослойной стены;
$m_g$	- коэффициент, учитывающий влияние длительного воздействия нагрузки;
$m_i$	- коэффициент использования прочности любого другого слоя стены;
$n$	- эмпирический коэффициент, используемый при расчете на срез;
$p$	- коэффициент, зависящий от типа пустот в железобетонном элементе;
$p_1$	- коэффициент, зависящий от пустотности кирпича (камня) при определении расчетного сопротивления армированной кладки;
$s$	- расстояние между сетками по высоте;
$\nu$	- коэффициент неравномерности касательных напряжений в сечении;
$y$	- расстояние от центра тяжести сечения элемента в сторону эксцентриситета до сжатого его края;
$y_b, y_n$	- расстояние от оси продольной стены до оси, проходящей через центр тяжести сечения стен в плане; - расстояния от центра тяжести элемента прямоугольного сечения до его края в сторону эксцентриситета, соответственно сторонам, при косом внецентренном сжатии;
$z$	- плечо внутренней пары сил.
$\alpha$	- упругая характеристика кладки;
$\alpha_{red}$	- приведенная упругая характеристика кладки;
$\alpha_{sk}$	- упругая характеристика кладки с сетчатым армированием;
$\alpha_t$	- коэффициент линейного расширения кладки;
$\alpha_1, \alpha_2$	- упругие характеристики слоев кладки в многослойной стене и соответственно их толщины;
$\beta$	- отношение высоты этажа к толщине стены или меньшей стороне прямоугольного сечения столба;
$\gamma_c$	- коэффициент условий работы кладки;

$\gamma_{c1}$	- коэффициент условий работы для зимней кладки;
$\gamma_{cs}$	- коэффициент условий работы кладки в стадии оттаивания; коэффициент условий работы арматуры;
$\gamma$	- плотность;
$\gamma_r$	- коэффициент условий работы кладки при расчете по раскрытию трещин;
$\gamma_{cs1}$	- коэффициент условий работы сетчатой арматуры при расчете кладки в стадии оттаивания;
$\varepsilon$	- относительная деформация кладки;
$\varepsilon_u$	- предельная относительная деформация;
$\eta$	- коэффициент, принимаемый по таблице 7.3;
$\lambda_h, \lambda_l$	- гибкость элементов соответственно прямоугольного сечения и сечения произвольной формы;
$\lambda_{h1c}, \lambda_{h2c}$	- гибкости сжатой части элементов в сечениях с максимальными изгибающими моментами;
$\mu$	- процент армирования сетчатой арматурой кладки по объему;
$\mu_{тр}$	- процент армирования по вертикальному сечению стены; коэффициент трения;
$\nu$	- коэффициент, учитывающий влияние ползучести кладки;
$\xi_{s1}$	- коэффициент, зависящий от материала кладки и места приложения нагрузки, определяется по таблицам 7.4 и 7.5;
$\sigma$	- напряжение в кладке, при котором определяется $\varepsilon$ ;
$\sigma_0$	- среднее напряжение сжатия при наименьшей расчетной нагрузке, определяемой с коэффициентом перегрузки 0,9;
$\sigma_c$	- максимальное напряжение над опорой рандбалки;
$\varphi$	- коэффициент продольного изгиба;
$\varphi_c$	- коэффициент продольного изгиба сжатой части сечения элемента;
$\varphi_1$	- коэффициент продольного изгиба при внецентренном сжатии элемента;
$\psi$	- коэффициент полноты эпюры давления от местной нагрузки;
$\omega$	- коэффициент, принимаемый по таблице 7.2.

## Приложение Б

### Расчет стен зданий с жесткой конструктивной схемой

Б.1 Стены и столбы, имеющие в плоскостях междуэтажных перекрытий жесткие опоры, рассчитываются согласно указаниям 9.14-9.18. Эпюры изгибающих моментов при расчете стен как

неразрезных балок с шарнирными опорами приведены на рисунке Б.1, а. В запас прочности допускается выполнять расчет стен, как однопролетных балок Б.1, б. Величины эксцентриситетов, возникающих в стенах при действии вертикальных и горизонтальных (ветровых) нагрузок относительно оси, проходящей через центр тяжести сечения стены, определяются по формуле

$$e_0 = \frac{M}{N}, \quad (\text{Б.1})$$


где  $M$  - изгибающий момент в сечении;

$N$  - нормальная сила от вертикальной нагрузки.

Изгибающие моменты в стенах учитываются от нагрузок, приложенных в пределах рассматриваемого этажа, т.е. от перекрытия над этим этажом, балконов и т.п., а также от ветровой нагрузки. Моменты от нагрузок вышележащих этажей учитываются, если сечение стены изменяется в уровне перекрытия над этим этажом. При изменении сечения стены в пределах рассчитываемого этажа следует учитывать момент, вызванный смещением оси стены.

При отсутствии специальных опор, фиксирующих положение опорного давления, допускается принимать расстояние от точки приложения опорной реакции прогонов, балок или настила до внутренней грани стены или опорной плиты равным одной трети глубины заделки, но не более 7 см.

Изгибающие моменты от ветровой нагрузки следует определять в пределах каждого этажа как для балки с заделанными концами, за исключением верхнего этажа, в котором верхняя опора принимается шарнирной.



а - стена рассчитывается как неразрезная балка; б - стена рассчитывается в пределах каждого этажа как однопролетная балка

Рисунок Б.1 - Расчетные схемы и эпюры изгибающих моментов от вертикальных внецентренно приложенных нагрузок

Б.2 При расчете стен здания на ветровые нагрузки, направленные параллельно стенам, проводится распределение ветровой нагрузки между поперечными или продольными стенами,

расположенными в направлении действия нагрузки.

Б.3 Если стены взаимно перпендикулярного направления соединены перевязкой или другими достаточно жесткими и прочными связями, то следует учитывать совместную работу рассчитываемой стены и участков примыкающих к ней стен.

Б.4 Поперечные стены, воспринимающие действующие в их плоскости горизонтальные (ветровые) нагрузки, должны быть рассчитаны на главные растягивающие напряжения по 9.16, 9.17. Если прочность поперечных стен с проемами обеспечивается только с учетом жесткости перемычек, то перемычки должны быть рассчитаны на возникающие в них перерезывающие силы.

### **Расчет стен зданий с упругой конструктивной схемой**

Б.5 К зданиям с упругой конструктивной схемой относятся здания, в которых расстояния между поперечными стенами или другими жесткими опорами для перекрытий и покрытий превышают указанные в таблице 9.2. Независимо от расстояния между поперечными конструкциями к упругим опорам относятся покрытия из легких конструкций, опирающихся на металлические или железобетонные фермы, прогоны, балки.

Б.6 При упругих опорах выполняется расчет рамной системы, стойками которой являются стены и столбы (железобетонные, кирпичные и др.), а ригелями - перекрытия и покрытия, которые рассматриваются как жесткие распорки, шарнирно связанные со стенами. При упругих опорах принимается, что стойки заделаны в грунт в уровне пола здания (при наличии бетонного подстилающего слоя под полы и отмостки).

Б.7 При статических расчетах рам жесткость стен или столбов, выполненных из кирпичной или каменной кладки, допускается определять при модуле упругости кладки  $E = 0,8E_0$  и моменте инерции сечения без учета раскрытия швов, а перекрытия и покрытия следует принимать как жесткие ригели (распорки), шарнирно связанные со стенами.

Б.8 Если нагрузка от перекрытия или покрытия распределена равномерно по длине стены (например, при покрытии из железобетонного настила), за ширину полки стены с пилястрой принимается вся ширина простенка или же, при глухих стенах, - вся длина стены между осями примыкающих к пилястре пролетов.

Если нагрузка от перекрытия сосредоточена на отдельных участках (опирание ферм, балок и пр.), при статическом расчете допускается принимать ширину полки тавра согласно следующим указаниям: не более  $6h$  и ширины стены между проемами ( $H$  - высота стены от уровня заделки,  $h$  - толщина стены). При отсутствии пилястр и передаче на стены сосредоточенных нагрузок ширина участка  $1/3H$  принимается в каждую сторону от края распределительной плиты, установленной под опорами ферм или прогонов.

Если толщина стены меньше 0,1 высоты сечения пилястры, то сечение рассматривается как прямоугольное без учета примыкающих участков стены.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Б.9 Каждую поперечную раму, состоящую из вертикальных и горизонтальных элементов, расположенных на одной оси, допускается рассчитывать независимо от других рам, если нет специальных условий, при которых возможна существенная перегрузка какой-либо рамы при загрузке других пролетов. Расчет проводят на все нагрузки, расположенные между средними осями пролетов здания, примыкающих к рассчитываемой раме.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Б.10 До установки перекрытий или покрытий стены и столбы рассчитываются на собственный вес стен, некоторые виды оборудования и другое, как свободно стоящие стойки, заделанные в грунт.

На нагрузки, приложенные после устройства перекрытий, стены и столбы рассчитываются как элементы рам. Усилия, вычисленные при этих двух нагрузках, суммируются.

Опорные реакции в шарнирной верхней опоре каждой стойки определяются последовательно от всех приложенных нагрузок, и полученные значения суммируются.

Приложение В (Исключено, Изм. N 1).

Приложение Г

**Расчет стен многоэтажных зданий из каменной кладки на вертикальную нагрузку по раскрытию трещин при различной загрузке или разной жесткости смежных участков стен**

При различии наружных и примыкающих к ним внутренних стен по степени загрузки или выполнении их из различных материалов участки стен, близкие к местам их взаимного примыкания, должны быть рассчитаны по образованию и раскрытию трещин.

При расчете условно принимается, что обе стены (или смежные участки одной и той же стены) не связаны друг с другом, и определяется свободная деформация каждой из двух стен отдельно при действии расчетных постоянных и длительных нагрузок. Разность свободных деформаций этих стен должна удовлетворять условию

$$\delta_1 - \delta_2 \leq \delta_u,$$

где  $\delta_1$  - абсолютная свободная деформация сжатия одной из стен (или участка стены);

$\delta_2$  - то же, второй стены;

$\delta_u$  - предельная допустимая разность деформаций, определяемая по таблице Г.1.

Таблица Г.1

Число этажей	5	6	7	8	9	12 и более
Высота стены, м	15	18	21	24	27	36 и более
$\delta_u$ , мм	7	8	9	10	12	15

Предельную допустимую разность деформаций стен допускается увеличивать в 1,5 раза в случае, когда свободная длина несущих стен до пересечения их с внутренними продольными ненесущими стенами или отрезками стен не превышает 7,5 м, и в 1,25 раза - при свободной длине более 7,5 м.

Величины свободных деформаций определяются как сумма деформаций кладки во всех этажах здания от уровня верха фундамента до верха стены по формулам:

$$\delta_1 = \sum_{i=1}^n \frac{\sigma_{1i} h_i}{E_{1i}} + \delta_{sh1};$$

$$\delta_2 = \sum_{i=1}^n \frac{\sigma_{2i} h_i}{E_{2i}} + \delta_{sh2};$$

где  $\sigma_{1i}$  - напряжения в кладке первой свободно стоящей стены  $i$ -го этажа;

$\sigma_{2i}$  - то же, второй стены;

$E_{1i}$  - модули деформации кладки первой стены  $i$ -го этажа;

$E_{2i}$  - то же, второй стены;

$h_i$  - высота  $i$ -го этажа;

$\delta_{sh1}$  и  $\delta_{sh2}$  - абсолютные деформации усадки первой и второй стены, вычисленные по относительным значениям усадок материалов стен, умноженным на высоту соответствующих участков стен;

$n$  - число этажей от пола подвала до верхнего или рассматриваемого промежуточного этажа.

Напряжения определяются в середине каждого этажа и вычисляются при расчетных значениях всех постоянных и длительных нагрузок. Модули упругости  $E_i$  вычисляются по формуле

$$E_1 = \alpha_{1i} R_{iw},$$

где  $R_{iw}$  - средний предел прочности кладки первой или второй стены рассматриваемого этажа;

$\alpha_{1i}$  - характеристика деформаций, которая зависит от материала кладки и учитывает полные деформации кладки (без учета деформаций усадки).

Значение характеристики  $\alpha^*$ , для кладки на растворе марки 25 и выше приведено в таблице Г.2

Таблица Г.2

Кладка	$\alpha_1$ для кладки	
	летней	зимней после затвердевания
Из кирпича:		
керамического пластического прессования	450	300
силикатного и керамического полусухого прессования	250	170
из керамических камней высотой 140-220 мм	650	430
Примечание - При зимней кладке, выполняемой на растворах с противоморозными химическими добавками, значения характеристики деформаций принимаются такими же, как для летней кладки.		

(Измененная редакция, Изм. N 1).

#### Приложение Д

### Общие положения по расчету наружных стен на ветровую нагрузку

Д.1 Напряженно-деформированное состояние кладки стен и усилия в гибких связях при действии ветровой нагрузки определяют с учетом совместной работы наружного и внутреннего слоев стены.

Д.2 При расчете по предельным усилиям принимают, что предельное состояние характеризуется достижением предельных усилий в кладке растянутой зоны. При расчете допускается образование трещин длиной не более 15 см на участках концентрации напряжений.

Расчетный изгибающий момент  $M$  простенков, не имеющих вертикальных опор, определяют из условия

$$M \leq R_{fb} W_{упр}, \quad (Д.1)$$

где  $R_{fb}$  - расчетное сопротивление кладки растяжению при изгибе, учитывающее нелинейную работу кладки, определяемое по таблице 6.11;

$W_{упр}$  - упругий момент сопротивления поперечного сечения простенка.

В остальных случаях следует соблюдать условие

$$\sigma_t \leq R_{fb}, \quad (Д.2)$$

где  $\sigma_t$  - растягивающие напряжения.

Д.3 При расчете кладки по образованию трещин при изгибе из плоскости по формуле (8.1) следует учитывать возможность концентрации растягивающих напряжений на отдельных участках стен (например, по концам надоконных перемычек, в углах проемов, местах установки связей и др.). В этой связи к полученным значениям краевых напряжений  $\sigma_t$  следует вводить коэффициент учета возможной концентрации напряжений, принимаемый при отсутствии данных сравнительных расчетов равным 1,5.

Д.4 В случае невыполнения условий (Д.1) и (Д.2) для снижения значения изгибающих моментов, действующих в слоях кладки, применяют такие конструктивные мероприятия, как увеличение количества гибких связей между слоями, в том числе в виде сеток, рациональное соотношение изгибных жесткостей лицевого и внутреннего слоев и др.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Д.5 Устойчивость простенка против опрокидывания в случае, когда равнодействующая всех сил выходит за пределы ядра сечения, определяют из условия

$$M_{опр} \leq m_{удер} M_{удер}, \quad (Д.3)$$

где  $M_{опр}$  - суммарный опрокидывающий момент относительно оси возможного поворота опоры;

$M_{удер}$  - суммарный удерживающий момент относительно оси возможного поворота опоры;

$m_{удер}$  - коэффициент условий работы при проверке устойчивости на сдвиг и опрокидывание.

Этот коэффициент принимают равным 0,9 при опирании кладки непосредственно на плиту

перекрытия и 0,8 - при опирании на слой гидроизоляции, отлив из жести, металлопластика и т.п.

Д.6 Устойчивость простенка против сдвига определяют из условия

$$N_{сдв} \leq (m_{удер} / n_{удер}) N_{удер}, \quad (Д.4)$$

где  $n_{удер}$  - коэффициент надежности при проверке устойчивости;


$N_{сдв}$ ,  $N_{удер}$  - соответственно сдвигающие горизонтальные нагрузки и удерживающие силы.

## Приложение Е

### Расчет на вертикальную нагрузку каменных и армокаменных конструкций с использованием диаграмм деформирования

Е.1 Расчет на вертикальную нагрузку кирпичных столбов в общем виде проводят с учетом сдерживания поперечных деформаций силами трения от уложенных по верху столба стальных распределительных пластин.

Е.2 В качестве рабочих диаграмм деформирования кладки приняты двухлинейные диаграммы для стадий упругой работы и процесса трещинообразования до разрушения (рисунок Е.1, а) и определение момента образования трещин (рисунок Е.1, б).



а - продольные деформации укорочения вдоль вектора сжимающего усилия; б - поперечные деформации растяжения

Рисунок Е.1 - Расчетные диаграммы деформирования

Е.3 Координаты параметрических точек диаграмм определяют по формулам:

- напряжения  $\sigma_1$ , соответствующие началу трещинообразования:

$$\sigma_{crc} = k_1 R_t \operatorname{ctg} \alpha_{sh}, \quad (\text{E.1})$$

где  $k_1 = A_t / (A - A_{\text{яф}})$  - характеристика соотношения площади отрыва и разности площадей поперечного сечения элемента и ядра сжатия;

$R_t$  - расчетное сопротивление кладки растяжению по перевязанному сечению, определяемое по таблице 6.11;

$\alpha_{sh}$  - угол наклона поверхностей сдвига в приопорных зонах:

$$\alpha_{sh} = \operatorname{arctg}(0,25R_u / R_t - 1,56), \quad (\text{E.2})$$

$R_u$  - временное сопротивление кладки сжатию, определяемое по формуле (6.1);

$A_t$  - суммарная площадь поверхностей отрыва, определяемая суммой  $A_{t,1}$ ,  $A_{t,2}$ :

$$A_{t,1} = 2b(h_1 - a \sin \alpha_{sh} \cos \alpha_{sh}), \quad (\text{E.3})$$

$$A_{t,2} = 2a(h_2 - b \sin \alpha_{sh} \cos \alpha_{sh}), \quad (\text{E.4})$$

$h_1$ ,  $h_2$  - высоты сжато-растянутых зон с учетом возможного неравенства сторон поперечного сечения конструкции,

$$h_1 = 2,5a, \quad h_2 = 2,5b;$$

$A$  - площадь поперечного сечения элемента;

$$A = ab, \quad (\text{E.5})$$

$A_{\text{яф}}$  - площадь ядра сжатия:

$$A_{\text{яф}} = ab \sin^4 \alpha_{sh}. \quad (\text{E.6})$$

- временное сопротивление кладки сжатию -  $\sigma_{ult}$ :

$$\sigma_{ult} = k_1 R_t \operatorname{stg} \alpha_{sh} + k_2 R_{sh} / \sin \alpha_{sh}, \quad (\text{E.7})$$

где  $k_2 = A_{sh} / (A - A_{\text{яф}})$  - характеристика соотношения площади поверхностей сдвига и разности площадей поперечного сечения элемента и ядра сжатия;

$A_{sh}$  - площадь поверхности сдвига в приопорной зоне:

$$A_{sh} = ab(1 + \sin^2 \alpha_{sh}) \cos \alpha_{sh}, \quad (\text{E.8})$$

$R_{sh}$  - сопротивление кладки сдвигу, принимаемое в диапазоне  $(1,5 - 2,5)R_t$ .

Величины напряжений  $\sigma_{crc}$ ,  $\sigma_{ult}$  являются параметрическими координатами диаграммы

деформирования (рисунок Е.1, а). Соответствующие им относительные продольные деформации конструкции:

$$\varepsilon_{crc} = \eta_1 [1,1 / \alpha \ln(1 - \sigma_{crc} / 1,1\sigma_{ult})], \quad (E.9)$$

$$\varepsilon_{ult} = \eta_2 [1,1 / \alpha \ln(1 - \sigma_{ult} / 1,1\sigma_{ult})], \quad (E.10)$$

где  $\alpha$  - упругая характеристика кладки, принимаемая по таблице 6.16. п.6.24;

$\eta_1, \eta_2$  - поправочные коэффициенты, принимаемые по таблице Е.1.

Таблица Е.1 - Значения поправочных коэффициентов

Группа кладки	Описание	Поправочный коэффициент	
		трещинообразование $\eta_1$	разрушение $\eta_2$
1	Кладки из полнотелых керамических и силикатных кирпичей 1НФ-1, 4НФ	0,55	0,7
2	Кладки из пустотных стеновых материалов 1НФ-2, 1НФ	1,0	1,25
3	Кладки из крупноформатных керамических, пено-, газо-, керамзитобетонных камней, в том числе пустотных	1,75	1,5


Деформации поперечного расширения элемента в уровне средней сжато-растянутой зоны до образования трещин определяют по формуле

$$\varepsilon_t = \nu \varepsilon, \quad (E.11)$$

где  $\nu$  - коэффициент Пуассона,  $\nu = 0,2$ .

#### Расчет сжатых конструкций из каменных кладок с сетчатым армированием

Е.4 В качестве рабочих диаграмм деформирования кладки с сетчатым армированием, как и для неармированной кладки, приняты двухлинейные диаграммы для стадий упругой работы и процесса трещинообразования до разрушения (рисунок Е.2, а) и определение момента образования трещин (рисунок Е.2, б).



а - продольные деформации укорочения вдоль вектора сжимающего усилия; б - поперечные деформации растяжения.

Рисунок Е.2 - Расчетные диаграммы деформирования  
 Е.5 Координаты параметрических точек диаграмм определяются по формулам

- напряжения  $\sigma_1$ , соответствующие началу трещинообразования:

$$\sigma_{crc} = k_1 (R_t^* + \sigma_c \mu) \operatorname{ctg} \alpha_{sh}, \quad (\text{E.12})$$

где  $k_1 = A_t / (A - A_{gr})$  - характеристика соотношения площади поверхностей отрыва и разности площадей поперечного сечения элемента и ядра сжатия;

$R_t^*$  - приведенное сопротивление кладки растяжению:

$$R_t^* = R_t + R_t \mu = R_t (1 + \mu), \quad (\text{E.13})$$

где  $\mu = A_s^\Sigma / A_t$  - соотношение площадей сечения растянутой зоны и стержней сеток в пределах ее высоты;

$\alpha_{sh}$  - Угол наклона поверхностей сдвига в приопорных зонах:

$$\alpha_{sh} = \operatorname{arctg} (0,25 R_u / R_t - 1,56), \quad (\text{E.14})$$

$R_u$  - временное сопротивление кладки сжатию, определяемое по формуле (6.1);

$A_t$  - суммарная площадь поверхностей отрыва, определяемая суммой  $A_{t,1}$ ,  $A_{t,2}$

$$A_{t,1} = 2b(h_1 - a \sin \alpha_{sh} \cos \alpha_{sh}), \quad (\text{E.15})$$

$$A_{t,2} = 2a(h_2 - b \sin \alpha_{sh} \cos \alpha_{sh}), \quad (E.16)$$

$h_1, h_2$  - высоты сжато-растянутых зон с учетом возможного неравенства сторон поперечного сечения конструкции,  $h_1 = 2,5a$ ,  $h_2 = 2,5b$ ;

$A$  - площадь поперечного сечения элемента;

$$A = ab, \quad (E.17)$$

$A_{ef}$  - площадь ядра сжатия:

$$A_{ef} = ab \sin^4 \alpha_{sh}. \quad (E.18)$$

- временное сопротивление кладки сжатию при реализации разрушения от разрыва стержней сеток  $\sigma_{ult,1}$ :

$$\sigma_{ult,1} = k_1 * R_{s,n} (h_t / S) \operatorname{ctg} \alpha_{sh} * + k_2 R_{sh} * / \sin \alpha_{sh} *, \quad (E.19)$$

где  $k_1 * = A_s / (A_{сеч} - A_{ef})$  - характеристика соотношения площади сечения стержней сеток в пределах  $A_t$  и разности площадей поперечного сечения элемента и ядра сжатия;

$k_2 = A_{sh} / (A - A_{ef})$  - характеристика соотношения площади поверхностей сдвига и разности площадей поперечного сечения элемента и ядра сжатия;

$A_{sh}$  - площадь поверхности сдвига в приопорной зоне:

$$A_{sh} = ab (1 + \sin^2 \alpha_{sh} *) \cos \alpha_{sh} *, \quad (E.20)$$

$R_{sh} *$  - приведенное сопротивление кладки сдвигу:

$$R_{sh} * = R_{sh} + 0,6 R_{s,n} A_s / A_{sh}, \quad (E.21)$$

$\alpha_{sh} *$  - угол наклона поверхностей сдвига с учетом обойменных напряжений, создаваемых сетками:

$$\alpha_{sh} * = \operatorname{arctg} 0,25 (R_u / (R_t + 0,35 \sigma_{об})) - 1,56, \quad (E.22)$$

где  $\sigma_{об}$  - обойменное напряжение.

Вычисление значений  $\sigma_{об}$  проводится из условия, что в предельном состоянии происходит разрыв стержней сеток:

$$\sigma_{об} = R_{s,n} A_s / (aS), \quad (E.23)$$

где  $R_{s,n}$  - нормативное сопротивление стали стержней сеток. При использовании композитных неметаллических сеток указывается временное сопротивление их материала растяжению;

$A_s$  - площадь сечения стержней сеток в пределах растянутой зоны  $A_t$ ;

$a$ ,  $S$  - размер сечения сжатого элемента и шаг сеток в кладке по высоте.

### Проверка условия возможности реализации компрессионного разрушения перearмированной кладки

Временное сопротивление материала кладки в условиях трехосного сжатия:

$$\sigma_{ult,2} = R + 4\sigma_{об} \quad (E.24)$$

Если  $\sigma_{ult,1} < \sigma_{ult,2}$  - компрессионное разрушение не произойдет и изменение параметров армирования не требуется.

Если  $\sigma_{ult,1} \geq \sigma_{ult,2}$  - возможно компрессионное разрушение материала кладки и требуется снижение интенсивности армирования.

Величины напряжений  $\sigma_{crc}$ ,  $\sigma_{ult}$  являются параметрическими координатами диаграммы деформирования (рисунок E.2, а). Соответствующие им относительные продольные деформации конструкции:

$$\varepsilon_{crc} = \eta_1 \left[ 1,1 / \alpha \ln \left( 1 - \sigma_{crc} / 1,1\sigma_{ult,1} \right) \right], \quad (E.25)$$

$$\varepsilon_{ult} = \eta_2 \left[ 1,1 / \alpha \ln \left( 1 - \sigma_{ult} / 1,1\sigma_{ult,1} \right) \right], \quad (E.26)$$

где  $\alpha$  - упругая характеристика кладки, принимаемая по таблице 6.16 п.6.24;

$\eta_1$ ,  $\eta_2$  - поправочные коэффициенты, принимаемые по таблице E.2.

Таблица E.2 - Значения поправочных коэффициентов

Кирпич	Поправочный коэффициент	
	трещинообразование $\eta_1$	разрушение $\eta_2$
Керамический	0,7	0,7
Силикатный	0,7	1,0

Деформации поперечного расширения элемента в уровне средней сжато-растянутой зоны до образования трещин

$$\varepsilon_t = \nu \varepsilon, \quad (E.27)$$

где  $\nu$  - коэффициент Пуассона,  $\nu = 0,2$ .

При наступлении предельного состояния, описываемого (E.8), сопровождаемого выравниванием эпюры растягивающих напряжений по длине стержней сеток и их разрывом, деформации стали и, соответственно, рассчитываемого элемента в средней зоне, равны:

$$\varepsilon_{s,2} = R_{s,n} E_{s,2}. \quad (\text{E.28})$$

Для определения значений модуля деформаций стали используются диаграммы, подобные приведенным в СП 63.13330 (рисунок Е.3).




Рисунок Е.3 - Расчетная диаграмма деформирования стали

## Приложение Ж

### Расчет на смятие (местное сжатие)

Ж.1 Расчет сечений при смятии (местном сжатии) следует проводить на нагрузки, приложенные к части площади сечения (при опирании на кладку ферм, балок, прогонов, перемычек, панелей перекрытий, колонн и другое).

Несущая способность кладки при смятии определяется с учетом характера распределения давления по площади смятия.

Расчет на смятие следует проводить с учетом возможного опирания конструктивных элементов (балок, лестничных маршей и др.) в процессе возведения здания на свежую или оттаивающую зимнюю кладку.

Ж.2 Расчет сечений при смятии проводится по указаниям 7.13-7.17. Конструктивные требования к участкам кладки, нагруженным местными нагрузками, приведены в 9.46-9.49.

Кроме расчета на смятие опорные узлы должны быть рассчитаны также на центральное сжатие по указаниям 9.50 и 9.51.

Ж.3 При необходимости повышения несущей способности опорного участка кладки при смятии применяются следующие конструктивные мероприятия:

а) сетчатое армирование опорного участка кладки, см. 7.31 и 7.32;

б) опорные распределительные плиты;

в) распределительные пояса при покрытиях больших пролетов, особенно в зданиях с массовым скоплением людей (кинотеатры, залы клубов, спортзалы и т.п.);

г) устройство пилястр;

д) комплексные конструкции (железобетонные элементы, забетонированные в кирпичную или каменную кладку);

е) выполнение из полнотелого кирпича верхних 4-5 рядов кладки в местах опирания элементов на кладку.


(Измененная редакция, Изм. N 1).

Ж.4 При местных краевых нагрузках, превышающих 80% расчетной несущей способности кладки при смятии, следует под элементом, создающим местную нагрузку, усиливать кладку сетчатым армированием. Сетки должны иметь ячейки размером не более  $100 \times 100$  мм из стержней диаметром не менее 3 мм.

В местах приложения местных нагрузок, в случаях, когда усиление кладки сетчатым армированием является недостаточным, следует предусматривать укладку распределительных плит толщиной, кратной толщине рядов кладки, но не менее 14 см, армированных по расчету двумя сетками с общим количеством арматуры не менее 0,5% в каждом направлении.

При краевом опорном давлении однопролетных балок, прогонов, ферм и т.п. более 100 кН укладка опорных распределительных плит (или поясов) является обязательной также и в том случае, если это не требуется по расчету. При таких нагрузках толщину распределительных плит следует принимать не менее 22 см.

Ж.5 Расчет кладки на смятие под опорами свободно лежащих изгибаемых элементов (балок, прогонов и т.п.), см. 7.17, проводится в зависимости от фактической длины опоры  $a_1$ , и полезной длины  $a_0$ , рисунок Ж.1. Эпюра напряжений под концом балки принимается по трапеции (при  $a_1 < a_0$ ) или по треугольнику (при  $a_1 \geq a_0$ ). Допускается также приближенно принимать треугольную эпюру с основанием  $a_0 = a_1$ , если длина опорного конца балки меньше ее высоты.



а - эпюра напряжений - трапеция ( $a_1 < a_0$ ); б - то же, треугольник ( $a_1 \geq a_0$ )

Рисунок Ж.1 - Распределение напряжений под концом балки  
Полезная длина опоры определяется по формуле

$$a_0 = \sqrt{\frac{2Q}{cb \operatorname{tg} \alpha}} \quad (\text{Ж.1})$$

Краевые напряжения при эпюре в виде в виде трапеции:

$$\sigma_{\max} = \sigma_0 + \frac{ca_1}{2} \operatorname{tg} \alpha; \quad (\text{Ж.2})$$

$$\sigma_{\min} = \sigma_0 - \frac{ca_1}{2} \operatorname{tg} \alpha; \quad (\text{Ж.3})$$

где

$$\sigma_0 = \frac{Q}{a_1 b}; \quad (\text{Ж.4})$$

при эпюре в виде треугольника:

$$\sigma_{\max} = 2\sigma_0, \quad (\text{Ж.5})$$

где

$$\sigma_0 = \frac{Q}{a_0 b}. \quad (\text{Ж.6})$$

В формулах (Ж.1)-(Ж.6):

$a_0$  - полезная длина опоры;

$Q$  - опорная реакция балки;

$b$  - ширина опорного участка балки, плиты настила или распределительной плиты под концом балки;

$a_1$  - длина опоры балки;

$c$  - коэффициент постели при смятии кладки под концом балки;

$\alpha$  - угол наклона оси балки на опоре.

Коэффициент постели  $c$  определяется по формулам:

для затвердевшей кладки

$$c = \frac{50R_u}{b}, \quad (\text{Ж.7})$$

где  $R_u$  - временное сопротивление (средний предел прочности) сжатию кладки, определяемое по формуле 6.1;

для свежей кладки

$$c = \frac{35R_{u1}}{b}, \quad (\text{Ж.8})$$

где  $R_{u1}$  - временное сопротивление сжатию кладки на растворе марки 2.

При определении  $\text{tg}\alpha$  принимается, что балка опирается на шарнир, расположенный посередине опорного конца. При неразрезных балках промежуточные опоры принимаются расположенными по оси соответствующих столбов или стен.

Для свободно лежащих балок при равномерной нагрузке

$$\text{tg}\alpha = \frac{ql^3}{24EI}, \quad (\text{Ж.9})$$

где  $l$  - пролет балки;

$EI$  - жесткость балки.

В 7.13, формула (7.8) величины коэффициента полноты эпюры давления и площади  $A_c$  при эпюре напряжений под концом балки в виде трапеции определяются по формулам:

$$\psi = \frac{1}{1 + \frac{ca_1 \text{tg}\alpha}{2\sigma_0}}, \quad A_c = a_1 b. \quad (\text{Ж.10})$$

При треугольной эпюре напряжений:

$$\psi = 0,5, \quad A_c = a_0 b. \quad (\text{Ж.11})$$

Если по расчету несущая способность опорного участка при свежей кладке недостаточна, устанавливаются временные стойки, поддерживающие концы балок.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Ж.6 При загрузке кладки на смятие в двух направлениях учет ее работы проводится путем перемножения коэффициентов полноты эпюр напряжений, см. 7.13.

Для нахождения формы распределения величины местных сжимающих напряжений под опорой перемычки в поперечном направлении определяется полезная ширина опоры  $b_0$  из условия равенства нулю суммы моментов относительно середины ширины опорной площадки перемычки. Тангенс угла поворота перемычки вокруг продольной оси определяется из формулы (Ж.1), в которой  $\alpha_0$  заменяется на  $b_0$ , а  $b$  на  $a_1$ . Коэффициент полноты эпюры давления от местной нагрузки определяется из отношения объема эпюры давления к объему  $\sigma_{\max} A_c$ .

Ж.7 Расчет кладки на смятие под опорами однопролетных балок или настилов с заделанными опорами проводится по 9.52, при этом величина эксцентриситета  $e_0$  определяется по формуле

$$e_0 = \frac{M}{Q}, \quad (\text{Ж.12})$$

где  $M$  - изгибающий момент в заделке;

$Q$  - опорная реакция балки.


При равномерно распределенной нагрузке на балку или плиту настила изгибающий момент определяется по формуле

$$M = -\frac{ql^2}{12}. \quad (\text{Ж.13})$$

Ж.8 При расчете сечений кладки, расположенных под распределительной плитой, нагрузка на плиту от установленной на нее балки (фермы и т.п.) без фиксирующей прокладки принимается в виде сосредоточенной силы, равной опорной реакции опирающегося на плиту элемента. Точка приложения силы принимается на расстоянии  $l/3$ , но не более 7 см от внутреннего края плиты (рисунок Ж.2, а).

При наличии прокладки, фиксирующей положение опорного давления, расстояние от точки приложения сосредоточенной силы до внутреннего края прокладки определяется по указаниям настоящего пункта, причем в этом случае  $l_1$  - длина прокладки (рисунок Ж.2, б).

Распределительная плита должна быть рассчитана на местное сжатие, изгиб и скалывание при действии местной нагрузки, приложенной сверху, и реактивного давления кладки снизу. При расчете распределительной плиты сосредоточенная сила заменяется нагрузкой, равномерно распределенной по площади смятия, имеющей ширину  $b$  опорного участка опирающегося на плиту элемента, и длину, равную  $2v$ , где  $v$  - расстояние от внутреннего края плиты или фиксирующей прокладки до оси нагрузки (см. рисунок Ж.2).



а - опирание балки без фиксирующей прокладки; б - опирание балки с прокладкой

Рисунок Ж.2 - Схема нагрузок и напряжения при расчете опорной плиты

Ж.9 Если нагрузка передается на кладку через распределительные устройства (например, через железобетонную или металлическую плиту), то эти устройства в расчетной схеме заменяются поясом кладки или столбом, имеющим размеры в плане те же, что и распределительные устройства с эквивалентной по жесткости высотой, вычисленной по формуле

$$H_0 = 23 \sqrt{\frac{E_p I_p}{Ed}}, \quad (\text{Ж.14})$$

где  $E_p$  - модуль упругости материала распределительного устройства (для железобетонных распределительных устройств  $E_p = 0,85E_b$ , где  $E_b$  - начальный модуль упругости бетона);

$I_p$  - момент инерции распределительного устройства;

$E$  - модуль упругости кладки, принимаемый  $E = 0,5E_0$ ;

$d$  - размер распределительного устройства в направлении, перпендикулярном к направлению распределения.

Ж.10 Напряжения в кладке под распределительными устройствами определяются по формулам, приведенным в таблице Ж.1.

В этих формулах  $s$  - радиус влияния местной нагрузки, определяемый по формуле

$$s = \frac{\pi H}{2} = 1,57H, \quad (Ж.15)$$

где  $H$  - расстояние от уровня, в котором приложена местная нагрузка, до рассчитываемого сечения.

При расчете сечения под распределительным устройством  $H = H_0$ , а в расположенных ниже сечениях  $H = H_0 + H_1$ , где  $H_1$  - расстояние от нижней поверхности распределительного устройства до рассчитываемого сечения.

Ж.11 Если к распределительному устройству приложено несколько сосредоточенных и распределенных местных нагрузок, эпюры напряжений по его подошве определяются как сумма эпюр, соответствующих каждой из этих нагрузок. Распределенные нагрузки допускается заменять несколькими эквивалентными по величине сосредоточенными силами.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Ж.12 Размеры распределительного устройства (или размеры основания конструкции, создающей местную нагрузку) должны выбираться такими, чтобы выполнялось условие


$$\sigma_{\max} \leq 0,8\xi R_u, \quad (Ж.16)$$





где  $\xi$  - определяется по формуле (7.10);





$R_u$  - по формуле 6.1.

Длина распределительной плиты (если она не ограничена размерами сечения кладки) должна быть больше длины опорного конца балки  $l_1$ , установленной на плиту без фиксирующей прокладки (рисунок Ж.3, а). Для определения необходимой длины распределительной плиты  $l_1$  принимается, что равнодействующая давления от конца балки на плиту приложена непосредственно на торце балки (рисунок Ж.3, б).

Таблица Ж.1


Схема приложения нагрузки и распределения напряжений	Формулы применимы в сечениях, где	Напряжения $\sigma_0$ и $\sigma_i$
	$a_1, a_2 > s = \frac{\pi H}{2}$	$\sigma = 0,64 \frac{N}{Hd}$
	$a < s$	$\sigma_0 = \frac{N}{2ad} \left( 1 + 0,41 \frac{a^2}{H^2} \right)$

		$\sigma_0 = \frac{N}{2ad} \left( 1 - 0,41 \frac{a^2}{H^2} \right)$
<p>3</p> 	$a_1 < s$ $a_1 > \frac{a_2}{2}$	$\sigma_0 = \frac{N}{2a_0d} \left( 1 + 0,41 \frac{a_0^2}{H^2} \right);$ $\sigma_1 = \frac{2Na_2}{(a_1 + a_2)a_1d} - \frac{\sigma_0(a_1 + a_2)}{2a_1};$ $\sigma_2 = \frac{2Na_2}{(a_1 + a_2)a_2d} - \frac{\sigma_0(a_1 + a_2)}{2a_2};$ $a_0 = \frac{(a_1 + a_2)^4}{8(a_1^3 + a_2^3)}$
<p>4</p> 	$a_1 < s$ $a_1 < \frac{a_2}{2}$ $a_{2,0} < a_2$	$\sigma_0 = \frac{N}{2a_0d} \left( 1 + 0,41 \frac{a_0^2}{H^2} \right);$ $\sigma_1 = \frac{2N}{a_1d} - \frac{\sigma_0(a_1 + a_{2,0})}{a_1};$ $a_0 = 1,125a_1;$ $a_{2,0} = \sqrt{\frac{4Na_1}{\sigma_0d}} - a_1$
<p>5</p> 	$a_1 < s \quad a_2 \geq s_0$ $a_1 < \frac{a_2}{2}, \quad s_0 < a_2$ для затвердевшей кладки: $u \geq 12 \text{ см} > H$ для свежей или оттаявшей кладки: $u \geq 24 \text{ см} \geq 2H$ Нагрузка $q$ погашает растягивающие напряжения под плитой	$\sigma_0 = \frac{N}{2a_0d} \left( 1 + 0,41 \frac{a_0^2}{H^2} \right);$ $\sigma_1 = \frac{2N}{a_1d} - \frac{\sigma_0(a_1 + s_0)}{a_1};$ $a_0 = 0,15s + 0,85a_1;$ $s_0 = 0,4a_1 + 0,6s$

<p>6</p> 	<p><math>a_1</math> и <math>a_2</math> больше <math>s + b/2</math> и одновременно <math>b &lt; 2s</math></p>	$\sigma_0 = \frac{q}{d} \frac{2}{1 + \frac{\pi H}{b}};$ $q = \frac{N}{b}$
<p>7</p> 	<p><math>a_1</math> и <math>a_2 &gt; s + b/2</math> и одновременно <math>b &gt; 2s</math></p>	$\sigma_0 = \frac{q}{d}$
<p>8</p> 	<p><math>a &lt; s + \frac{b}{2}</math> и одновременно <math>b &lt; 2s</math></p>	$\sigma_0 = \frac{qb}{2ad} (1 + \beta^2);$ $\sigma_1 = \frac{qb}{2ad} (1 - \beta^2);$ $\beta = \frac{2a}{\pi H + b}$
<p>9</p> 	<p><math>a &lt; s + \frac{b}{2}</math> и одновременно <math>b &lt; 2s</math></p>	$\sigma_0 = \frac{q}{d} \left[ 1 + \frac{(b + 2s - 2a)^2}{16as} \right];$ $\sigma_1 = \frac{q}{d} \cdot \frac{(b + 2s)^2 - 4a^2}{16as}$
<p>Обозначения: "q" - нагрузка; "d" - толщина элемента.</p>		

Этим учитывается возможность, например, неравномерной осадки опор. С учетом места расположения равнодействующей этого давления по формулам, приведенным в таблице Ж.1, определяется эпюра давления от распределительной плиты на кладку. При этом величина ординаты эпюры давления  $\sigma_1$  (рисунок Ж.3, б) на краю распределительной плиты, примыкающей к незагруженной части кладки, не должна превышать расчетного сопротивления кладки сжатию  $R$ . Если по конструктивным соображениям длина опорной плиты не может быть увеличена, то


необходимо увеличить ее ширину.



а - нагрузка и напряжения при расчете кладки на местное сжатие под опорной плитой; б - нагрузка и напряжения при определении длины опорной плиты

Рисунок Ж.3 - Расчетная схема узла опирания балки на кладку

Ж.13 В зоне кладки, примыкающей к площади смятия, расположенной на краю стены, а также при установке распределительной плиты, под которой условно принимается равномерная эпюра напряжения, возникают горизонтальные растягивающие усилия. С точностью, достаточной для практических расчетов, эпюра растягивающих напряжений представляется в виде треугольника с максимальной ординатой в уровне приложения местной нагрузки и подошвы плиты, см. рисунок Ж.4.



$a$  - при отсутствии распределительной плиты;  $b$  - при установке распределительной плиты; 1 - распределительная плита; 2 - кладка

Рисунок Ж.4 - Распределение растягивающих напряжений в кладке при смятии  
Высота растянутой зоны  $b$  определяется по формуле

$$b = a(1,75v^2 - 2,75v + 1,25), \quad (\text{Ж.17})$$

где  $a$  - длина загруженного участка;

$$v = a/l;$$

$l$  - длина элемента, включающая загруженный участок.

Наибольшая ордината эпюры растягивающих напряжений  $\sigma_{t,\max}$  определяется по формуле

$$\sigma_{t,\max} = 0,4q/(9,6v^2 - 1,7v + 1), \quad (\text{Ж.18})$$

где  $q$  - величина нагрузки, МПа ( $\text{кгс/см}^2$ ), равномерно распределенной по площади местного сжатия.

При  $v < 0,2$  следует принимать этот коэффициент равным 0,2; при  $v \geq 0,8$  растягивающие напряжения не учитываются.

Величина наибольшей ординаты эпюры растягивающих напряжений неармированной кладки должна удовлетворять условию

$$\sigma_{t,\max} \leq 0,8R_{tb,u}, \quad (\text{Ж.19})$$

где  $R_{tb,u}$  - предел прочности кладки на растяжение при изгибе по перевязанному сечению, равный  $R_{tb,u} = kR_{tb}$  ( $k = 2,25$ );

$R_{tb}$  - расчетное сопротивление растяжению при изгибе.

Величины растягивающих напряжений  $\sigma_{t,\max}$  в пределах высоты растянутой зоны  $b$  при различных отношениях  $v = a/l$  определяются по таблице Ж.2.

Таблица Ж.2

$v = a/l$	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7
$\sigma_{t,\max}$	$0,383q$	$0,295q$	$0,216q$	$0,157q$	$0,116q$	$0,089q$
$b$	$0,770a$	$0,580a$	$0,430a$	$0,310a$	$0,230a$	$0,180a$

Если условие (Ж.19) не удовлетворяется, то горизонтальное усилие  $\sigma_{t,\max} \cdot \frac{hb}{2}$  ( $h$  - толщина стены) должно быть воспринято сетчатой арматурой, уложенной в горизонтальных швах кладки в

пределах высоты растянутой зоны  $b$ . Длина арматурных сеток должна обеспечивать их достаточную анкеровку. Для этого сетки с одной стороны заводятся в пределы всей площади смятия и на такую же длину в противоположную сторону, при этом длина сеток должна ограничиваться краем стены.

При опирании элементов на кладку из камней и блоков пустотностью 55% и более помимо проверки сечения по формуле Ж.19 следует выполнять проверку сечения на срез в вертикальной плоскости

$$\tau_{\max} \leq R_{sq},$$

$R_{sq}$  - расчетное сопротивление срезу по перевязанному сечению при опирании края элемента на камень.

Примечания:

1 Опирание края элемента на вертикальные швы между камнями или блоками, проходящими вдоль плоскости стены, без применения распределительных устройств, перекрывающих эти швы, не допускается.

2 При опирании балок и ферм на стены и столбы, изгиб или смещение которых в направлении продольной оси балки ограничены, расчет опор следует проводить с учетом температурно-влажностных деформаций этих балок и стен. При необходимости горизонтальные усилия должны быть восприняты арматурой.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Ж.14 Неразрезные распределительные устройства (например, железобетонные пояса) рассчитываются как балки на упругом основании.

Армирование железобетонных распределительных устройств проводится в соответствии с СП 63.13330.

Ж.15 В случае сложных узлов опирания (например, при опирании на стену или столб прогонов, балок и плит в нескольких направлениях, в одном или близких уровнях), расчет которых может быть выполнен лишь ориентировочно, должны применяться конструктивные мероприятия, повышающие надежность опорного узла, приведенные в Ж.4, или узел должен быть замонотичен.

Ж.16 При опирании ферм, балок покрытий, подкрановых балок и т.п. на пилястры следует предусматривать связь распределительных плит на опорном участке кладки с основной стеной по 9.48.

Выполнение кладки, расположенной над плитами, следует предусматривать непосредственно после установки плит. Предусматривать установку плит в борозды, оставляемые при кладке стен, не допускается.

Ж.17 Фиксирующая прокладка должна быть закреплена на поверхности плиты с помощью выпущенных из нее анкеров. Внутренний край прокладки должен отстоять от края опорной плиты не менее чем на 100 мм.

Ж.18 Под опорными участками элементов, передающих местные нагрузки на кладку, следует предусматривать слой раствора марки не ниже 50, толщиной не более 15 мм; установка этих элементов или же распределительных плит на кладку "насухо" не допускается.

Кладка стен под опорами на высоту не менее 10 рядов должна иметь цепную перевязку во всех рядах как в продольном, так и в поперечном направлении, а кладка столбов или пилястр - цепную или четырехрядную.

## Приложение И

### Требования к рабочим чертежам каменных и армокаменных конструкций

В рабочих чертежах должны быть указаны:

а) вид кирпича, камней, облицовочных материалов и бетонов, применяемых для кладки, а также для изготовления панелей и крупных блоков, с указанием соответствующих стандартов или технических условий и их проектных марок по прочности и морозостойкости; для бетона на пористых заполнителях, ячеистого и поризованного указывают также плотность;

б) проектные марки растворов и вид вяжущего для кладки монтажных швов, а также для изготовления панелей и крупных блоков при производстве работ как в летнее, так и в зимнее время;

в) классы и марки арматуры, полосовой и фасонной стали;

г) конструкции стен, система перевязки швов, а при облегченной кладке - вид и толщина утеплителя;

д) для кладки, выполняемой при отрицательных температурах, - способ кладки и дополнительные мероприятия, обеспечивающие прочность и устойчивость зимней кладки в период ее возведения и последующей эксплуатации. Чертежи, по которым осуществляется кладка при отрицательных температурах, должны иметь надпись о проведенной проверке прочности конструкций и возможности возведения в зимних условиях;

е) требования о систематическом контроле на строительстве прочности кирпича (камня) и раствора для конструкций, расчетная несущая способность которых используется более чем на 80%. Эти конструкции должны быть отмечены на рабочих чертежах;

ж) указания о последовательности производства работ, установке временных креплений и выполнении других мероприятий, обеспечивающих прочность и устойчивость конструкций при их возведении, о прочности растворов в процентах от проектной марки, при которой допускается нагружение кладки.

Приложение И (Введено дополнительно, Изм. N 1).

---

УДК 69+624.014.2.04 (083.74)

ОКС 91.080.30

Ключевые слова: каменные и армокаменные конструкции; расчетные характеристики материалов; расчетные сопротивления кладки; модули упругости и деформации кладки; упругие характеристики кладки; деформации усадки; коэффициент линейного расширения и трения; расчет элементов конструкций по предельным состояниям первой группы (по несущей способности) и второй группы (по образованию и раскрытию трещин, по деформациям)

---